

ХИМКОМ ФП

ОПИСАНИЕ

Добавка «Химком ФП» представляет собой водный раствор поликарбоксилатных эфиров, их комплексов и пеногасителя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Добавка «Химком ФП» предназначена для производства товарных тяжелых и мелкозернистых бетонных смесей в строительстве различного назначения: гражданском, промышленном, транспортном и т.д.

Применение «Химком ФП» позволяет получать бетонные смеси высокой подвижности с длительной сохраняемостью и обеспечивать высокие технологические свойства бетона: прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, долговечность.

Подходит для изготовления бетона в условиях тепловлажностной обработки и может применяться для производства высокопрочных бетонов.

Добавка может применяться для производства самоуплотняющихся бетонных смесей, позволяет бетонировать конструкции сложной геометрической формы.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОБАВКИ «ХИМКОМ ФП»

- может быть подобрана под индивидуальные специфические требования к составу бетонной смеси вследствие многообразия синтезируемых поликарбоксилатных эфиров;
- получение высокоподвижных бетонных смесей с низким водоцементным отношением и высокой сохраняемостью, что позволяет транспортировать бетонную смесь на значительные расстояния с сохранением заданных характеристик;
- снижение водоцементного отношения за счет суперводоредуцирующего эффекта и обеспечение высоких показателей ранней и конечной прочности бетона, что позволяет значительно увеличить темпы строительства;
- снижение расхода цемента, что позволяет снижать экзотермию бетонной смеси при бетонировании массивных монолитных конструкций и предотвращать появление трещин в процессе твердения бетонной смеси;
- получение высоких технологических свойств бетонной смеси по удобоукладываемости, однородности и связности;
- улучшение физических свойств бетона: увеличение его плотности, морозостойкости, водонепроницаемости, долговечности и срока службы бетонных и железобетонных конструкций;
- возможность создания изделий различных геометрических форм с высококачественной наружной поверхностью.

ДОЗИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Добавка вводится в бетонную смесь в количестве 0,6÷1,5 % готового продукта от массы вяжущего. Ее предпочтительно вносить вместе с водой затворения. Оптимальная дозировка подбирается опытным путем в ходе лабораторных и промышленных испытаний и зависит от качества инертных и вяжущих материалов.

Минимальный срок хранения – 1 год. Хранить в закрытой заводской таре. Не расслаивается и не выпадает в осадок. При хранении необходимо защищать от попадания прямых солнечных лучей и попадания механических примесей внутрь тары. При замерзании необходимо дожидаться полного оттаивания и перемешать перед применением.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При работе с «Химком ФП» рекомендуется использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. При попадании на слизистые оболочки промыть обильным количеством воды. «Химком ФП» – нетоксичный и невоспламеняющийся продукт. Специальные рекомендации для транспортировки отсутствуют.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ПРИМЕЧАНИЯ

- превышение рекомендуемых дозировок добавки может привести к длительному замедлению схватывания бетонной смеси, а в критических случаях – к недостаточной конечной прочности бетона;
- за время сохраняемости подвижности смеси принимается время, в течение которого подвижность снижается не более, чем на 1 марку (ГОСТ 30459-2008);
- для изготовления товарных бетонных и растворных смесей не рекомендуется применять «горячие» цементы (цементы с температурой выше 40°С), так как это приведет к быстрой потере подвижности смесей из-за повышенной водопотребности и ускоренной реакции гидратации цемента.

ХИМКОМ ФП



Внешний вид	жидкость желто-оранжевого цвета
Плотность (при 20°С)	1,030 г/см³+/-0,02
рН (при 20°С)	3+/-1
Дозировка	0,6÷1,5 % по готовому продукту от массы вяжущего
Хранение	минимальный срок хранения в запечатанной заводской таре – 1 год