



Flexo F1 2K Sıvı Membran

Flexo F1 2K; temel, perde, teras ve ıslak hacim su yalıtımı için su bazlı, çimento ve polimer karışımı iki bileşenli olan çabuk kuruyan bitüm emülsiyonudur. Bünyesindeki suyun buharlaşmasından sonra sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak, suya ve rutubete karşı dayanıklı elastik bir tabaka oluşturur.



Flexo F1 2K Sıvı Membran

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Yüzey toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı ve gevşek parçalar kazınmalıdır. Büyük gözenek ve çatlaklar bitümlü derz dolgu macunu ile doldurulmalıdır. Yatay ve düşey ek yerleri gibi çatlamaya uygun bölgeler pah yapılarak yuvarlatılmalıdır. Prima bitüm emülsiyonu ile astarlanmış yüzeylerde kullanıma hazır **Flexo F1 2K**, herhangi bir inceltici kullanılmadan karıştırılarak mala, fırça veya tabancayla uygulanır. Hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 1 – 2 saatte kurur. Yağışlı havalarda veya +5 °C'den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır. İki kat olarak toplam 3.5 kg/m² uygulanmalıdır. Bir kat tam kurumadan ikinci kat sürülmemelidir.

Kullanım Alanları

- Teras, çatı ve su yalıtımında
- Temel, temel perde, mahzen ve bodrumların yalıtımında
- Banyo, mutfak, tuvalet gibi kapalı ıslak hacimlerin yalıtımında kullanılır.

Avantajları

- Kılcal çatlakları kapatma kapasitesi ve kalıcı elastikiyeti vardır.
- Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası oluşturur.
- Karışımında su bulunduğu için yüzey nemli dahi olsa iyi bir yapışma sağlar.
- Herkes tarafından kolaylıkla uygulanır.
- Soğuk uygulamalıdır. Isıtma ve inceltme gerektirmez.
- Yanıcı ve zehirli maddeler ihtiva etmediğinden, kapalı yerlerde kullanılabilir.
- Su bazlı olduğundan çevre dostudur.

Ambalaj ve Depolama

Net 18+6 kg'lık kovalar şeklinde ambalajlanır.

Kova kapağını açık bırakmayınız. Direkt güneş ışığına ve ısıya maruz bırakmayınız. Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve serin yerde en fazla 12 aydır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Esası	Bitüm
İnceltici	Su
Renk	Ambalajında petrol rengi, kuruduktan sonra siyah
Kıvam	Akıcı koyu kıvamlı (boza kıvamı)
Yoğunluk	1.20 kg/dm ³
Uygulama sıcaklığı	+5 °C ila +35 °C arası
Katı madde oranı	%60
Kuruma süresi	1 saat (dokunma kuruması)
Tam kuruma	5 - 6 saat
Test	8 gün

Kova Ambalaj

