

表 RA -17- 5 【市】

【標仕仕様】せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ

(1㎡当たり)

名 称	摘 要	単位	A 種	B 種	備 考
合成樹脂エマルジョンパテ	JIS K 5669 (一般形)	kg	0.2	0.05	
研 磨 紙		枚	0.13	0.07	
塗 装 工	P120～220	人	0.027	0.006	
そ の 他		式	1	1	

- (注) 1. 屋外及び水回りの素地ごしらえは、合成樹脂エマルジョンパテ JIS K 5669 (一般形) を JIS K 5669 (耐水形) とする。
2. セっこうボード面の素地ごしらえは、合成樹脂エマルジョンパテをせっこうボード用目地処理材 (ジョイントコンパウンド) とする。
3. 「その他」の率対象は、合成樹脂エマルジョンパテ、研磨紙、塗装工とする。

表 RA -17- 6 【市】【専】

【標仕仕様】けい酸カルシウム板面の素地ごしらえ

(1㎡当たり)

名 称	摘 要	単位	A 種	B 種	備 考
反応形合成樹脂シーラーおよび弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー	JASS 18 M-201	kg	0.1	0.1	
合成樹脂エマルジョンパテ	JIS K 5669 (一般形)	kg	0.2	0.05	
研 磨 紙	P120～220	枚	0.13	0.07	
塗 装 工		人	0.038	0.017	
そ の 他		式	1	1	

- (注) 1. 屋外及び水回りの素地ごしらえは、合成樹脂エマルジョンパテ JIS K 5669 (一般形) を JIS K 5669 (耐水形) とする。
2. 「その他」の率対象は、反応形合成樹脂シーラーおよび弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー、合成樹脂エマルジョンパテ、研磨紙、塗装工とする。

表 RA -17- 7 【市】【専】

【標仕仕様】鉄鋼面錆止め塗料塗り

(1㎡当たり)

名 称	摘 要	単位	A 種		B 種		工場1回塗 (4 節)	工場1回塗 (8 節)	備 考
			現場1回塗り (4 節)	現場1回塗り (8 節)	現場1回塗り (4 節)	現場1回塗り (8 節)			
鉛・クロムフリーさび止めペイント	JIS K 5674 1種	kg	0.1	—	0.1	—	0.1	—	
鉛・クロムフリーさび止めペイント	JIS K 5674 2種	kg	—	0.11	—	0.11	—	0.11	
研 磨 紙	P120～180	枚	0.13	0.13	—	—	—	—	
塗 装 工		人	0.019	0.019	0.017	0.017	0.01	0.01	
そ の 他		式	1	1	1	1	1	1	

- (注) 1. 8 節の場合、塗料の種別は鉛・クロムフリーさび止めペイント 2 種とする。
2. 「その他」の率対象は、鉛・クロムフリーさび止めペイント、研磨紙、塗装工とする。