

表 RA -17-11 【市】

【標仕仕様】木部つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（E P - G）（1㎡当たり）

名 称	摘 要	単位	所要量	備 考
合成樹脂エマルジョン シーラー	JIS K 5663	kg	0.07	
つや有合成樹脂 エマルジョンペイント	JIS K 5660	kg	0.2	
合成樹脂エマルジョンパテ	JIS K 5669 (耐水形)(薄付け用)	kg	0.03	
研 磨 紙	P120～220	枚	0.07	
塗 装 工		人	0.044	
そ の 他		式	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、合成樹脂エマルジョンシーラー、つや有合成樹脂エマルジョンペイント、合成樹脂エマルジョンパテ、研磨紙、塗装工とする。

表 RA -17- 12 【市】

【標仕仕様】鉄鋼面つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（E P - G）（1㎡当たり）

名 称	摘 要	単位	A 種	B 種	備 考
つや有合成樹脂 エマルジョンペイント	JIS K 5660	kg	0.3	0.2	
研 磨 紙	P220～240	枚	0.25	—	
塗 装 工		人	0.048	0.029	
そ の 他		式	1	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、つや有合成樹脂エマルジョンペイント、研磨紙、塗装工とする。

表 RA -17- 13 【市】

【標仕仕様】亜鉛めっき鋼面つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（E P - G）（1㎡当たり）

名 称	摘 要	単位	所要量	備 考
つや有合成樹脂 エマルジョンペイント	JIS K 5660	kg	0.2	
塗 装 工		人	0.029	
そ の 他		式	1	

(注) 1. 「その他」の率対象は、つや有合成樹脂エマルジョンペイント、塗装工とする。