

表 RA -17- 34 【市】【専】

【改修標仕仕様】合成樹脂エマルジョンペイント塗り（EP）

（1㎡当たり）

| 名 称            | 摘 要           | 単位 | A 種   |      | B 種  |       | C 種  |       | 備考 |
|----------------|---------------|----|-------|------|------|-------|------|-------|----|
|                |               |    | 一 般   | 見上げ  | 一 般  | 見上げ   | 一 般  | 見上げ   |    |
| 合成樹脂エマルジョンシーラー | JIS K 5663    | kg | 0.07  | 0.07 | 0.07 | 0.07  | 0.07 | 0.07  |    |
| 合成樹脂エマルジョンペイント | JIS K 5663 1種 | kg | 0.3   | 0.3  | 0.2  | 0.2   | 0.2  | 0.2   |    |
| 研 磨 紙          | P220～240      | 枚  | 0.07  | —    | —    | —     | —    | —     |    |
| 塗 装 工          |               | 人  | 0.054 | 0.06 | 0.04 | 0.046 | 0.04 | 0.046 |    |
| そ の 他          |               | 式  | 1     | 1    | 1    | 1     | 1    | 1     |    |

(注) 1. B種及びC種で塗替えの場合、合成樹脂エマルジョンシーラーをしみ止めシーラーとする。

2. 「その他」の率対象は、合成樹脂エマルジョンシーラー、合成樹脂エマルジョンペイント、研磨紙、塗装工とする。

表 RA -17- 35 【市】【専】

【改修標仕仕様】つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（EP-G）

（1㎡当たり）

| 名 称               | 摘 要        | 単位 | A 種   |      | B 種  |       | C 種  |       | 備考 |
|-------------------|------------|----|-------|------|------|-------|------|-------|----|
|                   |            |    | 一 般   | 見上げ  | 一 般  | 見上げ   | 一 般  | 見上げ   |    |
| 合成樹脂エマルジョンシーラー    | JIS K 5663 | kg | 0.07  | 0.07 | 0.07 | 0.07  | 0.07 | 0.07  |    |
| つや有合成樹脂エマルジョンペイント | JIS K 5660 | kg | 0.3   | 0.3  | 0.2  | 0.2   | 0.2  | 0.2   |    |
| 研 磨 紙             | P220～240   | 枚  | 0.25  | —    | —    | —     | —    | —     |    |
| 塗 装 工             |            | 人  | 0.058 | 0.06 | 0.04 | 0.046 | 0.04 | 0.046 |    |
| そ の 他             |            | 式  | 1     | 1    | 1    | 1     | 1    | 1     |    |

(注) 1. B種及びC種で塗替えの場合、合成樹脂エマルジョンシーラーをしみ止めシーラーとする。

2. 「その他」の率対象は、合成樹脂エマルジョンシーラー、つや有合成樹脂エマルジョンペイント、研磨紙、塗装工とする。

表 RA -17- 36 【市】

【改修標仕仕様】木部つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（EP-G）

（1㎡当たり）

| 名 称               | 摘 要                        | 単位 | A 種   | B 種   | C 種   | 備 考 |
|-------------------|----------------------------|----|-------|-------|-------|-----|
| 合成樹脂エマルジョンシーラー    | JIS K 5663                 | kg | 0.07  | 0.07  | 0.07  |     |
| つや有合成樹脂エマルジョンペイント | JIS K 5660                 | kg | 0.2   | 0.1   | 0.1   |     |
| 合成樹脂エマルジョンパテ      | JIS K 5669<br>(耐水形) (薄付け用) | kg | 0.03  | —     | —     |     |
| 研 磨 紙             | P120～220                   | 枚  | 0.07  | 0.07  | —     |     |
| 塗 装 工             |                            | 人  | 0.046 | 0.031 | 0.029 |     |
| そ の 他             |                            | 式  | 1     | 1     | 1     |     |

(注) 1. 「その他」の率対象は、合成樹脂エマルジョンシーラー、つや有合成樹脂エマルジョンペイント、合成樹脂エマルジョンパテ、研磨紙、塗装工とする。