

表 RA -17- 41 【市】

【改修標仕仕様】ラッカーエナメル塗り（L E）

（1㎡当たり）

名 称	摘 要	単位	A種	B種	備 考
ラッカー系シーラー	JIS K 5533	kg	0.1	0.1	ウッドシーラー
ラッカー系下地塗料	JIS K 5535	kg	0.28	0.28	ラッカーサーフェーサー
ニトロセルロースラッカー	JIS K 5531	kg	0.24	0.16	ラッカーエナメル
研 磨 紙	P220～240	枚	0.13	0.13	
研 磨 紙	P320～400	枚	0.5	0.5	
塗 装 工		人	0.138	0.117	
そ の 他		式	1	1	

（注）1. 表は、公共建築改修工事標準仕様書平成28年版の仕様とする。
2. 「その他」の率対象は、ラッカー系シーラー、ラッカー系下地塗料、ニトロセルロースラッカー、研磨紙、塗装工とする。

表 RA -17- 42 【専】

【改修標仕仕様】オイルステイン塗り（O S）

（1㎡当たり）

名 称	摘 要	単位	所要量	備 考
オ イ ル ス テ イ ン		kg	0.06	
塗 装 工		人	0.052	
そ の 他		式	1	

（注）1. 表は、公共建築工事標準仕様書平成31年版の仕様とする。
2. 下地調整を含む。
3. 「その他」の率対象は、オイルステイン、塗装工とする。

表 RA -17- 43 【市】

【改修標仕仕様】合成樹脂調合ペイント塗り（S O P）（糸幅：300mm以下）

（1m当たり）

名 称	摘 要	単位	B 種 （新規面）	B 種 （塗替え面）	C 種 （塗替え面）	備 考
木部下塗り用調合ペイント	JASS 18 M-304	kg	0.01	0.009	—	合成樹脂
合成樹脂調合ペイント	JIS K 5516	kg	0.008	0.008	0.008	1種淡彩
合成樹脂エマルジョン パテ	JIS K 5669（耐水形）	kg	0.008	—	—	
研 磨 紙	P120～220	枚	0.02	0.014	—	
研 磨 紙	P240～320	枚	—	—	0.007	
塗 装 工		人	0.018	0.015	0.008	
そ の 他		式	1	1	1	

（注）1. 木部に適用し、B種（新規面）は下地調整RA種、B種（塗替え面）は下地調整RB種、C種（塗替え面）は下地調整RC種を含む。
2. 「その他」の率対象は、木部下塗り用調合ペイント、合成樹脂調合ペイント、合成樹脂エマルジョンパテ、研磨紙、塗装工とする。