10. 【第 10 節 石 】

1 一般事項

本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。

2 参考歩掛り

(1) 適用条件及び留意事項

イ. 石張り (床及び壁)、テラゾブロック張り (床、壁及び幅木)に適用する。

ロ. セメントモルタルの調合及び目地幅は次表による。

材料施工箇所	セメント	砂	備考		
目地モルタル	1	0.5	目地幅を考慮して砂の粒径を定める。		
裏込めモルタル	1	3			
敷きモルタル	1	4			
張付用ペースト	1	0			

[※]目地幅は特記による。

特記がなければ、壁は外壁湿式工法および内壁空積工法で6mm以上、床は屋外で4mm以上、屋内で3~6mmとする。

(2)細目工種

表 RA -10-1 【設】【専】

外壁湿式工法

(1㎡当た<u>り)</u>

							壁(花)	こう岩)	
	名	į	称		摘 要	単位	ひき石厚30	割石厚70	備考
							600×800mm	600×800mm	
石				材		m²	1.0	1.0	
セ	メ		ン	\vdash		kg	26. 2	36. 5	
	砂					m^3	0.063	0.088	
鉄				筋	D10	kg	3. 3	3.3	
引	き		金	物	ステンレス製	kg	0.04	0.09	
					石厚40未満 3.2mm	m			
					40以上 4.0m	m			
石				工		人	0.35	0.4	
普	通	作	業	員		人	0. 32	0.36	
そ		の		他		式	1	1	

⁽注) 1. 「その他」の率対象は、石工、普通作業員とする。