

表 RA -17- 8 【市】

【標仕仕様】合成樹脂調合ペイント塗り（SOP）

（1㎡当たり）

名 称	摘 要	単位	木部		鉄鋼面		備 考
			A 種	B 種	A 種	B 種	
木部下塗り用調合ペイント	JASS 18 M-304	kg	0.18	0.09	—	—	合成樹脂
合成樹脂調合ペイント	JIS K 5516 1種	kg	0.17	0.17	0.26	0.17	
合成樹脂エマルジョンパテ	JIS K 5669(耐水形)	kg	—	0.03	—	—	
研 磨 紙	P120～220	枚	—	0.07	—	—	
研 磨 紙	P220～240	枚	—	—	0.07	—	
塗 装 工		人	0.073	0.059	0.056	0.038	
そ の 他		式	1	1	1	1	

（注）1. 「その他」の率対象は、木部下塗り用調合ペイント、合成樹脂調合ペイント、合成樹脂エマルジョンパテ、研磨紙、塗装工とする。

表 RA- 17- 9 【市】【専】

【標仕仕様】合成樹脂エマルジョンペイント塗り（EP）

（1㎡当たり）

名 称	摘 要	単位	A 種		B 種		備 考
			一 般	見上げ面	一 般	見上げ面	
合成樹脂エマルジョンペイント	JIS K 5663 1種	kg	0.3	0.3	0.2	0.2	
合成樹脂エマルジョンシーラー	JIS K 5663	kg	0.07	0.07	0.07	0.07	
研 磨 紙	P220～240	枚	0.07	—	—	—	
塗 装 工		人	0.054	0.06	0.04	0.046	
そ の 他		式	1	1	1	1	

（注）1. 「その他」の率対象は、合成樹脂エマルジョンペイント、合成樹脂エマルジョンシーラー、研磨紙、塗装工とする。

表 RA -17- 10 【市】【専】

【標仕仕様】つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り（EP-G）

（1㎡当たり）

名 称	摘 要	単位	A 種		B 種		備 考
			一 般	見上げ面	一 般	見上げ面	
つや有合成樹脂エマルジョンペイント	JIS K 5660	kg	0.3	0.3	0.2	0.2	
合成樹脂エマルジョンシーラー	JIS K 5663	kg	0.07	0.07	0.07	0.07	
研 磨 紙	P220～240	枚	0.25	—	—	—	
塗 装 工		人	0.058	0.06	0.04	0.046	
そ の 他		式	1	1	1	1	

（注）1. 「その他」の率対象は、つや有り合成樹脂エマルジョンペイント、合成樹脂エマルジョンシーラー、研磨紙、塗装工とする。