



THI CÔNG
Cọ/Con lăn/Phun sơn



THỜI GIAN KHÔ
24 giờ cho
lớp kế tiếp



NHIỆT ĐỘ
15°C - 38°C ≤ 85% .R.H



VỆ SINH
MEK (Metyl Etyl
Ketone)

VOC
< 400g/L

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LOẠI NHỰA

Converted Epoxy

MÀU SẮC

Theo bảng màu cung cấp

%TỶ LỆ RẮN

65-68% (9102) | 78- 81% (9101)

ĐỘ PHỦ

5 m2/ lít

ĐỘ DÀY MÀNG SƠN KHÔ

80 - 125 µm

THỜI GIAN KHÔ

(21° C. & 50% R.H)

Bề mặt: 6-8 giờ

Lớp kế: Sau 24 giờ

V.O.C

< 400 g/L

ĐÓNG GÓI

~3.8L

AN TOÀN

Lưu giữ sản phẩm ở nhiệt độ trong nhà.
Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt, da, quần áo. Rửa tay sạch sau mỗi lần sử dụng.
Đóng nắp thùng sơn sau mỗi lần sử dụng để bảo vệ sơn khỏi bị khô cứng.

**SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU KIỆN
THÔNG THOÁNG
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM**

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Vượt trội:

- Chống rỉ sét,
- Chống ăn mòn,
- Chịu lực hàng đầu của Hoa Kỳ.

Căn bản: Màng sơn cứng hơn 4H, chịu lực forklift và kháng hóa chất.

Đặc tính

- Chống rỉ sét, chống ăn mòn, chống hà, chịu lực, kháng hoá chất
- Độ bám dính tốt, bám trực tiếp trên thép rỉ nhẹ, bê tông, kim loại mạ kẽm.
- Lót và phủ
- Đạt chuẩn của USAA & AAFC

Ứng dụng

- Tàu biển - đáy, mạn tàu
- Tàu biển - cabin-boong,...
- Nhà thép tiền chế
- Sàn công nghiệp
- Hồ bơi, hồ cá,...

	MỚI	CŨ
Chuẩn bị bề mặt	• Làm sạch rỉ sét bằng PP cơ học • Làm sạch betong là dung dịch axit HCl pha loãng • Làm sạch hoá chất, dầu mỡ, • Sàn Betong mới: cần để khô ít nhất 30 ngày trước khi sơn	• Loại bỏ các lớp sơn hư, rỉ sét khỏi bề mặt bằng PP cơ học (máy chà nhám) • Xả lại bằng nước, để khô ráo
Sơn Lót	1 lớp Sơn 9100 DTM	1 lớp Sơn 9100 DTM
Sơn Phủ	1 lớp Sơn 9100 DTM	1 lớp Sơn 9100 DTM

THI CÔNG

DỤNG CỤ THI CÔNG (CÔNG TY CÓ CUNG CẤP VỚI GIÁ ƯU ĐÃI)

- **Máy phun sơn:** Sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất máy
- **Cọ:** Loại cọ dùng cho sơn góc nước
- **Con lăn:** Chọn con lăn tốt và dày (con lăn vải)



PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

**CÔNG TY SẼ CUNG CẤP HƯỚNG DẪN THI CÔNG
VỚI ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT KHI THỰC HIỆN**