



THI CÔNG
Cọ/Phun sơn



THỜI GIAN KHÔ
4 giờ cho lớp
kế tiếp



NHIỆT ĐỘ
10-24°C, RH <85%



VỆ SINH
Nước xà phòng

VOC

<50g/L

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LOẠI SƠN

Acrylic gốc Nước

MÀU SẮC

Trong suốt

%TỶ LỆ RẮN

~31 % ± 2 %

ĐỘ PHỦ

4 - 12 m²/lít

ĐỘ BÓNG (GLOSS)

Cao (High)

THỜI GIAN KHÔ:

Khô bề mặt: 2 giờ cho lớp kế

V.O.C

< 50g/L

ĐÓNG GÓI

~3.8L & 19L

AN TOÀN

Lưu giữ sản phẩm ở nhiệt độ trong nhà. Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt, da, quần áo. Không uống. Vệ sinh thật kỹ sau khi sơn. Đóng nắp thùng sơn sau mỗi lần sử dụng để bảo vệ sơn khỏi bị khô cứng.

**SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU KIỆN
THÔNG THOÁNG
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM**

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Vượt trội:

- Epoxy gốc nước, độ cứng cao và chống UV.

Căn bản:

- VOC thấp, không mùi và có độ cứng cao.

Đặc tính

- Chống UV, các tác nhân gây ố
- Kháng hoá chất không ngả vàng
- Khô nhanh, thân thiện môi trường
- Tạo bề mặt cứng để bảo vệ
- Gia cường, giữ bền vẻ đẹp của lớp sơn bên trong

Ứng dụng

- Nội thất, Ngoại thất
- Thương mại.
- Dân dụng

	CHO BỀ MẶT MỚI	CHO BỀ MẶT CŨ
Chuẩn bị bề mặt	• Vệ sinh và làm sạch bề mặt • Làm sạch dầu mỡ, sơn cũ, sáp, hóa chất, ... • Bê-tông cần chờ khô ít nhất 28 ngày trước khi sử dụng sản phẩm	• Vệ sinh và làm sạch bề mặt • Loại bỏ lớp sơn cũ: bong tróc, rỉ sét, bụi, dầu mỡ, ... • Để khô ráo
Sơn Lót	1 lớp Sơn SealKrete	1 lớp Sơn SealKrete
Sơn Phủ	1 lớp Sơn SealKrete	1 lớp Sơn SealKrete

THI CÔNG

DỤNG CỤ THI CÔNG (CÔNG TY CÓ CUNG CẤP)

- **Máy phun sơn:** Sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất máy
- **Cọ:** Loại cọ tốt (không pha loãng)
- **Con lăn:** *Không dùng(Sẽ tạo bọt khí).*



PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

**CÔNG TY SẼ CUNG CẤP HƯỚNG DẪN THI CÔNG
VỚI ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT KHI THỰC HIỆN**