



VOC
<400g/L

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LOẠI NHỰA

Modified Alkyd

ĐỘ BÓNG

Mờ

MÀU SẮC

Xám & Đen

% TỶ LỆ RẮN

48.5%

ĐỘ PHỦ

7m2/lít

ĐỘ DÀY MÀNG SƠN KHÔ

37-62 µm

THỜI GIAN KHÔ (ở 25°C & 55% RH)

Lớp kế: 4 giờ

Bề mặt: 2 giờ

V.O.C

<400g/L

ĐÓNG GÓI

Thùng ~3.8L

AN TOÀN

Lưu giữ sản phẩm ở nhiệt độ trong nhà. Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt, da, quần áo. Không uống. Vệ sinh thật kỹ sau khi sơn. Đóng nắp thùng sơn sau mỗi lần sử dụng để bảo vệ sơn khỏi bị khô cứng.

**SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU KIỆN
THÔNG THOÁNG
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM**

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Vượt trội:

- Độ phủ cao, độ phủ góc cạnh gấp 10 lần so với sơn truyền thống
- Chống rỉ sét rất tốt và chống ăn mòn

Căn bản:

- Vừa lót và vừa phủ.
- Dưới màng sơn là chân không do có khả năng ép hơi ẩm ra ngoài

Ứng dụng cho thành phố

- Biệt thự.
- Nhà thép tiền chế.
- Hàng rào, cửa sắt, ...

	CHO BỀ MẶT MỚI	CHO BỀ MẶT CŨ
Chuẩn bị bề mặt	Vệ sinh bề mặt, làm sạch dầu mỡ, tạp nham, ...	1. Vệ sinh bề mặt sạch sẽ 2. Tất cả vị trí rỉ sét để khô ráo
Sơn Lót	1-2 lớp Sơn K7781 (ngay sau khi vệ sinh không quá 24 giờ)	1-2 lớp Sơn K7781
Sơn Phủ	2 lớp Sơn 1680 Dura-proxy hay tương tự	2 lớp Sơn 1680 Dura-proxy hay tương tự

THI CÔNG

DỤNG CỤ THI CÔNG (CÔNG TY CÓ CUNG CẤP)

- **Máy phun sơn:** Sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất máy
- **Cọ:** Loại cọ lông tổng hợp
- **Con lăn:** Dùng con lăn ¼ - ¾" (tùy theo bề mặt)



PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

**CÔNG TY SẼ CUNG CẤP HƯỚNG DẪN THI CÔNG
VỚI ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT KHI THỰC HIỆN**