



THI CÔNG
Cọ/Con lăn/Phun sơn



THỜI GIAN KHÔ
4 giờ



NHIỆT ĐỘ
10°C - 32°C ≤ 50% .R.H



VỆ SINH
Nước xà phòng

VOC
Zero

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LOẠI NHỰA

Nhựa cải tiến (Acrylic Modified)

MÀU SẮC

Trắng và pha theo yêu cầu

%TỶ LỆ RẮN

61% ± 2%

ĐỘ PHỦ

6-7 m²/lít

ĐỘ DÀY MÀNG SƠN KHÔ

65-85 μm

THỜI GIAN KHÔ:

(24° C. & 50% R.H) 4 giờ

V.O.C

Zero

ĐÓNG GÓI

~1L, ~3.8L & 19L

AN TOÀN

Lưu giữ sản phẩm ở nhiệt độ trong nhà. Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt, da, quần áo. Rửa tay sạch sau mỗi lần sử dụng. Đóng nắp thùng sơn sau mỗi lần sử dụng để bảo vệ sơn khỏi bị khô cứng.

**SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU KIỆN
THÔNG THOÁNG
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM**

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Vượt trội:

- Che lấp vết nứt chân chim, chống kiềm lên đến (pH 13)
- Sơn ngay sau khi tô xi măng 1 ngày

Căn bản:

- Chỉ sơn 1 lớp là hoàn thiện
- Công nghệ 3 in 1 (Lót, Phủ, Đàn hồi)

Đặc tính

- Chống UV, chống nứt, chống thấm, chống kiềm cao (pH < 13) chống rêu mốc, kháng khuẩn
- Lau chùi tối đa không bám bụi
- Bền màu và bám dính tuyệt vời
- Zero VOC (thân thiện môi trường), không mùi

Ứng dụng

- Nhà cao tầng, Căn hộ
- Nhà phố, văn phòng
- Khách sạn, biệt thự
- Showroom, bệnh viện, Trường học ...

CHO BỀ MẶT MỚI

Chuẩn bị bề mặt

- Làm sạch bề mặt (bụi, vôi, ...)
- Chà nhám cho mịn
- Đảm bảo bề mặt khô hoàn toàn, để tối thiểu 28 ngày cho bê tông/vữa dưỡng
- Đo độ ẩm <15%, đo độ kiềm (pH)

Sơn Lót

KHÔNG CẦN

Sơn Phủ

1 lớp **Sơn OneCoat**

THI CÔNG

DỤNG CỤ THI CÔNG (CÔNG TY CÓ CUNG CẤP)

- Máy phun sơn:** Sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất máy
- Cọ:** Loại cọ dùng cho sơn góc nước
- Con lăn:** Chọn con lăn tốt và dày (con lăn vải)

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG



**CÔNG TY SẼ CUNG CẤP HƯỚNG DẪN THI CÔNG
VỚI ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT KHI THỰC HIỆN**