



VOC
< 50g/L

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LOẠI NHỰA

Acrylic gốc nước

MÀU SẮC

Trắng và pha theo yêu cầu

%TỶ LỆ NẶNG

57-61 % ± 2 %

ĐỘ PHỦ

2.5 m²/lít

ĐỘ DÀY MÀNG SƠN KHÔ

55 - 65 μm

THỜI GIAN KHÔ: (ở 24 °C & 55% RH)

Lớp kế: 2 giờ

Đi bộ: 2 ngày

Xe hơi: 5 ngày

V.O.C

< 50g/L

ĐÓNG GÓI

~1L, ~3.8L

AN TOÀN

Lưu giữ sản phẩm ở nhiệt độ trong nhà. Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt, da, quần áo. Rửa tay sạch sau mỗi lần sử dụng. Đóng nắp thùng sơn sau mỗi lần sử dụng để bảo vệ sơn khỏi bị khô cứng.

**SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU KIỆN
THÔNG THOÁNG
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM**

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Vượt trội:

- Chống trượt, đàn hồi 150 - 200%, chịu trọng lực xe hơi

Căn bản:

- Chống UV - Gốc nước
- Thân thiện môi trường, Không mùi

Đặc tính

- Kháng nước, kháng kiềm, chống mài mòn, thích hợp ngoài trời
- Đàn hồi tốt: chịu co giãn, hạn chế nứt chân chim
- Giữ màu và độ bóng rất tốt
- VOC thấp

Ứng dụng

- Sân thượng, hiên, ban công
- Tường và sàn, lối đi bộ
- Sàn cần chống trượt
- Sân Tennis/Pickerball/Bóng rổ
- Khu vực hồ bơi

	MỚI	CŨ
Chuẩn bị bề mặt	• Làm sạch bề mặt (bụi, vôi, ...) • Chà nhám cho mịn • Đảm bảo bề mặt khô hoàn toàn, để tối thiểu 28 ngày cho bề tông/vữa dưỡng • Đo độ kiềm (pH)	• Loại bỏ lớp sơn bong tróc, bụi, dầu mỡ, nấm mốc • Mài nhám nhẹ để tăng bám dính (Với lớp sơn cũ còn tốt) • Trám vá bằng bột trét/keo chuyên dụng, sau đó chà phẳng
Sơn lót	1 lớp Sơn Lót Mono	1 lớp Sơn Lót Mono
Sơn Phủ	1-2 Lớp Onecoat Dex Textured	1-2 Lớp Onecoat Dex Textured

THI CÔNG

DỤNG CỤ THI CÔNG (CÔNG TY CÓ CUNG CẤP)

- **Máy phun gai:** Sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất máy
- **Cọ:** Chọn loại cọ tốt
- **Con lăn:** Chọn con lăn lông ngắn
- Lăn 4 → lớp 1 theo chiều dọc, lớp 2 theo chiều ngang



PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

**CÔNG TY SẼ CUNG CẤP HƯỚNG DẪN THI CÔNG
VỚI ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT KHI THỰC HIỆN**