



THI CÔNG
Cọ/Con lăn/Phun sơn



THỜI GIAN KHÔ
2-3 giờ



NHIỆT ĐỘ
4-38°C ≤ 50% .R.H



VỆ SINH
Nước xà phòng

VOC

< 100g/L

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LOẠI NHỰA

Nhựa cải tiến

MÀU SẮC

Trắng và pha theo yêu cầu

%TỶ LỆ RẮN

~38 % ± 2 %

ĐỘ PHỦ

6-10 m²/ lít

ĐỘ DÀY MÀNG SƠN KHÔ

40 – 60 μm

THỜI GIAN KHÔ:

Khô bề mặt: ~30 phút (25 °C, RH 55%)

Sơn lớp kế tiếp: 2 - 3 giờ

V.O.C

< 100g/L

ĐÓNG GÓI

~1L, ~3.8L

AN TOÀN

Lưu giữ sản phẩm ở nhiệt độ trong nhà. Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt, da, quần áo. Rửa tay sạch sau mỗi lần sử dụng. Đóng nắp thùng sơn sau mỗi lần sử dụng để bảo vệ sơn khỏi bị khô cứng.

**SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU KIỆN
THÔNG THOÁNG
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM**

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Vượt trội:

- Gốc nước, bám trên tất cả bề mặt và vật liệu như: Kính, Inox, đá hoa cương, Alu, Nhựa, Composite, ...

Căn bản:

- Lót cho sàn chịu lực xe hơi, VOC thấp, không mùi

Đặc tính

- Có thể pha màu thành lớp sơn phủ
- Dùng cho nội thất và ngoại thất.
- Kháng UV, chống kiềm, chịu được co giãn nhẹ
- Lau chùi tối đa không bám bụi
- VOC thấp, thân thiện môi trường (<100 g/L).

Ứng dụng

- Nhà cao tầng, căn hộ
- Nhà phố, văn phòng
- Khách sạn, biệt thự
- Resort, showroom
- Bệnh viện, trường học
-

	BỀ MẶT MỚI	BỀ MẶT CŨ
Chuẩn bị bề mặt	1. Làm sạch bề mặt (bụi, vôi, ...) 2. Chà nhám cho mịn 3. Đảm bảo bề mặt khô hoàn toàn	1. Vệ sinh bề mặt cho sạch sẽ
Sơn Lót	1 lớp OneCoat Mono	1 lớp OneCoat Mono
Sơn Phủ	1 lớp Sơn OneCoat Phủ	1 lớp Sơn OneCoat Phủ

THI CÔNG

DỤNG CỤ THI CÔNG (CÔNG TY CÓ CUNG CẤP)

- Máy phun sơn:** Sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất máy
- Cọ:** Loại cọ dùng cho sơn góc nước
- Con lăn:** Chọn con lăn tốt và dày (con lăn vải)



PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

**CÔNG TY SẼ CUNG CẤP HƯỚNG DẪN THI CÔNG
VỚI ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT KHI THỰC HIỆN**