



THI CÔNG
Cọ/Con lăn/Phun sơn



THỜI GIAN KHÔ
4 giờ



NHIỆT ĐỘ
10°C-32°C ≤ 50% .R.H



VỆ SINH
Nước xà phòng

VOC

Zero

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LOẠI NHỰA

Nhựa cải tiến (Acrylic Modified)

MÀU SẮC

Trắng và pha theo yêu cầu

%TỶ LỆ RẮN

61 % ± 2 %

ĐỘ PHỦ

6-7 m²/ lít

ĐỘ DÀY MÀNG SƠN KHÔ

65 – 85 μm

THỜI GIAN KHÔ:

Khô bề mặt: (24 °C, RH 50%)

Sơn lớp kế tiếp: 16 - 24 giờ

V.O.C

Zero

ĐÓNG GÓI

~1L, ~3.8L & 19L

Vượt trội:

Công nghệ lá sen, không cho vật lạ bám trên màng sơn nên phù hợp để sơn các công trình tại vùng duyên hải

Căn bản:

Chỉ sơn lớp là hoàn thiện

Đặc tính

- Độ đàn hồi (Elongation): 200-300%
- Độ dày màng sơn (Dry Film Thickness) 60 - 125 Micro
- Lăn liên tục nhiều lần - không cần chờ màng sơn khô - sơn dày nhưng không bị chảy!

Ứng dụng

- Nhà cao tầng, căn hộ
- Nhà phố, văn phòng
- Khách sạn, biệt thự
- Resort, showroom
- Bệnh viện, trường học
-

	MỚI	CŨ
Chuẩn bị bề mặt	1. Làm sạch bề mặt (bụi, vôi, ...) 2. chà nhám cho mịn 3. Đảm bảo bề mặt khô hoàn toàn 4. Đo độ ẩm <15%, đo độ kiềm (pH)	1. Loại bỏ lớp sơn bong tróc, bụi, dầu mỡ, nấm mốc 2. Sửa chữa các vết nứt
Sơn Lót		...
Sơn Phủ	1 lớp Sơn OneCoat	1 lớp Sơn OneCoat

THI CÔNG

DỤNG CỤ THI CÔNG (CÔNG TY CÓ CUNG CẤP)

- **Máy phun sơn:** Sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất máy
- **Cọ:** Loại cọ dùng cho sơn góc nước
- **Con lăn:** Chọn con lăn tốt và dày (con lăn vải)



PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

CÔNG TY SẼ CUNG CẤP HƯỚNG DẪN THI CÔNG VỚI ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT KHI THỰC HIỆN

Lưu giữ sản phẩm ở nhiệt độ trong nhà. Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt, da, quần áo. Rửa tay sạch sau mỗi lần sử dụng. Đóng nắp thùng sơn sau mỗi lần sử dụng để bảo vệ sơn khỏi bị khô cứng.

SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU KIỆN THÔNG THOÁNG ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM