



VOC
<50g/L

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LOẠI NHỰA

Acrylic gốc nước

MÀU SẮC

Trắng và pha theo yêu cầu

%TỶ LỆ NẶNG

43 % ± 2 %

ĐỘ PHỦ

4 - 5 m²/ lít / 2 lớp

ĐỘ DÀY MÀNG SƠN KHÔ

40- 45 µm

THỜI GIAN KHÔ: (ở 24 °C & 50% RH)

Lớp kế: 2 giờ

Đi bộ: 2 ngày

Xe hơi: 5 ngày

V.O.C

< 50g/L

ĐÓNG GÓI

~1L, ~3.8L

AN TOÀN

Lưu giữ sản phẩm ở nhiệt độ trong nhà. Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt, da, quần áo. Rửa tay sạch sau mỗi lần sử dụng. Đóng nắp thùng sơn sau mỗi lần sử dụng để bảo vệ sơn khỏi bị khô cứng.

**SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU KIỆN
THÔNG THOÁNG
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM**

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Vượt trội:

- Chịu trọng lực xe hơi như Epoxy
- Đàn hồi 150-200%.

Căn bản: Gốc nước, không mùi, chống UV. Thân thiện môi trường

Đặc tính

- Màng mịn, dễ vệ sinh, đàn hồi tốt.
- Kháng nước, kiềm và sự mài mòn.
- Dùng cho cả nội và ngoại thất.
- Độ cứng cao, đàn hồi và dẻo dai.
- Giữ màu và độ bóng rất tốt.
- VOC thấp, không mùi.

Ứng dụng

- Sàn bê tông, xi măng, sân thượng, ban công.
- Bề mặt gỗ, asphalt đã xử lý.
- Công trình dân dụng, thương mại cần bề mặt mịn, dễ lau chùi

	BỀ MẶT MỚI	BỀ MẶT CŨ
Chuẩn bị bề mặt	• Làm sạch bề mặt (bụi, vôi, ...) • Làm nhám để tạo độ bám dính • Đảm bảo bề mặt khô hoàn toàn • Đo độ ẩm <13%, đo độ kiềm (pH)	• Xùi bỏ lớp sơn bong tróc, bụi, dầu mỡ, nấm mốc • Mài nhám nhẹ để tăng bám dính (Với lớp sơn cũ còn tốt) • Trám và sửa chữa vết nứt
Sơn Lót	1 lớp Sơn Lót Mono	1 lớp Sơn Lót Mono
Sơn Phủ	1-2 Lớp Onecoat Dex Smooth	1-2 Lớp Onecoat Dex Smooth

THI CÔNG

DỤNG CỤ THI CÔNG (CÔNG TY CÓ CUNG CẤP)

- **Máy phun sơn:** Sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất máy
- **Cọ:** Loại cọ dùng cho sơn gốc nước
- **Con lăn:** Chọn con lăn tốt (con lăn vải)



PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

**CÔNG TY SẼ CUNG CẤP HƯỚNG DẪN THI CÔNG
VỚI ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT KHI THỰC HIỆN**