



VOC
<200g/L

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LOẠI NHỰA

Acrylic polymer

MÀU SẮC

Trắng và pha theo yêu cầu

%TỶ LỆ RẮN

32 % ± 2 %

ĐỘ PHỦ

5.5 - 11 m²/ lít

ĐỘ DÀY MÀNG SƠN KHÔ

40- 45 µm

THỜI GIAN KHÔ: (ở 24 °C & 55% RH)

Lớp kế: 2 giờ

V.O.C

< 200g/L

ĐÓNG GÓI

~1L, ~3.8L

AN TOÀN

Lưu giữ sản phẩm ở nhiệt độ trong nhà. Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt, da, quần áo. Rửa tay sạch sau mỗi lần sử dụng. Đóng nắp thùng sơn sau mỗi lần sử dụng để bảo vệ sơn khỏi bị khô cứng.

**SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU KIỆN
THÔNG THOÁNG
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM**

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Vượt trội:

- Sơn gốc nước trực tiếp lên kim loại, chống ăn mòn, chịu được vùng duyên hải
- Giảm chi phí và không nhất thiết cần đến lớp lót

Căn bản:

- Chống UV, lót và phủ, gốc nước

Đặc tính

- Khô nhanh, có độ cứng cao, bền màu
- Chịu mài mòn, chống UV, chống kiềm cao, chịu nhiệt cao
- Pha màu như sơn phủ, dễ dàng
- Ứng dụng cho cả nội – ngoại thất

Ứng dụng

- Kết cấu thép, khung, hàng rào, lan can, cột, container, bồn chứa,...
- Kim loại mạ kẽm, thép đã làm sạch, kim loại ngoài trời chịu thời tiết.
- Công trình,...

	CHO BỀ MẶT MỚI	CHO BỀ MẶT CŨ
Chuẩn bị bề mặt	- Bề mặt phải sạch, khô, không có lớp phủ bong tróc - Loại bỏ dầu mỡ, bụi, rỉ sét... bằng máy chà, mài, phun mài hoặc hóa chất thích hợp	Loại bỏ sơn bong tróc, mài nhám lớp cũ để tạo độ nhám
Sơn lót		
Sơn Phủ	1-2 lớp Sơn OneCoat Steel (Tùy yêu cầu)	1-2 lớp Sơn OneCoat Steel (Tùy yêu cầu)

THI CÔNG

DỤNG CỤ THI CÔNG (CÔNG TY CÓ CUNG CẤP)

- Máy phun gai:** Sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất máy
- Cọ:** Chọn loại cọ tốt
- Con lăn:** Chọn con lăn lông ngắn



PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

**CÔNG TY SẼ CUNG CẤP HƯỚNG DẪN THI CÔNG
VỚI ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT KHI THỰC HIỆN**