



VOC
<400g/L

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LOẠI SƠN

Dầu (Oil-based)

MÀU SẮC

Trắng

%TỶ LỆ RẮN

48%

ĐỘ PHỦ

2.5m² / Lít

ĐỘ DÀY MÀNG SƠN KHÔ

Lớp 1: 200-225µm

Lớp 2: 200-225µm

THỜI GIAN KHÔ

(~21-27 °C & RH 50 %)

Khô bề mặt: 1 giờ

Lớp kế: 4 giờ

Khô hoàn toàn: 14 ngày

V.O.C

<400g/L

ĐÓNG GÓI

~1L, ~3.8L & 19L

AN TOÀN

Lưu giữ sản phẩm ở nhiệt độ trong nhà. Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt, da, quần áo. Rửa tay sạch sau mỗi lần sử dụng. Đóng nắp thùng sơn sau mỗi lần sử dụng để bảo vệ sơn khỏi bị khô cứng.

**SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU KIỆN
THÔNG THOÁNG
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM**

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Vượt trội:

- Sơn chống thấm ngược hàng đầu Hoa Kỳ.
- Không mùi, thân thiện môi trường
- Sơn được khi tường đang ướt mà vẫn bám dính

Căn bản:

- Phù hợp cho biệt thự liền kề và các căn hộ chung cư bị thấm

Trải nghiệm:

- 100 năm ở Hoa Kỳ
- 15 năm ở Việt nam

Đặc tính

- Chống thấm ngược hàng đầu Hoa Kỳ
- Chịu được áp lực nước: 34psi ~ 2.4 bar
- Bề mặt mịn, không ố vàng
- Lót và phủ (Nếu lớp phủ màu trắng)
- Ngăn sự phát triển của rêu mốc (trong 5 năm)

Ứng dụng

- Phù hợp cho biệt thự liền kề
- Các căn hộ chung cư bị thấm

	BỀ MẶT MỚI	BỀ MẶT CŨ
Chuẩn bị bề mặt	- Làm sạch bề mặt (bụi, dầu mỡ, xà phòng hay các chất bẩn khác) - Chà nhám cho mịn	- Sùi sạch lớp sơn/bột trét thấm nước - Diệt rêu mốc - Trám trét vết nứt
Sơn Lót	2 Lớp WaterTite	2 Lớp WaterTite
Sơn Phủ	1-2 Lớp Sơn Phủ	1-2 Lớp Sơn Phủ

THI CÔNG

DỤNG CỤ THI CÔNG (CÔNG TY CÓ CUNG CẤP)

- Máy phun sơn:** Sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất máy
- Cọ:** Loại cọ dùng cho sơn gốc nước
- Con lăn:** Chọn con lăn tốt và dày (con lăn vải)

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG



**CÔNG TY SẼ CUNG CẤP HƯỚNG DẪN THI CÔNG
VỚI ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT KHI THỰC HIỆN**