Московский физико-технический институт

Кафедра общей физики

Вопрос по выбору

Прямое экситонное поглощение в селениде галлия

выполнила студентка 653 группы ФФКЭ Карпова Татьяна

1 Экситоны

Связанное состояние электронно-дырочной пары представляет собой определённый тип возбуждённого состояния кристалла и в целом может рассматриваться как некоторая квазичастица, называемая экситоном. Такую систему можно представить как возбуждённое состояние одного из атомов (молекул), составляющих кристалл, которое, переходя от атома к атому, может распространяться как волна возбуждения кристалла. Впервые представление об экситонах было введено Яковом Френкелем в 1931 году для объяснения оптических свойств непроводящих кристаллов. В кристаллах с малой диэлектрической проницаемостью такое возбуждение сильно локализовано и имеет характерный масштаб порядка межатомного расстояния. Такие (локализованные в пределах одного атома или молекулы) экситоны принято называть экситонами Френкеля. В полупроводниках $\varepsilon \gg 1$, а приведённая эффективная масса электрона и дырки $\mu \ll m_e$, характерный пространственный масштаб такого экситона, называемого экситоном Ванные (Ванные-Мотта) много больше межатомного расстояния (оценка - см. п.2).




Рис. 1: Экситон Ванье и экситон Френкеля

2 Экситоны Ваннье

Поскольку электрон и дырка обладают разными по знаку электрическими зарядами, находящимися в материальной среде с диэлектрической проницаемостью $\varepsilon \approx 10$, они взаимодействуют друг с другом как точечные заряды (в экситоне Ваннье характерный размер экситона много больше постоянной решётки), и энергия этого взаимодействия определяется законом Кулона

$$U(r) = -\frac{e^2}{\varepsilon r},\tag{1}$$

где r — расстояние между электроном и дыркой. В результате кулоновского притяжения могут возникать связанные состояния электронно-дырочной пары (ЭДП) — экситоны Ваннье. По аналогии с задачей об атоме водорода, энергию экситона можно записать как

$$E_n = -\frac{Ry^*}{n^2},\tag{2}$$

где n=1,2,..., эффективный Ридберг

$$Ry^* = \frac{\mu e^4}{2\varepsilon^2 \hbar^2},\tag{3}$$

здесь приведённая масса ЭДП

$$\mu = \frac{m_n m_p}{m_n + m_p},\tag{4}$$

где m_n и m_p - эффективные массы электрона и дырки соответственно. Энергетический спектр экситона представляет собой совокупность дискретных уровней, образующих водородоподобную серию.

Центр масс ЭДП в связанном состоянии движется свободно с некоторым квазиимпульсом $\hbar K$ и характеризуется трансляционной эффективной массой $M=m_n+m_p$. Полная энергия экситона с учётом (3):

$$W_{exc} = \frac{\hbar^2 K^2}{2M} - \frac{Ry^*}{n^2} \tag{5}$$

Оценим характерный пространственный масштаб экситона Ваннье при n=1 как характерный боровский радиус:

$$a_{exc} = \frac{\varepsilon \hbar^2}{\mu e^2} \sim 10^{-6} cm \tag{6}$$

Получаем, что $a_{exc} \gg a \sim 10^{-8} cm$.

Наличие таких возбуждённых состояний, как экситоны Ваннье, приводит к тому, что в оптических спектрах излучения и поглощения полупроводников должны наблюдаться достаточно резкие пики при частотах, меньших E_g/\hbar . В частности, должна проявляться водородоподобная серия пиков при частотах

$$\omega_n = \frac{1}{\hbar} (E_g - \frac{Ry^*}{n^2}),\tag{7}$$

при $n \to \infty$ сходящаяся к $\omega_{\infty} = E_g/\hbar$. Здесь энергия отсчитывается от дна зоны проводимости.

3 Экситонное поглощение

При поглощении света полупроводником возможно такое возбуждение электрона валентной зоны, при котором он не переходит в зону проводимости, а образует с дыркой связанную квазичастицу - экситон, обладающую нулевым спином, поскольку электрон и дырка имеют антипараллельные спины.

В полупроводниках с прямыми переходами (k=0) экситону (n=1) соответствует очень узкий пик на краю поглощения, который уширяется с повышением температуры (см. рис.2)




Рис. 2: Экситонное поглощение в арсениде галлия

В полупроводниках с непрямыми переходами также возможно образование экситонов. В этом случае длинноволновый край спектра поглощения (n=1) определяется из условия для переходов с поглощением фонона

$$\hbar\omega = E_g - E_p - E_{exc} \tag{8}$$

и с испусканием фонона

$$\hbar\omega = E_q + E_p - E_{exc} \tag{9}$$

В полупроводниках с непрямыми переходами образование экситона сопровождается возникновением ступеньки на краю собственного поглощения. При этом возможны переходы с участием нескольких фононов, испускание и поглощение которых возможно в нескольких комбинациях, поэтому на краю поглощения будет наблюдаться много ступенек.

4 Селенид галлия

Селенид галлия (GaSe) - халькогенид, имеет гексагональную слоистую структуру, один тетраслой (объединение двух слоёв атомов селена и двух слоёв атомов галлия) имеет толщину 0.8 нм. Тетраслои связаны между собой ван-дер-ваальсовыми силами, внутри тетраслоёв связи ковалентные. Из-за малой энергии связи ван-дер-ваальсовых сил кристаллы селенида галлия можно расщеплять на тонкие слои. Селенид галлия является полупроводником, табличная ширина запрещённой зоны $E_g=2.1eV$

Параметры селенида галлия, используемые при исследовании экситонного поглощения:




Рис. 3: Кристаллы селенида галлия, кристаллическая структура GaSe

Таблица 1: Параметры GaSe

Эффективная масса электронов	m_n	$0.17m_e$
Эффективная масса дырок	m_p	$0.27m_e$
Диэлектрическая проницаемость	ε	6.18
Зависимость E_g от температуры	dE_g/dT	-0.36 meV

5 Исследование спектра поглощения GaSe

Спектр поглощения селенида галлия был снят с помощью спектрофотометра PerkinElmer Lambda-950 в видимом диапазоне для нескольких тонких образцов кристалла. Спектры представлены на рис. 4.

По характеру спектра можно сделать вывод, что происходит прямое экситонное поглощение: пик наблюдается на длине волны 618.3 нм, далее поглощение собственное. Энергия $\hbar\omega$, соответствующая длине волны 618.3 нм, составляет 2.002eV. Оценим энергию экситона (n=1):

$$E_{exc} = -\frac{Ry^*}{n^2} = -\frac{\mu e^4}{2\varepsilon^2 \hbar^2 n^2} = 5.983 \cdot 10^{-14} erg = 3.734 \cdot 10^{-2} eV$$
 (10)

Тогда ширина запрещённой зоны

$$E_q = \hbar\omega - E_{exc} = 2.039eV \tag{11}$$

Измерения проводились при комнатной температуре $(T=300\mathrm{K})$. Учтём, что при повышении температуры ширина запрещённой зоны уменьшается по закону

$$E_g(T) = E_g(0) - \frac{\alpha T^2}{\beta + T} \tag{12}$$

При больших температурах (порядка комнатной) можно пользоваться линейным приближением

$$E_a(T) = E_a(0) + dE_a/dT \cdot T \tag{13}$$

Для GaSe величина $dE_g/dT = -0.36meV$ (см. таблицу 1) (значение взято из статьи). Тогда при температуре 0 K, согласно экспериментальным данным, ширина прямой запрещённой зоны составляет

$$E_a(0) = E_a(T) - dE_a/dT \cdot T = 2.147eV,$$
 (14)

энергия экситонного перехода составляет 2.110 eV.

6 Сравнение с теорией

В классических статьях о селениде галлия приводится следующая схема энергетических зон (рис. 5).

Прямой экситонный переход, наблюдающийся в спектре поглощения, имеет энергию 2.110 eV, это значение полностью совпадает с полученным экспериментально и аппроксимированным до температуры 0К. Энергия самого экситона составляет 20 meV, что несколько меньше оценки (10) 37 meV.

Непрямое экситонное поглощение не наблюдалось в спектре при T=300 K, так как вероятность такого процесса гораздо меньше, чем у прямого, и для наблюдения необходимы низкие температуры (в статьях наблюдаются при температурах меньше $100 \ K$).

7 Вывод

В ходе работы был исследован спектр поглощения селенида галлия при $T=300{\rm K}$. В спектре можно чётко увидеть пик, соответствующий прямому экситонному поглощению. Была оценена энергия прямого экситона, по значению длины волны его пика в спектре была оценена ширина прямой запрещённой зоны в GaSe. Значения практически совпадают с приводимыми в статьях (V. Capozzi):

Таблица 2: Сравнение данных (T = 0K)

Параметр	Эксперимент	Статья
Энергия экситона	37 meV	20 meV
Энергия экситонного перехода	2110 meV	2110 meV
Ширина запрещённой зоны	2147 meV	$2130 \mathrm{meV}$




Рис. 4: Спектр поглощения GaSe




Рис. 5: Энергетические зоны GaSe: прямые и непрямые экситонные переходы