


MATERIAL DA PEÇA: AÇO 1045

Norma: SAE J404 / EN 10083-2: aço 1045, barra forjada, fibra no eixo, condição de entrega normalizada (<= 220 HB)
Dureza e tratamento: corpo revenido 30-36 HRC; arestas do land 55-60 HRC em camada de 0,6-1,0 mm por indução (ou nitretação a plasma 520 °C, 8-18 µm, se a fábrica preferir tratar a fenda inteira) - escolha da fábrica, declarada no relatório
NÃO PODE MUDAR: sem PVD, sem DLC - nenhuma outra camada sem ordem assinada; aço trocado só com desenho novo assinado por nós + certificado EN 10204 3.1 do lote.

SEÇÃO SIMÉTRICA NO PLANO DA ABERTURA - só nesta vista o funil aparece

Ø75,60 na entrada fecha em funil até a fenda 75,00 × 1,500 - perfil BSpline medido no STEP




NOTAS

- 1 A fenda é aberta a fio EDM pelo Ø75,60, de um lado só, DEPOIS do tratamento térmico do corpo. Não tem linha de partição, flange, furo de fixação, rosca nem pino: a peça é 1 sólido e o aperto é pelo collete EX-031 e pelo degrau do furo do cabeçote.
- 2 Medir a abertura da fenda ANTES e DEPOIS do tratamento e gravar os dois números: 8 a 18 µm por face com 0,016 a 0,036 mm da tolerância de 0,010; se fechar abaixo de 1,500 mm, passar o fio de novo. Remover camada REC >= 0,02 mm; canal e land com Ra <= 0,4 µm, polido no sentido da extrusão; rebarba <= 0,1 × 45°.
- 3 Comprimento com a face de saída ralada no fim, faceada ao nariz do EX-031 (protrusão medida na montagem: 14,00 mm). Coaxialidade dos 3 estágios Ø0,02 em A; face de saída com planeza 0,01 e perpendicularidade 0,01 em A; não alargar a boca de entrada Ø75,60.
- 4 Entregar 1 peça com certificado EN 10204 3.1 do lote (composição, granulometria, inclusões, ensaio mecânico), relatório de dureza e relatório dimensional de todas as cotas desta folha. Marcação a laser na face traseira: JONATHA v27.0 · EX-031 · 1045 · rev. 29 · lote · nº série.

FACE DE SAÍDA (x = 109,00), olhando ao longo do eixo

boca do chanfro 78,00 × 4,50 (chanfro 1,50 × 45°) · fenda 75,00 × 1,500 com R 0,75 vivo nas duas pontas



MATRIZ DE EXTRUSÃO · JONATHA v27.0

peça única · 1 peça · escala 1:1 · mm · A3 · rev. 29 de 2026-09-22

MATERIAL	AÇO 1045 SAE J404 / EN 10083-2 · entrega <= 220 HB · corpo revenido 30-36 HRC
COTA CRÍTICA	abertura 1,500 +0,010/-0,000 mm · largura 75,00 ± 0,05 mm · chanfro 1,50 × 45°
TRATAMENTO	corpo revenido 30-36 HRC; arestas do land 55-60 HRC em camada de 0,6-1,0 mm por indução (ou nitretação a plasma 520 °C, 8-18 µm, se a fábrica preferir tratar a fenda inteira) - escolha da fábrica, declarada no relatório
COTAS	as 8 cotas desta folha são medição no STEP 08_Pacote_Usinagem_v29/3D/MATRIZ_V29_PECA_UNICA.step
SIGILO	NDA antes de circular esta folha fora da fábrica