


A · SEÇÃO LONGITUDINAL no plano X=0 (1:1) — oco a amarelo





B · DETALHE DA SAÍDA (ampliado) — a cota que vira produto




D · FACE DE ENTRADA (Z=0.00) — olha o cabeçote




C · FACE DE SAÍDA (Z=109.00) — a boca que o produto vê




E · NOTAS GERAIS — MATRIZ JONATHA v29.0, peça única (OFICIAL desde 2026-09-13)

1 · mm; Z = eixo da matriz, Z crescente para o produto; datum A = Ø93,00; cotas axiais da face de saída.
2 · NÃO adicionar furo, rosca, rebaixo, pino ou flange de fixação: é rejeição. O aperto é o collete EX-031 + o degrau.
3 · Peça única: não colar, não alinhar metade, não existe plano de partição. 22 faces / 45 arestas / 1 casca, BRepCheck válido.
4 · A fenda é medida no plano Z = saída − 2,00 (depois do chanfro). Medindo na face você pega a boca, não a fenda.
5 · Ø89,50 e Ø79,50 em 0/−0,02 fecham o anel de 0,25 mm com o furo do cabeçote; coaxialidade Ø0,02 em A.
6 · Área da seção do canal no land = 112,0171 mm² ±0,5 %→ rejeição se passar: é a área que converte em vazão.
7 · Canal e land polidos Ra ≤ 0,4 µm na direção da extrusão. Sem revestimento: 10 µm mudam a espessura do produto.
8 · Remover a camada REC do EDM (≥ 0,02 mm); alívio de tensões antes da têmpera; 50-52 HRC após 2 revênios.
9 · Re-medir a fenda depois do último revenido. Se sair fora, refugar— não retocar, não re temperar.
10 · Marcação a laser só na face traseira: JONATHA v27.0 · EX-031 · 1.2344 · lote · nº de série.
11 · Sombra de usinagem no canal 0,00 %% (raios de 0,10 mm disparados de 0,60 mm dentro do vazio: 0,0 de 25.181,8 mm² sem acesso)→ o canal inteiro é feito por uma face só.
12 · Comprimento mantido em 109,00 mm: encurtar para 100 não alivia a pressão (funil e land ficam iguais) e encurta a rota de fuga pelo anel.

AÇO SAE J404 / EN 10083-2: aço 1045, barra forjada, fibra no eixo, condição de entrega normalizada (≤ 220 HB)
TRATAMENTO aço carbono SAE 1045 (EN C45E)— decisão do dono em 2026-09-22, substitui o 1.2344 da proposta · DUREZA corpo revenido 30-36 HRC; arestas do land 55-60 HRC em camada de 0,6-1,0 mm por indução (ou nitretação a plasma 520 °C, 8-18 µm, se a fábrica preferir tratar a fenda inteira) — escolha da fábrica, declarada no relatório
AÇO DA PEÇA 477.050,9 mm³ = 3,745 kg · CANAL 213.945,1 mm³ (267,4 g de mastique no interior)
REFERÊNCIA MATRIZ_V29_PECA_UNICA.step · sha256 107d166874b7ab71…
Gerado por gerar_pacote_usinagem_v29.py: todas as cotas medidas no STEP (seções de 0,02 mm).