PT YONGJIN JAVASUKA GARMENT	PROSES WATER PROOF TESTING *WATER PROOF TESTING PROCESS*	No.Dokumen : YJ-IK.SEW.0006 Tgl.Efektif : 08 Februari 2018 No.Revisi : 01 Halaman : 1

GORE-TEX



NAWON



1.Mesin water proof test harus diatur menurut standar yang benar yang sudah ditentukan (manual book)
The water endurance test of tehe machine shall be correct one (manual book)
* Kain Gore -Tex : 1.5 PSI/1menit (Light rain/rain)
Gore -Tex fabric :1.5 psi/1 minute (Ligth rain/rain)
* Kain Gore-Tex :3 PSI/2 menit (strom)
Gore -Tex fabric :1.5 psi/1 minute (strom)
*Kain yang bukan Gore-Tex :3 PSI/2 menit
selalu lihat data sheetnya
** Fabric that are not Gore-Tex :3 PSI/2 minute*
Always see the data sheet

2.Ikuti SOP seam sealing untuk mengecek kekuatan dari seam sealing
Follow SOP seam sealing to check the strength of seam sealing

3.Simpan data hasil water proof test dan laporan setiap hari
Keep the water test data and report it every day

4.Bila ada kebocoran dalam pengetesan laporan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan tindakan sesuai SOP Recall pada lembar kerja QC Tes Air &Materi
If there is leak during test,report it to the authorities for action in accordance with the Recall SOP on the Water &Material Test QC work task sheet

Water proof test
Test tahan air dilakukan setiap jam dengan sampling minimal 2 buah garment untuk Gore-Tex(3 layer menggunakan tisu) dan minimal 1 buah garment untuk yang bukan Gore-Tex
The waterproof test is carried out every hour by sampling a minimum of 2 garments for Gore-Tex (3 layers using tissue) and a minimum of 1 garment for non-Gore-Tex



Keterangan:
Standar parameter untuk temperatur ,kecepatan dan pressure harus merujuk ke MSDS (Material Safety Data Sheet) kain dari supplier
Information:
Standard parameters for temperature, speed and pressure must refer to the MSDS (Material Safety Data Sheet) fabric from the supplier