
# Теплоизоляционный и огнеупорный картон

## IZOFLOX

ТУ У 26.8-25301932-001:2005









## Содержание

## Теплоизоляционные и огнеупорные картоны IZOFLOX

Вступление	.3
Жесткие картоны IZOFLOX-120 и IZOFLOX-120 Bio	.4
Эластичные картоны IZOFLOX-120S и IZOFLOX-120S Bio	.5
Огнеупорные картоны IZOFLOX-126S и IZOFLOX-126S Bio	.6
Огнеупорный картон IZOFLOX-135	.7
Огнеупорный картон IZOFLOX-150	.8
Сухие безасбестовые смеси	9



## Вступление


#### О компании

Предприятие Иностранного Капитала фирма ИЗОЛА основана в 1998 году. Основным родом деятельности компании является производство безасбестовых теплоизоляционных и уплотнительных материалов.

Теплоизоляционные и огнеупорные картоны IZOFLOX производятся из высокотемпературных волокон, таких как муллитокремнеземистые, базальтовые, минеральные, кальциум-силикатные волокна, связующих и минеральных наполнителей. Картоны IZOFLOX не содержат асбеста, кроме того, картоны с приставкой "bio" состоят из так называемых "биорастворимых волокон".

#### Технологии

В ассортименте картонов IZOFLOX учтены практически все требования современной промышленности. Они обладают низкой теплопроводностью, высокой рабочей температурой, разнообразием толщин, степени жесткости, форматом листов и рулонов. Картоны удобны для резки, монтажа и транспортировки, имеют длительный срок службы и не содержат вредных асбестовых волокон.






#### TY Y 26.8-25301932-001:2005

#### IZOFLOX-120 и IZOFLOX-120 Bio

Картоны IZOFLOX-120 и IZOFLOX-120 Віо производятся методом каландрования, в процессе которого формируется структура картона, состоящая из тонких слоев, наложенных друг на друга. Такой метод придает картону высокую жесткость и точность в толщине листа. В качестве сырья используются безасбестовые керамические волокна: муллитокремнеземистые для IZOFLOX-120 и кальциум-силикатные волокна для IZOFLOX-120 Bio.

Данные картоны применяются для футеровок печей, для изоляции изложниц, в качестве прокладок под горелки, наполнителя огнеупорных дверей, в изготовлении валков для производства плоского стекла, в процессах центробежного литья и т.д.



#### IZOFLOX-120

1100x1100 MM

M

#### IZOFLOX-120 Bio

Свойства и состав картонов

состав

температура применения пиковая температура теплопроводность (при +600 °C) потеря массы при прокаливании плотность цвет толщины формат листов

уллитокремнеземистое волокно	кальциум-силикатное волокно
$(Al_2O_3 + SiO_2)$	(SiO <sub>2</sub> +CaO+MgO)
связующее и наполнитель	связующее и наполнитель
+1200 °C	+1200 °C
+1350 °C	+1300 °C
0,2 Вт/мК	0,22 Вт/мК
22%	23%
1100 кг/м³	1100 кг/м³
белый	белый, голубой
от 2 до 10 мм	от 2 до 10 мм
1000х1000 мм	1000х1000 мм


#### Преимущества картонов IZOFLOX-120 и 120 Bio

- высокая температура применения (до +1200 °C)
- низкий коэффициент теплопроводности
- хорошие диэлектрические свойства
- стойкость к тепловым ударам
- возможность придания сложной геометрической формы
- большое разнообразие толщин (от 2 до 10 мм)
- отсутствие асбеста
- биорастворимое волокно (IZOFLOX-120 Bio)
- легкий монтаж и демонтаж



#### Придание различных геометрических форм

Картоны IZOFLOX-120 и IZOFLOX-120 Віо, в отличие от других теплоизоляционных картонов, можно изогнуть и предать им необходимую форму. Для этого картон необходимо равномерно слегка намочить водой, желательно водораспылителем. Дать картону равномерно пропитаться небольшим количеством воды. Затем изогнуть лист до желаемой формы, закрепить его в таком положении и дать высохнуть. После сушки получится жесткое огнеупорное изделие необходимой формы.





#### TY Y 26.8-25301932-001:2005

#### IZOFLOX-120S и IZOFLOX-120S Bio

В процессе производства теплоизоляционных картонов IZO-FLOX-120S и IZOFLOX-120S Віо исользуются безасбестовые керамические волокона: муллитокремнеземистые для IZO-FLOX-120S и кальциум-силикатные волокна для IZOFLOX-120S Віо. Картоны обладают хорошей гибкостью и эластичностью и поставляются в рулонах. Они легко режутся и удобны в работе.

Данные картоны широко применяются в металлургии, для футеровок печей, изоляции изложниц, в качестве различных высокотемпературных прокладок, наполнителей огнеупорных дверей и стен, теплоизоляционных защитных экранов, как внутренний слой для высокотемпературных компенсаторов.



#### Свойства и состав картонов

состав

температура применения пиковая температура теплопроводность (при +600 °C) потеря массы при прокаливании плотность цвет толщины ширина рулонов

#### IZOFLOX-120S

муллитокремнеземистое волокно  $({\rm Al_2O_3} + {\rm SiO_2})$ 

(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + SiO<sub>2</sub>) связующее +1200 °C +1350 °C 0,08 Вт/мК <12% 200 кг/м³ белый от 0,5 до 6 мм 600; 1000; 1200 мм

## IZOFLOX-120S Bio кальциум-силикатное волокно

(SiO<sub>2</sub>+CaO+MgO) связующее +1000 °C +1250 °C 0,16 Вт/мК 8-12% 200 кг/м<sup>3</sup> белый, голубой от 0,5 до 6 мм 600; 1000; 1200 мм

#### Преимущества картонов IZOFLOX-120S и 120S Bio

- высокая температура применения (до +1200 °C)
- хорошие диэлектрические свойства
- возможность придания сложной геометрической формы
- отсутствие асбеста
- легкий монтаж и демонтаж

- низкий коэффициент теплопроводности
- стойкость к тепловым ударам
- большое разнообразие толщин
- биорастворимое волокно (IZOFLOX-120S Bio)
- стойкость к прямому контакту с огнем





#### TY Y 26.8-25301932-001:2005

#### IZOFLOX-126S и IZOFLOX-126S Bio

Теплоизоляционные картоны IZOFLOX-126S и IZOFLOX-126S Віо изготавляются путем вакуумного прессования из безасбестовых керамических волокон: муллитокремнеземистых для IZOFLOX-126S и кальциум-силикатных волокон для IZOFLOX-126S Віо и различных минеральных наполнителей. Они обладают превосходными изоляционными свойствами. Картоны поставляются в листах, они легко режутся и удобны в работе.


Данные картоны широко применяются в котлостроении в качестве изолятора камер сгораний, прокладок под горелки; в металлургии - футеровка печей, дверей, разливочных ковшей, как теплоизоляция при ремонте коксовых батарей и разливочных линий; в кораблестроении - облицовка стен, в производстве керамики и стекла - футеровка легких печей, изоляция различных температурных зон и т.д.



#### Свойства и состав картонов

состав

температура применения пиковая температура теплопроводность (при +600 °C) потеря массы при прокаливании плотность цвет толщины формат листов



#### IZOFLOX-126S


муллитокремнеземистое волокно

(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + SiO<sub>2</sub>) связующее +1260 °C +1350 °C 0,13 Вт/мК 3% 280-450 кг/м³ белый от 5 до 25 мм 1000x500; 1000x750; 1200x600: 1200x1000

#### кальциум-силикатное волокно

IZOFLOX-126S Bio

(SiO<sub>2</sub>+CaO+MgO) связующее +1000 °C +1250 °C 0,20 Вт/мК 3% 280-450 кг/м³ белый, голубой от 5 до 25 мм 1000x500; 1000x750; 1200x600; 1200x1000



#### Преимущества картонов IZOFLOX-126S и 126S Bio

- высокая температура применения
- хорошие диэлектрические свойства
- большое разнообразие толщин
- отсутствие асбеста
- легкий монтаж и демонтаж
- хорошая шумоизоляция

- низкий коэффициент теплопроводности
- стойкость к тепловым ударам
- низкий коэффициент температурного расширения
- биорастворимое волокно (IZOFLOX-126S Bio)
- стойкость к прямому контакту с огнем
- долгий срок службы




#### ТУ У 26.8-25301932-001:2005

#### IZOFLOX-135

Огнеупорный картон IZOFLOX-135 состоит из муллитокремнеземистого волокна с содержанием оксида циркония и производится путем вакуумного прессования. Благодаря наличию в составе базового волокна оксида циркония, температура применения теплоизоляционного картона значительно выше, чем у ближайших аналогов. IZO-FLOX-135 поставляется в листах, он легко режется и удобен в работе. Он широко применяется в металлургии в качестве футеровки печей, ковшей, изоляции дверей, разливочных линий и т.п.

IZOFLOX-135 рекомендуется для изоляции различных температурных зон, где применение традиционных теплоизоляционных материалов ограничено.



состав

температура применения пиковая температура теплопроводность (при +800 °C) потеря массы при прокаливании плотность цвет толщины формат листов

#### Преимущество картона IZOFLOX-135

- высокая температура применения
- хорошие диэлектрические свойства
- большое разнообразие размеров
- отсутствие асбеста
- стойкость к прямому контакту с огнем



муллитокремнеземистое волокно с оксидом циркония  $Al_2O_3$  (39-40%) +  $ZrO_2$  (15-17%) минеральные наполнители и связующее +1350 °C +1450 °C 0,16 BT/mK 3% 320-350 кг/м³ белый от 5 до 25 мм 1200x600: 1200x1000

- низкий коэффициент теплопроводности
- стойкость к тепловым ударам
- низкий коэффициент температурного расширения
- легкий монтаж и демонтаж
- хорошая шумоизоляция







#### ТУ У 26.8-25301932-001:2005

#### IZOFLOX-150

Высотемпературный картон IZOFLOX-150 изготавляется путем вакуумного прессования из безасбестовых муллитокремнезимистых волокон с повышенным содержанием оксида алюминия, очищенных от неволокнистых включений и высокотемпературных минеральных наполнителей. Картоны поставляются в листах, они легко режутся и удобны в работе.

IZOFLOX-150 разработан для применения в качестве наборных колец вальцев для производства плоского стекла, вальцев печей отжига в металлургии, а так же прокладок для центробежного литья.



#### Свойства и состав картона IZOFLOX-150

состав

температура применения пиковая температура теплопроводность (при +400 °C) потеря массы при прокаливании (+800 °C) плотность цвет

толщины формат листов керамическое волокно  $Al_2O_3(80\%) + SiO_2(20\%)$ 

связующее и наполнители


+1450 °C +1550 °C 0,12 Вт/мК 12%

900 кг/м<sup>3</sup> светло-серый

5 мм 1000х1000 мм

#### Преимущества картонов IZOFLOX-150

- высокая температура применения
- низкий коэффициент теплопроводности
- хорошие диэлектрические свойства
- стойкость к тепловым ударам
- низкий коэффициент температурного расширения
- отсутствие асбеста
- легкий монтаж и демонтаж
- стойкость к прямому контакту с огнем





## Сухие смеси

#### Сухие смеси для защитных поверхностей


Смеси ССЗП представляют собой гомогенные композиции с многокомпонентным составом, включающим в себя:

- связующее на минеральной основе
- волокнисто-армирующий компонент
- наполнители
- добавки с пластифицирующим, ускоряющим и уплотняющим действием

Сухие смеси и изготовленные с их помощью покрытия не содержат асбеста и других вредных веществ, не выделяют вредные компоненты и не пожароопасны.



Плотность, кг/м <sup>3</sup>	1600 <u>+</u> 50
Прочность на сжатие, МПа	25 <u>+</u> 2,5
Прочность на изгиб, МПа	10 <u>+</u> 2,5
Водопропускаемость, 24ч	не пропускает.
Коэффициент теплопроводности, Вт/м	K0,45
Максимальная температура, °С	350
Упаковка	мешки по 25 кг



#### Области применения

Основное предназначение сухих смесей - использование в виде растворов (обмазок) для создания конструктивных теплоизоляционных защитных покрытий для энергетических и промышленных теплосооружений, такие как теплопроводы, теплообменники, камеры, котлы и т.д., расположенные в открытых или закрытых пространствах. Растворы затвердевают в естественной среде.



#### Новые проекты компании IZOLA в области огнеупорных картонов

В настоящий момент мы работаем над внедрением последних перспективных разработок в области высокотемпературных волокон новых типов, позволяющих создавать изоляционные материалы с более высокими температурами применения. Новые огнеупорные волокна получены на основе комбинации высокотемпературных оксидов, таких как Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, ZrO<sub>2</sub>, SiO<sub>2</sub>, Y<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, MgO. Волокна производятся по оригинальной технологии, с помощью которой их формируют из вискозных растворов неорганических солей определенных химических элементов. Наиболее перспективными волокнами в области изоляции, на наш взгляд, являются волокна с составом Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+MgO, которые демонстрируют высокую температуру (до +2000 °C), практически неограниченную длину элементарного волокна, отсутствие рекристаллизации при высоких температурах как, например, у традиционных керамических волокон. Последняя особенность позволяет говорить о высокой устойчивости структуры волокна во всей области рабочей температуры. Мы надеемся получить первые виды новых картонов уже в ближайшее время.