

## 基礎油：

檢驗單位：SGS Taiwan Ltd.

測 試 項 目	測 試 結 果 (單 位)
1. 黏 度 40℃	輕基礎油 25 mm <sup>2</sup> /S 重基礎油 40 mm <sup>2</sup> /S
2. 閃 火 點	194℃
3. 凝 固 點	-19℃
4. 色 度	Y2
5. 硫 含 量	0.04 wt%
6. 流 動 點	-14℃
7. 比 重	0.87~0.88
8. 水 份	0.1%以下

金銳盛科技股份有限公司

地 址：桃園縣觀音鄉仁愛路一段 427 號

連絡人：林西亮 總經理

電 話：03-4737994

傳 真：03-4737514