大学化学高阶综合题·第 10 辑 (28 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 10 辑 **2**

第 10 辑 / 无机化学 2

第 10 辑 / 分析化学 8

第 10 辑 / 有机化学 13

第 10 辑 / 物理化学 19

第 10 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV10-I101 ·反铁磁二核交换耦合的自旋统计与磁响应

题目

假想二核过渡金属配合物中各中心自旋 S1=S2=1/2，采用各向同性 Heisenberg 交换 H=J S1·S2,J>0 代表反铁磁。低能单态 S=0 简并度 1,高能三重态 S=1 简并度 3,能隙 J=2.400kJ/mol。温度 280.0K 且达到热平衡，忽略激发轨道和强场自旋混合。求三重态和单态布居、磁化率相对两个不耦合 S=1/2 中心 Curie 磁化率的比值、平均激发能与摩尔热容，并验证高温磁化率的正确极限。

分步解答

1. 取单态能量为 0，三重态能量为 J；配分函数 Z=1+3exp(−J/RT)。
2. 设 q=exp(−J/RT)=0.3566836943，Z=2.070051083。
3. 三重态 pT=3q/Z=0.5169201339，单态 pS=1/Z=0.4830798661。
4. 小场磁化率按照 S(S+1) 加权，与两个自由 S=1/2 自旋比较得 χ/χfree=4q/(1+3q)=0.6892268451。
5. 单态为参考零能时 U=JpT=1240.608321J/mol。
6. 通过对 U 求 T 导数得到 C=(J²/(RT²))pT(1−pT)=2.206554309J/(mol K)。
7. 高温 q→1 给 χ/χfree→1，低温 q→0 给单态占据趋 1；热容在低高温均趋零。
8. 数值回代核验残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.516920134 fraction；答案 2 = 0.483079866 fraction；答案 3 = 0.689226845 relative；答案 4 = 1240.60832 J/mol；答案 5 = 2.20655431 J/(mol K)

模型前提：仅按题设理想化模型处理；实际化学性、跨辑核心模型独立性、版权和专家审校仍待核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I102 ·质子耦合电子转移方形热力学循环与 pH 形式电势

题目

某假想无机金属配合物发生一电子氧化还原，氧化态 OxH 与还原态 RedH 可分别失去一个质子成为 Ox 和 Red。已知 pKa(OxH)=5.000、pKa(RedH)=8.000，在 298.15K 时质子化态一电子标准还原电位 OxH+e−→RedH 为 E°H=0.6200V。忽略进一步质子化及其它配位变化，假设四种物种理想且氧化态与还原态总活度相等。求完全去质子化的 Ox/Red 一电子标准还原电势、pH=6.500 时的形式电势、两态在该 pH 下的质子化分数，以及 pH=2.000 的形式电势，并说明高低 pH 极限。

分步解答

1. 写两个酸解离平衡：OxH⇌Ox+H+、RedH⇌Red+H+，各平衡常数分别 10^−5 与 10^−8。

2. 由热力学方形循环，去质子化标准电位 E°deprot=E°H+(RT/F)ln(Ka,Red/Ka,Ox)=0.442521951V；此处还原态酸性更弱，使去质子化电位变低。

3. pH=6.500 下氧化态质子化份额 αOxH=1/(1+10^(pH−pKa,Ox))=0.03065343。

4. 对应还原态质子化份额 αRedH=1/(1+10^(pH−pKa,Red))=0.96934657。

5. 将 Nernst 式用于各自总活度相等的条件，Eformal=EH+(RT/F)ln(αOxH/αRedH)=0.531260975V。

6. pH=2.000 时形式电位为 0.619974346V，接近全质子化电位 0.6200V；pH 远大于 8 时趋于 0.442521951V。

7. 平衡常数与形式电势在任意 pH 遵循同一热力学闭合循环；若有氧化态聚集或电子数不同，该四角模型失效。

8. 独立代回原始配分、强度或热力学公式所得主要残差：0.000e+0、-2.776e-17、0.000e+0；若超出题设近似则需重新建模。

答案摘要

答案 1 = 0.442521951 V；答案 2 = 0.531260975 V；答案 3 = 0.03065343 fraction；答案 4 = 0.96934657 fraction；答案 5 = 0.619974346 V

模型前提：标准态、理想活度和模型参数仅按本题设定成立，未经专家科学性及跨辑原创性审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I103 ·Born–Landé 离子晶体静电晶格能与 NaCl 型密度校核

题目

假想 NaCl 型立方一价离子晶体，Madelung 常数 A_M=1.74756、最近邻正负离子距离 r0=0.2820nm、Born 排斥指数 n=9.000。用 ε0=8.8541878128×10^-12F/m、e=1.602176634×10^-19C、NA=6.02214076×10^23mol^-1 计算每 mol 化学式单元晶格生成能 U=−NA A_M e²/(4πε0r0)(1−1/n)。另给假想摩尔质量 58.44g/mol、常规 NaCl 型

晶胞含 4 个化学式单元，几何晶格常数 a=2r0。求不含短程排斥修正的库仑能量大小、晶格生成能、反向解离能、理论晶体密度和排斥校正所占库仑项百分比，并核对负号代表晶格形成放热。

分步解答

1. 不含 Born 短程排斥修正的库仑吸引大小 Uc=NA A_M e²/(4πε0r0)=860.985987kJ/mol。
2. Born–Landé 晶格形成能 U=−Uc(1−1/n)=-765.320877kJ/mol。
3. 气态自由离子分离固体的反向晶格解离能 =−U=765.320877kJ/mol，正号代表需供能。
4. 排斥能修正相对 Uc 的比例为 1/n=0.111111111（11.1111111%），不能重复把晶格生成能换号。
5. NaCl 常规晶胞边长 a=2r0=0.564nm，含 4 个化学式单元。
6. 使用式量 0.05844kg/mol，密度 ρ=4MW/[NA(2r0)^3]=2163.62497kg/m³。
7. 真实晶格能还包含极化、色散及离子非球形效应；Born–Landé 表达式只是所指定的离子晶体近似。
8. 独立代回原始配分、强度或热力学公式所得主要残差: 0.000e+0、0.000e+0、-1.110e-16；若超出题设近似则需重新建模。

答案摘要

答案 1 = 860.985987 kJ/mol；答案 2 = -765.320877 kJ/mol；答案 3 = 765.320877 kJ/mol；答案 4 = 2163.62497 kg/m³；答案 5 = 0.111111111 fraction

模型前提：标准态、理想活度和模型参数仅按本题设定成立，未经专家科学性及跨辑原创性审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I104 ·尖晶石反位阳离子分布的构型熵与平衡反位度

题目

考虑假想正常尖晶石 AB_2O_4，其中 A 为二价、B 为三价，氧为二价；每化学式单位有 1 个四面体阳离子位与 2 个八面体阳离子位。设反位度 x 使四面体位组成为 A_(1−x)B_x、八面体位组成为 [A_x B_(2−x)]，0≤x≤1。每摩尔化学式单位的反位能代价为 Δx，Δ=12.00 kJ/mol；T=1000.0 K，忽略相互作用并将两类位点视作各自理想混合。求平衡 x、八面体位 A 和 B 的位点分数、每摩尔化学式单位构型熵 S_conf/R、相对 x=0 有序态的平衡自由能 G−G₀，并说明 Δ=0 与低温极限。

分步解答

1. 按每个化学式单位计，四面体 A、B 分别为 1−x 与 x，八面体 A、B 分别为 x 与 2−x；总 A=1、总 B=2，离子电荷 2+6−8=0。
2. 两类子晶格各自理想混合，构型熵除以 R 为 −[(1−x)ln(1−x)+x ln x+x ln(x/2)+(2−x)ln((2−x)/2)]，其中 0 ln 0 取连续极限 0。

3. 以 x=0 有序态为零，G(x)−G₀=Δx−T S_conf(x)；驻点条件 dG/dx=Δ+RT ln[x²/((1−x)(2−x))]=0。

4. 设 K=exp(−Δ/RT)=0.2361546810，平衡方程 x²=K(1−x)(2−x)，即 (1−K)x²+3Kx−2K=0。

5. 选择 0≤x≤1 的根 x=0.4491556286；另一个根为负，不能代表位点占据。二阶导数 RT[2/x+1/(1−x)+1/(2−x)]>0，故驻点是唯一稳定极小值。

6. 八面体位 A 分数 x/2=0.2245778143，B 分数 1−x/2=0.7754221857；四面体 A、B 分数之和也为 1。

7. 代回理想混合熵得 S_conf/R=1.7532503045,代回 G(x)−G₀=Δx−RT(S_conf/R)=−9187.466573 J/mol；自由能负值说明在该温度熵增足以抵消反位能。

8. 若 Δ=0，随机分布给 x=2/3；若 Δ>0 且 T→0，则 K→0、x→0。模型未考虑真实尖晶石晶场能的非线性、振动熵及位点相关性。

答案摘要

答案 1 = 0.449155629 fraction；答案 2 = 0.224577814 fraction；答案 3 = 0.775422186 fraction；答案 4 = 1.7532503 dimensionless；答案 5 = -9187.46657 J/mol

模型前提： AB_2O_4 仅为理想化二价/三价尖晶石；反位能线性、理想子晶格混合、定温平衡；跨辑模型和真实材料适用性仍待人工复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I105 ·氧空位—电子缺陷耦合平衡的氧分压负六分之一次律

题目

假想还原性氧化物的氧亚晶格可按 Kröger–Vink 记号发生氧逸出反应 O_O ⇌ V_O^{••}+2e′+(1/2)O2(g)。将所有缺陷浓度规范化到相同参考位点浓度后用无量纲分数 v 表示双正氧空位、n 表示电子，氧气活度为 pO2/p°。假设只有这两种电荷缺陷，故局域电中性 n=2v；质量作用常数 K=v n² (pO2/p°)^{1/2}=1.000×10^-12。温度固定、气体氧分压初始 0.04000bar、p°=1bar。求 v、n；当氧分压变为 0.1600bar 时的 v、空位浓度比例及 d ln v/d ln pO2，说明该指数来自哪两条独立约束。

分步解答

1. 按反应计量每生成 1 个双正氧空位产生 2 个电子，所以电子分数 n=2v，是电荷守恒而不是电子对空位的配比猜测。

2. 代入质量作用表达式得 K=4v³(p/p°)^{1/2}，所以 v=[K/(4√(p/p°))]^{1/3}。

3. 初始 p=0.04000bar，v=0.0001077217345，n=0.000215443469，两者均应远小于 1 才符合稀缺陷近似。

4. p 增至 0.1600bar 时 v2=0.00008549879733，两压强空位比 v2/v1=0.793700526。
5. 对 ln v=(lnK−ln4)/3−(1/6)ln(p/p°) 微分，得斜率 −1/6。
6. 氧压提高使空位与自由电子减少，符号符合较强氧化气氛降低氧空位的反应方向。
7. 若其它受主杂质、氧间隙或局部不电中性显著，则 n=2v 不再成立，氧压幂律将改变。
8. 代入方程复核物料、电荷、热能或形核条件, 约束残差为: 1.332e-15; 0.000e+0; 1.332e-15。

答案摘要

答案 1 = 0.000107721735 site fraction;答案 2 = 0.000215443469 site fraction;答案 3 = 8.54987973e-05 site fraction; 答案 4 = 0.793700526 ratio; 答案 5 = -0.166666667 power

模型前提： 题设有效活动度和连续介质近似成立；材料实验真实性、跨辑实质原创性和专业审稿未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I106 ·无机半导体 Wannier–Mott 激子的束缚能、Bohr 半径和热离解标度

题目

某假想直接带隙无机半导体中的电子—空穴对可用 Wannier–Mott 氢样激子模型近似，电子与空穴的约化有效质量 μ=0.2200m_e，介电常数相对值 εr=8.500。给定氢原子 Rydberg 束缚能 13.605693eV、Bohr 半径 0.0529177nm，并取 Ebind=(μ/m_e)×13.605693/εr² eV、a*=(εr/(μ/m_e))×0.0529177nm。求激子束缚能、有效 Bohr 半径、300K 下 Ebind/(kBT) 的无量纲值、形式热能与束缚能相当的温度 T* 及激子直径 2a*，说明 T* 只是能标判据而不是精确解离温度。

分步解答

1. 先识别电子—空穴相对运动质量为 0.2200 倍自由电子质量，不能单用电子质量代入类氢约化质量公式。
2. 有效氢样激子束缚能 Eb=13.605693×0.22/8.5²=0.04142909979eV。
3. 有效 Bohr 半径 a*=0.0529177×8.5/0.22=2.0445475nm，直径为 4.089095nm。
4. 300K 热能 kBT=(R/F)×300=0.02585199979eV, 束缚能与热能之比为 1.602549131。
5. 令 kBT*=Eb 得到特征温度 T*=Eb F/R=480.7647393K。
6. 当热涨落显著时激子可能离解，但真正稳定性还取决于屏蔽、载流子密度和光子辐射寿命；T* 不是相变温度。
7. 弱介电屏蔽和小约化质量会分别增强/削弱束缚，该模型忽略能带非抛物与短程晶格极化。

8. 代入方程复核物料、电荷、热能或形核条件,约束残差为:0.000e+0;0.000e+0;0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0414290998 eV; 答案 2 = 2.0445475 nm; 答案 3 = 1.60254913 relative; 答案 4 = 480.764739 K; 答案 5 = 4.089095 nm

模型前提: 题设有效活动度和连续介质近似成立;材料实验真实性、跨辑实质原创性和专业审稿未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-I107 ·无机纳米晶均匀形核的临界半径、成核势垒与原子数

题目

在 320.0K 下,一种假想单组分无机材料从过冷母相中形成球形晶核。设晶核与母相界面能 γ=0.2500J/m²,结晶使体相自由能密度降低 Δg_v=1.800×10^8J/m³,单位晶格化学式体积 v0=4.000×10^-29m³。经典均匀形核自由能 ΔG(r)=4πr²γ−(4π/3)r³Δg_v。求临界半径、临界成核自由能、临界晶核中化学式单元数的连续近似值、势垒相对 kBT 的大小及每个化学式单元的体相自由能收益;通过一阶导与二阶导严格证明所求临界点是势垒最大而非最小。

分步解答

1. 把球表面能 4πr²γ 与球体自由能 −(4π/3)r³Δg_v 相加,核查两项单位均为 J。

2. 对 r 微分得到 dΔG/dr=8πrγ−4πr²Δg_v=4πr(2γ−rΔg_v)。

3. 非零临界半径 r*=2γ/Δg_v=2.777777778nm,且当 r* 处二阶导为 −8πγ<0,因此为自由能势垒的极大点。

4. 代回得到 ΔG*=16πγ³/(3Δg_v²)=8.080228018e-18J。

5. 临界晶核体积 V*=4πr*³/3,除以单元体积 v0,得到平均单元数 2244.507783。

6. 以 kB=1.380649×10^-23J/K 计算,ΔG*/(kBT)=1828.901666;每个晶格单元的体相驱动力为 7.2e-21J。

7. 均匀形核估计以连续表面为前提,若临界晶核仅几颗原子、存在异质界面或界面能随半径变化,则经典球模型不精确。

8. 代入方程复核物料、电荷、热能或形核条件,约束残差为:0.000e+0;0.000e+0;1.148e-41。

答案摘要

答案 1 = 2.77777778 nm; 答案 2 = 8.08022802e-18 J; 答案 3 = 2244.50778 formula units; 答案 4 = 1828.90167 ratio; 答案 5 = 7.2e-21 J/unit

模型前提: 题设有效活动度和连续介质近似成立;材料实验真实性、跨辑实质原创性和专业审稿未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV10-A101 ·DOSY 脉冲梯度 NMR 的 Stejskal–Tanner 衰减与自扩散反演

题目

一份假想溶液经脉冲梯度 NMR 的 DOSY 法分析, 质子旋磁比 γ=2.67522×10^8rad/(s T), 梯度幅度 g=0.2500T/m, 脉冲宽度 δ=2.500ms, 扩散等待时间 Δ=45.00ms, 样品自扩散系数 D=6.000×10^-10m²/s。给定 Stejskal–Tanner 式 I/I0=exp(−bD)，b=γ²g²δ²(Δ−δ/3)。求梯度系数 b、回波归一化强度、从强度逆推的 D，以及将梯度 g 加倍后的回波强度，指出为何指数不能只加倍。

分步解答

1. 将脉冲时间统一为秒，δ=0.002500s、Δ=0.04500s。
2. 梯度因子 b=γ²g²δ²(Δ−δ/3)=1234734728s/m²。
3. 衰减指数 bD=0.740840837，故归一化强度 s=exp(−bD)=0.4767129091。
4. 由观测强度反演 D=−ln(s)/b=6e-10m²/s。
5. 若梯度幅度加倍，b 变为 4b，而不是 2b；对应 s2=exp(−4bD)=0.05164492488。
6. b 乘 D 无量纲；γ 应使用弧度/s/T，否则需正确处理 2π 因子。
7. 该模型仅适用于自由扩散，无明显对流、受限空间与非理想梯度波形。
8. 数值回代核验残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.23473473e+09 s/m²；答案 2 = 0.476712909 signal fraction；答案 3 = 6e-10 m²/s；答案 4 = 0.0516449249 signal fraction

模型前提：仅按题设理想化模型处理；实际化学性、跨辑核心模型独立性、版权和专家审校仍待核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A102 ·EPR 两个不等价核自旋的六重超精细分裂与谱线重心

题目

一个假想有机自由基的 S=1/2 电子自旋耦合两个互不等价核：一个 14N 核自旋 I_N=1、各向同性超精细常数 A_N=15.00G，另一个 1H 核 I_H=1/2、常数 A_H=5.000G。假设高场一阶近似、核跃迁不改变 mI、无可分辨二阶项及自旋驰豫差异，未分裂电子共振磁场 B0=340.0mT,

1G=0.1000mT。共振位置 B=B0−mN A_N−mH A_H。求总谱线数、所有六条谱线位置及相对积分强度、线谱重心与总跨度，验证核态等简并时积分强度为 1:1:1:1:1:1。

分步解答

1. 14N 的核磁量子数 mN=−1,0,+1 有三个取值，1H 的 mH=−1/2,+1/2 有两个取值。
2. 不等价核的高场一级超精细谱线总数 (2I_N+1)(2I_H+1)=3×2=6。
3. 将 A_N=1.500mT、A_H=0.5000mT 代入 B=B0−mN A_N−mH A_H，并排序得到 338.25、338.75、339.75、340.25、341.25、341.75mT。
4. 假设每个核自旋投影等概率且所有六条互不重叠，每条积分信号等于总积分的 1/6。
5. 对六条谱线等权求重心，Bcentroid=340mT。
6. 最大与最小场的跨度 ΔB=3.5mT；这是核超精细展宽而非额外电子自旋态数。
7. 若两核 A 值使谱线完全重合，会出现组合重叠强度，需要按 mN 和 mH 逐线相加，而不能仍认作六条可分辨峰。
8. 独立代回原始配分、强度或热力学公式所得主要残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；若超出题设近似则需重新建模。

答案摘要

答案 1 = 6 lines；答案 2 = 338.25 mT；答案 3 = 338.75 mT；答案 4 = 339.75 mT；答案 5 = 340.25 mT；答案 6 = 341.25 mT；答案 7 = 341.75 mT；答案 8 = 340 mT；答案 9 = 3.5 mT

模型前提：标准态、理想活度和模型参数仅按本题设定成立，未经专家科学性及跨辑原创性审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A103 ·色谱峰方差的柱外展宽扣除与分离度真实测量

题目

某高效液相色谱系统的柱长 1.200m，峰 1 保留时间 tR1=8.000min、检测到的高斯峰标准差 σobs,1=0.2500min。独立使用零保留标记得到柱外装置标准差 σext=0.1500min，假设柱内与柱外的高斯方差独立可加、无峰拖尾。第二峰 tR2=8.800min、σobs,2=0.3000min，共用相同柱外展宽。求峰 1 柱内真实 σ、表观及扣除柱外后的理论塔板数 N=(tR/σ)^2、校正后塔板高度 H=L/N、基于各峰 σ 的检测端表观分离度及剔除柱外展宽后的柱本征分离度，说明后者不是实际检测器已经实现的分离度。

分步解答

1. 高斯独立展宽必须以方差相加，σcol,1=√(σobs,1²−σext²)=0.2min，而不能直接从标准差做差。

2. 不扣除柱外展宽的表观塔板数 Nobs=(8/0.25)²=1024。

3. 柱本征塔板数 Ncol=(8/σcol,1)²=1600。

4. 由柱长 1.200m 得到 Hcol=L/Ncol=0.00075m。

5. 峰 2 柱本征标准差 σcol,2=√(0.3000²−0.1500²)=0.259807621min。

6. 以基线宽约 4σ 的公式 Rs=Δt/[2(σ1+σ2)]，检测端 Rs,obs=0.727272727，去柱外展宽的柱内 Rs,col=0.869929035。

7. 柱内 Rs 描述理想去除外部散布后的本征性能；实际检测系统的峰仍具有柱外展宽，必须使用 Rs,obs 评估实测分离。

8. 独立代回原始配分、强度或热力学公式所得主要残差: 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0; 若超出题设近似则需重新建模。

答案摘要

答案 1 = 0.2 min；答案 2 = 1024 plates；答案 3 = 1600 plates；答案 4 = 0.00075 m；答案 5 = 0.259807621 min；答案 6 = 0.727272727 ratio；答案 7 = 0.869929035 ratio

模型前提：标准态、理想活度和模型参数仅按本题设定成立，未经专家科学性及跨辑原创性审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A104 ·双指数荧光寿命的频域相量与强度加权均值

题目

某假想时间分辨荧光样品受到理想瞬时激发，已去除仪器响应及背景。荧光衰减为 I(t)=A₁exp(−t/τ₁)+A₂exp(−t/τ₂)，其中 A₁=0.6500、A₂=0.3500，τ₁=1.500 ns、τ₂=5.000 ns，t≥0。定义积分光子份额 f₂=∫I₂dt/∫Idt、平均光子到达时间 〈t〉=∫tI dt/∫I dt，以及 100.0 MHz 调制角频率 ω=2πf 下的相量 G=∫I cos(ωt)dt/∫I dt、S=∫I sin(ωt)dt/∫I dt。求 f₂、〈t〉、G、S 与按单指数关系误推的 τ_app=S/(ωG)，解释 A₂ 为何不等于 f₂。

分步解答

1. 将 100.0 MHz 写成 0.1000 ns⁻¹，故 ω=0.6283185307 rad/ns；积分变量全用 ns，避免把 MHz 与 ns 直接相乘。

2. 单指数积分 ∫₀∞exp(−t/τ)dt=τ,因而总积分 D=A₁τ₁+A₂τ₂=0.6500×1.500+0.3500×5.000=2.725 ns。

3. 第二组分积分光子份额 f₂=A₂τ₂/D=0.6422018349; 初始振幅 A₂=0.3500 并非积分份额，因为长寿命组分每单位初始振幅贡献更多光子。

4. 利用 ∫₀∞t exp(−t/τ)dt=τ²，得到〈t〉=(A₁τ₁²+A₂τ₂²)/D=3.747706422 ns。

5. 余弦积分为 τ/[1+(ωτ)²]，所以 G=Σ[A_iτ_i/(1+(ωτ_i)²)]/D=0.2485675603。

6. 正弦积分为 ωτ²/[1+(ωτ)²]，所以 S=Σ[A_iωτ_i²/(1+(ωτ_i)²)]/D=0.3641982929。

7. 若强行套用单指数相量式，τ_app=S/(ωG)=2.331919681 ns，与真实强度加权平均〈t〉不同，不能将混合衰减当作单指数。

8. 积分归一化检查 f₁+f₂=1；G、S 均位于 [0,1] 且 G²+S²<1。若存在散射、响应卷积或能量转移，必须另行修正，不能照搬本题相量。

答案摘要

答案 1 = 0.642201835 fraction；答案 2 = 3.74770642 ns；答案 3 = 0.24856756 dimensionless；答案 4 = 0.364198293 dimensionless；答案 5 = 2.33191968 ns

模型前提：双指数独立辐射衰减、无仪器响应和背景、固定预指数系数；频率采用每 ns 单位，尚未专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A105 ·TOF 质谱双标准时零与平方根质量校准的误差传播

题目

一台假想线性飞行时间质谱仪满足 t=t0+a√(m/z)，其中 t 以 μs、m/z 以 Th 表示，a 单位 μs/√Th，时间零点 t0 不能忽略。经两个校准离子测得 (m/z,t)=(100.0Th,10.50μs) 及 (400.0Th,20.50μs)。未知离子到达时间为 15.50μs，飞行时间测量的独立标准不确定度为 σt=0.05000μs，假设校准点本身不确定度可忽略。求校准系数 a 和 t0、未知离子 m/z、一阶传播后的 m/z 标准不确定度和对 900.0Th 标准物预测的飞行时间；说明若强制令 t0=0 会造成系统偏差。

分步解答

1. 在线性飞行时间装置里离子动能近似相同，飞行时间随质荷比平方根变化而不是随质量直接线性变化。

2. 由两个校准点作差，a=(20.50−10.50)/(√400−√100)=1μs/√Th。

3. 回代得到 t0=10.50−a√100=0.5μs；零点不是零。

4. 未知离子的 m/z=[(15.50−t0)/a]²=225Th。

5. 局部灵敏度 ∂m/∂t=2(t−t0)/a²=30Th/μs，故 σm≈|∂m/∂t|σt=1.5Th。

6. 对 900.0Th 预测时间为 t0+a√900=30.5μs。

7. 这只是保留校准系数确定性的局部线性误差传播，真实飞行时间漂移与标准峰中心误差须纳入联合回归。

8. 独立回代仪器原始观测和统计归一化条件，残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 1 μs/√Th；答案 2 = 0.5 μs；答案 3 = 225 Th；答案 4 = 1.5 Th；答案 5 = 30.5 μs

模型前提：仅使用题设给定理想标定、无额外背景和独立测量误差模型；真实仪器验证及科学审稿待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A106 ·DLS 双粒径分布的 Rayleigh 强度偏置与真实颗粒数反演

题目

一份假想稀胶体分散体中仅有两组球形颗粒，水动力半径分别为 30.00nm 和 60.00nm，光学折射率反差相同、单次散射且满足 Rayleigh 区。动态光散射检测到两组散射光强各占 50.00%，但单颗粒光强按 r^6 变化。假设 Stokes–Einstein 扩散系数 D 与半径 r 成反比，且相关函数强度权重与实测总强度一致。求小颗粒数目对大颗粒数目的比、两类颗粒真实数目分数、相关函数短时一阶衰减对应的强度权重平均扩散半径 r_D（定义 1/r_D=Σw_i/r_i）、强度直接加权半径 Σw_i r_i，并解释为什么强度分数不是数目分数。

分步解答

1. Rayleigh 区单颗粒散射强度 ∝r^6，某类群总强度 Ii∝Ni r_i^6。
2. 由 I_small=I_large 可得 Nsmall/Nlarge=(r_large/r_small)^6=64。
3. 归一化真实颗粒数，小半径组分数 =0.9846153846，大半径组分数 =0.01538461538。
4. 因 D=kBT/(6πηr)，相关函数初始衰减的扩散平均满足〈D〉I∝Σw_i/r_i。
5. 按题给定义，1/r_D=0.5/30+0.5/60，故 r_D=40nm。
6. 简单强度权重半径 r_I=0.5×30+0.5×60=45nm，和扩散等效值不同。
7. 两组散射强度各半并不意味着各占一半颗粒；实际有多重散射和非球形颗粒时须更谨慎反演粒径分布。
8. 独立回代仪器原始观测和统计归一化条件，残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 64 number ratio；答案 2 = 0.984615385 number fraction；答案 3 = 0.0153846154 number fraction；答案 4 = 40 nm；答案 5 = 45 nm

模型前提：仅使用题设给定理想标定、无额外背景和独立测量误差模型；真实仪器验证及科学审稿待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-A107 ·ARXPS 双角度衬底信号衰减反演氧化层厚度与覆盖率

题目

某无机金属基底表面覆盖均匀、连续、密实的假想氧化物薄膜，金属基底的 XPS 光电子有效非弹性平均自由程 λ=2.000nm。定义测量出射角 θ 是相对于样品表面法线的夹角，角度 θ 时基底强度与无膜标准的归一化比值 I_sub/I0=exp[−d/(λcosθ)]。已知膜的真实厚度为 1.000nm，实验测得 θ=0° 和 60.00° 两种角度；设归一化氧化层信号覆盖指标 Oθ=1−I_sub/I0（不是氧的定量摩尔分数）。求两角度基底信号比、各氧化层覆盖指标、由任一角度独立反算的厚度，并说明为什么不能把角度定义成相对表面平面而仍使用 cosθ。

分步解答

1. 电子逃逸沿法线方向时穿透厚度为 d，斜出射路径几何长度 d/cosθ，增大会增强衬底信号衰减。
2. θ=0 时 I_sub/I0=exp(−d/λ)=0.6065306597。
3. θ=60° 时 I_sub/I0=exp[−d/(0.5λ)]=0.3678794412。
4. 定义的氧化层信号覆盖指标分别为 O0=0.3934693403，O60=0.6321205588。
5. 逆反演厚度 d0=−λln(I0)=1nm；d60=−λcos60° ln(I60)=1nm。
6. 两角度独立得到同一厚度，属于膜均匀连续与同一 λ 成立的内部一致性检查。
7. 氧化层的真实元素摩尔分数和化学态还需灵敏度因子、层内信号与弹性散射校正，不能从该覆盖指标直接推出。
8. 独立回代仪器原始观测和统计归一化条件，残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.60653066 ratio；答案 2 = 0.367879441 ratio；答案 3 = 0.39346934 indicator；答案 4 = 0.632120559 indicator；答案 5 = 1 nm；答案 6 = 1 nm

模型前提：仅使用题设给定理想标定、无额外背景和独立测量误差模型；真实仪器验证及科学审稿待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV10-O98 ·碳同位素交叉实验逆推分子间随机重组途径比例

题目

为区分某假想有机重排中的分子内路径与分子间路径，将等摩尔的两类双片段底物混合：一类两个片段均带 13C 标记 (L/L)，另一类两个片段均不标记 (U/U)。分子内过程保留原配对，因此 L/L 和 U/U 各占 1/2；分子间过程随机重组并假设无同位素效应，L/L、混合 L/U、U/U 的理论比例为 1/4、1/2、1/4。实验生成总产物 0.01000mol，测得 L/U 混合标记产物占 30.00%。求分子间途径比例、三类产物比例、混合标记产物 mol 和分子内途径贡献的产物 mol；解释随机配对假设的限制。

分步解答

1. 设 α 为分子间随机重组贡献的总产物比例，其余 1−α 来自分子内途径。
2. 只有分子间途径形成混合 L/U，故 P(L/U)=α·2p(1−p)=α/2=0.3000，解 α=0.6。
3. L/L 概率 =(1−α)/2+αp²=0.35，U/U 同理 =0.35。
4. 混合 L/U 比例 =0.3，三项之和 =1。
5. 混合产物摩尔数 =0.01000·0.3000=0.003mol。
6. 分子内途径生成产物 =(1−α)·0.01000=0.004mol。
7. 仅当分子间片段随机重组、产物检测灵敏度已校正且无笼内相关重组时，交叉比例才能反推宏观途径贡献。
8. 数值回代核验残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.6 fraction；答案 2 = 0.35 fraction；答案 3 = 0.3 fraction；答案 4 = 0.35 fraction；答案 5 = 0.003 mol；答案 6 = 0.004 mol

模型前提：仅按题设理想化模型处理；实际化学性、跨辑核心模型独立性、版权和专家审校仍待核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O99 ·氢氘动力学同位素效应的 Eyring 焓熵拆分与温度反演

题目

假想有机 C–H 键断裂为速率决定步骤的反应，氘代同系物在相同溶剂下形成同一类型的产物，给定实测一级动力学同位素效应 KIE=kH/kD：298.15K 为 6.000、340.0K 为 4.000。假设在这一温度区间两者过渡态活化焓差 ΔΔH‡=ΔH‡H−ΔH‡D 与活化熵差 ΔΔS‡=ΔS‡H−ΔS‡D 恒定，且 Eyring 通用 kBT/h 因子在速率比中相消。由 ln(kH/kD)=−ΔΔH‡/(RT)+ΔΔS‡/R 反推出 ΔΔH‡、ΔΔS‡、298.15K 的 ΔΔG‡，预测 320K 时 KIE，并解释为何较低温的 KIE 更大并不能直接证明量子隧穿。

分步解答

1. 同温度速率比消去 Eyring 共同 kBT/h 项，得到 lnKIE 对 1/T 的直线，斜率 m=−ΔΔH‡/R。
2. 两温度点直线斜率 m=[ln4−ln6]/[1/340−1/298.15]=982.136284K。
3. 因此 ΔΔH‡=−R m=-8.16593542kJ/mol；符号负表示 H 通道相对 D 有更低活化焓。
4. 由 298.15K 的 ln6=−ΔΔH‡/(RT1)+ΔΔS‡/R，求得 ΔΔS‡=-12.4911645J/(mol K)。
5. 298.15K 时 ΔΔG‡=ΔΔH‡−T1ΔΔS‡=-4.44169473kJ/mol。
6. 在 320K 按恒焓熵关系预测 KIE=4.79145498，介于 4 和 6 之间。
7. 普通零点能差即可造成温度依赖 KIE；隧穿需要更多温度点、基团结构和动力学证据，不能由两点比值单独证成。
8. 由题设能量、物料或统计分布公式重代所得归一化残差：0.000e+0、-6.661e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = -8.16593542 kJ/mol；答案 2 = -12.4911645 J/(mol K)；答案 3 = -4.44169473 kJ/mol；答案 4 = 4.79145498 ratio；答案 5 = 982.136284 K

模型前提： 理想状态、独立过程、纯一阶模型按题设成立；实验事实和跨辑模型独立性待专家确认。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O100 ·有机光脱保护薄膜的 Beer–Lambert 吸收深度分布与量子转化

题目

一层均匀有机光脱保护聚合物膜厚 L=100.0μm，采用 365nm 单色光照射、入射光子通量 F0=1.000×10^20 photons/(m²s)，介质单程吸收系数 α=2.000×10^4m^-1。假设没有反射、散射、二次吸收与产物遮光，局部光子通量 F(z)=F0exp(−αz)，每吸收一个光子生成目标脱保护产物的量子产率 φ=0.1500，产物均留在膜中。求全膜光子吸收分数、每平方米每秒的目标产物 mol 生成速率、全部被吸收光子的位置平均深度，以及前半层 (0 至 L/2) 占所有光子吸收的比例；说明为何不能把薄膜吸收当作沿厚度均匀分布。

分步解答

1. 光学厚度 αL=2，全膜的光子吸收率 A=1−exp(−αL)=0.864664717。
2. 单位面积每秒吸收光子数 Fabs=F0A=8646647170000000000photons/(m²s)。
3. 目标产物摩尔通量 Jproduct=φFabs/NA=0.0000215371431mol/(m²s)。
4. 沿膜厚的光子吸收分布密度正比于 αexp(−αz)，不能用位置均匀分布计算平均深度。
5. 条件于光子确已被全膜吸收,平均吸收深度⟨z⟩=[1−(1+αL)exp(−αL)]/[α(1−exp(−αL))]=34.348235

6. 前半膜吸收份额 fhalf=[1−exp(−αL/2)]/[1−exp(−αL)]=0.731058579，高于均匀膜的 0.5。

7. 极限 αL 趋零时平均吸收深度趋 L/2、前半膜份额趋 1/2；极限 αL 很大时吸收趋向入射表面。

8. 由题设能量、物料或统计分布公式重代所得归一化残差：0.000e+0、1.110e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.864664717 fraction；答案 2 = 2.15371431e-05 mol/(m²s)；答案 3 = 34.3482357 μm；答案 4 = 0.731058579 fraction；答案 5 = 2 dimensionless

模型前提：理想状态、独立过程、纯一阶模型按题设成立；实验事实和跨辑模型独立性待专家确认。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O101 ·动态动力学拆分中消旋互变与双通道产物对映选择性

题目

假想手性底物的 R、S 对映体在恒温均相体系中以相同一级速率常数 k_r=0.0400 min⁻¹ 双向消旋互变 R⇌S；同时 R 以 k_R=0.1200 min⁻¹ 不可逆生成 P_R，S 以 k_S=0.0200 min⁻¹ 不可逆生成 P_S。初始总底物归一化为 1.0000 mol，其中 R₀=S₀=0.5000 mol，P_R,0=P_S,0=0。反应体积恒定，所有通道一级、无副反应，反应 20.00 min。求剩余 R、S 摩尔数、两产物摩尔数、产物对映体过量 ee_P=(P_R−P_S)/(P_R+P_S) 及转化率，并核对质量守恒与消旋极限的意义。

分步解答

1. 设底物列向量 v=(R,S)^T，则 dv/dt=Mv，M=[[-(k_R+k_r),k_r],[k_r,−(k_S+k_r)]]，初始 v₀=(0.5,0.5)^T。产物满足 dP_R/dt=k_R R、dP_S/dt=k_S S。

2. 令 m=(k_R+k_S+2k_r)/2=0.1100 min⁻¹,d=√{[(k_R−k_S)/2]²+k_r²}=0.0640312424 min⁻¹，矩阵指数为 e^(Mt)=e^(−mt)[cosh(dt)I+(sinh(dt)/d)(M+mI)]。

3. 由 (M+mI)v₀=(−0.0050,0.0450)^T min⁻¹,故 R(t)=e^(−mt)[0.5cosh(dt)−0.005sinh(dt)/d]，S(t)=e^(−mt)[0.5cosh(dt)+0.045sinh(dt)/d]。

4. t=20.00 min 时，R=0.09302187103 mol、S=0.23669390978 mol；因 R 被优先消耗，剩余底物富集 S。

5. 设 J_R=∫₀ᵗR(u)du、J_S=∫₀ᵗS(u)du。积分微分方程给 M(J_R,J_S)^T=v(t)−v₀，因 det M=(k_R+k_r)(k_S+k_r)−k_r²=0.0080 min⁻²>0，可唯一反解。

6. 由 P_R=k_R J_R、P_S=k_S J_S,得到 P_R=0.52426397020 mol、P_S=0.14602024899 mol。不能简单以瞬时 R/S 比例乘以速率得到累计产物。

7. 产物 ee_P=(P_R−P_S)/(P_R+P_S)=0.5643034856，转化率 X=P_R+P_S=0.6702842192；R+S+P_R+P_S=1.0000000000 mol。

8. 若 k_r→0 则两底物独立指数衰减；若 k_r 远大于两个反应速率，底物近似快速消旋，产物分流趋向 k_R:k_S。本题无外消旋副反应与产物再互变。

答案摘要

答案 1 = 0.093021871 mol；答案 2 = 0.23669391 mol；答案 3 = 0.52426397 mol；答案 4 = 0.146020249 mol；答案 5 = 0.564303486 fraction；答案 6 = 0.670284219 fraction

模型前提：封闭体系，双向消旋速率对称且产物不可逆、不互变；速率常数恒定；模型新颖性与实际机理待专家审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O102 ·共价酶抑制剂两浓度测量反演 kinact、KI 及时间依赖失活

题目

某假想有机共价酶抑制剂 I 先与酶形成可逆非共价复合物，再通过化学反应不可逆失活，在抑制剂浓度不受酶消耗影响且快速预平衡时，实验测得酶活性一级衰减系数 kobs=kinact[I]/(KI+[I])。抑制剂浓度 0.01000M 时 kobs=0.02000min^-1；0.03000M 时 kobs=0.04000min^-1。求结合半饱和常数 KI、最大失活速率 kinact、[I]=0.02000M 时的 kobs、恒定该浓度下 10.00min 后剩余活性比例、对应失活半衰期，并解释单浓度数据不能同时唯一识别 KI 与 kinact。

分步解答

1. 将速率式倒数化：1/kobs=(KI/kinact)(1/[I])+1/kinact，使用两浓度独立求直线斜率与截距。

2. 代入两观测并消元，可得 KI=0.03M；不应把此 KI 直接误写为非共价结合的热力学 Kd。

3. 再由 kinact=k1(KI+I1)/I1 得 kinact=0.08min^-1。

4. 在 [I]=0.02000M 时 kobs=kinact I/(KI+I)=0.032min^-1。

5. 若失活不可逆且持续固定浓度，剩余活性 E(t)/E0=exp(−kobs t)=0.7261490371，t=10min。

6. 失活半衰期 t1/2=ln2/kobs=21.66084939min。

7. 两点曲线只有在正确的双步骤机理、初始活性测定没有慢结合漂移、游离抑制剂浓度受控时才可识别这些参数。

8. 独立由反应条件和概率关系逆算检验，各模型方程的残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.03 M；答案 2 = 0.08 min^-1；答案 3 = 0.032 min^-1；答案 4 = 0.726149037 fraction；答案 5 = 21.6608494 min

模型前提：题设特定反应途径与单指数近似成立；不宣称真实机理、药理有效性或专家原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O103 ·有机分子三质子 NOE 距离反演和三角构象几何一致性

题目

假想刚性有机小分子中三个氢核 A、B、C 之间形成三角构象，独立结构标准给 rAB=2.000Å。所有核对之间的 NOE 初始交叉峰建立速率在相同谱学条件下近似正比于 r^(-6)，已从峰重叠与自旋扩散中校正。实测 NOE_AB:NOE_AC=1.000:0.1250、NOE_AB:NOE_BC=1.000:0.5000。求 rAC、rBC、∠BAC（三角形在 A 处夹角）、三角形面积和最长边对应 NOE 相对强度；核查三角不等式，并说明 NOE 不是直接的键长而可能反映空间近接。

分步解答

1. 题设 NOE 交叉弛豫强度在相同模型下与 r^−6 成正比，所以 I_AB/I_AC=(rAC/rAB)^6。
2. 由 I_AC/I_AB=0.1250，得 rAC=rAB(1/0.125)^(1/6)=2.828427125Å。
3. 由 I_BC/I_AB=0.5000，得 rBC=rAB(1/0.5)^(1/6)=2.244924097Å。
4. 由余弦定理 cos∠BAC=(rAB²+rAC²−rBC²)/(2rABrAC)=0.6152108127。
5. 因此 ∠BAC=52.03276009°，三角形面积为 (1/2)rABrAC sin∠BAC=2.229826282Å²。
6. 三边中最长的是 AC=2.828427125Å，故对应相对 AB 的 NOE 强度最低，为 0.1250。
7. 检验 rAB+rBC>rAC、rAB+rAC>rBC 及 rAC+rBC>rAB 均成立；真实 NOE 还会受相关时间、化学交换及自旋扩散影响。
8. 独立由反应条件和概率关系逆算检验，各模型方程的残差：5.551e-17、-1.110e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 2.82842712 Å；答案 2 = 2.2449241 Å；答案 3 = 52.0327601 deg；答案 4 = 2.22982628 Å²；答案 5 = 0.125 ratio

模型前提：题设特定反应途径与单指数近似成立；不宣称真实机理、药理有效性或专家原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-O104 ·三步有机金属催化循环的稳态中间体占比与整体周转频率

题目

假想有机金属交叉偶联催化剂按严格闭合三步循环 E1→E2→E3→E1 推进, 三步在给定底物浓度下分别为一级 k1=0.2000s^-1（氧化加成）、k2=0.05000s^-1（转金属化）、k3=0.1000s^-1（还原消除），E1 为循环开始态。各催化中间体的总量守恒为 Ctot=0.002000mol/L，各步骤均一阶且无失活和旁路。稳态要求通量 J=k1[E1]=k2[E2]=k3[E3]。求各中间体的稳态比例、有效每催化剂 TOF、每升每秒的目标产物生成量、完成一次循环的平均停留时间以及决定主要催化剂休眠态的步骤；解释为何不能把三个一级速率简单算术平均。

分步解答

1. 稳态通量在三步循环中相同，所以 [E_i]=J/k_i；这由各中间体导数为零逐项推出。
2. 用质量守恒 Ctot=Σ[E_i]=J(1/k1+1/k2+1/k3)，平均单次循环时间 τ=Σ(1/k_i)=35s。
3. TOF=J/Ctot=1/τ=0.02857142857s^-1。
4. 三个稳态中间体分数分别为 f1=0.1428571429、f2=0.5714285714、f3=0.2857142857。
5. 总催化剂浓度 0.002000M，产物速率 J=kCtot=0.00005714285714mol/(L s)。
6. 分数最大的 E2 是转金属化前的休眠态，其相对累积由 k2 最慢决定，而不是只据任一能垒大小断言。
7. 若中间体旁路、双分子配体加入或反应速率取决于浓度时，简单的三个定常一级等待时间相加模型不成立。
8. 独立由反应条件和概率关系逆算检验，各模型方程的残差：-1.110e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.142857143 fraction；答案 2 = 0.571428571 fraction；答案 3 = 0.285714286 fraction；答案 4 = 0.0285714286 s^-1；答案 5 = 5.71428571e-05 mol/(L s)；答案 6 = 35 s

模型前提：题设特定反应途径与单指数近似成立；不宣称真实机理、药理有效性或专家原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV10-P98 ·Bosanquet 分子扩散与 Knudsen 孔壁阻力耦合的膜通量

题目

一层假想多孔氮气扩散膜在 320.0K 工作，孔半径 r=100.0nm，氮气摩尔质量 M=0.02800kg/mol、自由气体扩散系数 Dm=1.800×10^-5m²/s。孔壁碰撞的 Knudsen 扩散系数 DK=(2r/3)√(8RT/(πM))，孔内总扩散遵循 Bosanquet 阻力式 1/Dp=1/Dm+1/DK。膜孔隙率 ε=0.3500、曲折度 τ=2.500、厚度 L=0.8000mm，膜两面浓度分别 c1=3.000mol/m³、c2=0.5000mol/m³。求 DK、Dp、膜有效 Deff=εDp/τ、稳态通量及忽略 Knudsen 阻力时通量高估倍数。

分步解答

1. 半径和厚度转为 SI：r=1×10^-7m，L=8×10^-4m。
2. Knudsen 系数 DK=(2r/3)√(8RT/(πM))=0.00003279380909m²/s。
3. 分子与孔壁散射阻力串联，Dp=[1/Dm+1/DK]^(-1)=0.00001162126988m²/s。
4. 实际多孔膜 Deff=εDp/τ=0.000001626977783m²/s。
5. Fick 稳态通量 J=Deff(c1−c2)/L=0.005084305572mol/(m²s)。
6. 遗漏孔壁阻力会错误获得 Jwrong=0.007875mol/(m²s)，高估倍率 =1.548884088。
7. r→∞ 时 DK→∞，Dp→Dm；r→0 时孔壁 Knudsen 过程控制，且该模型没有计入表面吸附扩散。
8. 数值回代核验残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.27938091e-05 m²/s；答案 2 = 1.16212699e-05 m²/s；答案 3 = 1.62697778e-06 m²/s；答案 4 = 0.00508430557 mol/(m²s)；答案 5 = 1.54888409 ratio

模型前提：仅按题设理想化模型处理；实际化学性、跨辑核心模型独立性、版权和专家审校仍待核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P99 ·单级热电离 Saha 平衡的正根选择与等温压强

题目

某假想稀薄单原子气体在 T=8000K 达到局部热平衡，只发生第一电离 A⇌A++e−，忽略二次电离、电子简并与粒子间强相互作用。气体原子核总数密度 N=nA+nA+=1.000×10^21m^-3，已把电子及原子内部配分因素合并的 Saha 系数 S(T)=4.000×10^20m^-3，给定平衡式 n_e n_A+/n_A=S(T)，并满足电中性 n_e=n_A+。求电离分数 x=nA+/N、电子与中性原子数密度、理想总压强 p=(nA+nA++n_e)kBT，以及若每个电离原子储存 12.00eV 电离能时每立方米的电离内能；严格选择 0≤x≤1 的正根。

分步解答

1. 定义电离分数 x=nA+/N，电中性给 n_e=Nx，且 nA=N(1−x)。
2. Saha 平衡写为 x²/(1−x)=S/N=0.4，整理为 x²+Kx−K=0。
3. 物理解取 x=[−K+√(K²+4K)]/2=0.463324958，另一负根不满足数密度非负性。
4. 电子数密度 ne=Nx=463324958000000000000m^-3，中性原子数密度 nA=N(1−x)=536675042000000000000m^-3。
5. 总粒子数密度 N+ne=N(1+x)，理想压强 p=N(1+x)kBT=161.627051Pa。
6. 若每次第一电离固定耗能 12.00eV，电离内能密度 u_ion=ni×12eV=890.794106J/m³。
7. S(T) 本身随温度与粒子配分函数变化，本题只使用已给定 T 的系数；非理想高密度等离子体还需校正电离能降低等效应。
8. 由题设能量、物料或统计分布公式重代所得归一化残差:2.220e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.463324958 fraction；答案 2 = 4.63324958e+20 m^-3；答案 3 = 5.36675042e+20 m^-3；答案 4 = 161.627051 Pa；答案 5 = 890.794106 J/m³

模型前提： 理想状态、独立过程、纯一阶模型按题设成立；实验事实和跨辑模型独立性待专家确认。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P100 ·热膨胀和等温压缩率决定 Cp−Cv 及 PVT 偏导的 Maxwell 闭合

题目

某假想单相液体在 300.0K 和当前参考压强处有摩尔体积 V=1.800×10^-5m³/mol、定压摩尔热容 Cp=75.00J/(mol K)、体膨胀系数 α=(1/V)(∂V/∂T)P=2.000×10^-4K^-1 和等温压缩率 κT=−(1/V)(∂V/∂P)T=5.000×10^-10Pa^-1，假设小范围内这些参数不变。由热力学恒等式 Cp−Cv=TVα²/κT 与 (∂P/∂T)V=α/κT 求定容热容 Cv、定容升温压强斜率、定压体积温度导数和等温体积压强导数；另用常 Cp 近似算 300 至 310K 定压过程熵增，分别检查量纲和正稳定性。

分步解答

1. 根据热力学恒等式 Cp−Cv=T V α²/κT=0.432J/(mol K)，它因 κT>0 而非负。
2. Cv=Cp−(Cp−Cv)=74.568J/(mol K)，仍应严格大于 0。
3. 定容压强温度导数 (∂P/∂T)V=α/κT=400000Pa/K。
4. 定压体积温度导数 (∂V/∂T)P=αV=3.6e-9m³/(mol K)。
5. 等温体积压强导数 (∂V/∂P)T=−κTV=-9e-15m³/(mol Pa)，符号必须为负。

6. 在 Cp 近似恒定下 300 至 310K 定压过程的摩尔熵增 ΔS=Cp ln(310/300)=2.45923671J/(mol K)。

7. 统一以 SI 处理热容差，检查 Cp>Cv>0 及 κT>0；若跨越相变或参数强烈变化，应积分真实状态函数而非外推这些常数。

8. 由题设能量、物料或统计分布公式重代所得归一化残差:2.109e-15、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 74.568 J/(mol K)；答案 2 = 0.432 J/(mol K)；答案 3 = 400000 Pa/K；答案 4 = 3.6e-09 m³/(mol K)；答案 5 = -9e-15 m³/(mol Pa)；答案 6 = 2.45923671 J/(mol K)

模型前提： 理想状态、独立过程、纯一阶模型按题设成立；实验事实和跨辑模型独立性待专家确认。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P101 ·弱酸固定电荷水凝胶的 Donnan 分配与电荷调节耦合

题目

在 298.15 K，一理想带弱酸基团的水凝胶与无限大 NaCl 水溶液接触。外液 NaCl 浓度 c_s=0.1000 mol/L，外液 pH=7.000 由极微量缓冲体系固定；凝胶固定酸位点总浓度 C_T=0.1500 mol/L 凝胶水相, pKa=6.500, 解离为不可移动 A^-。Na^+、Cl^-、H^+ 可透膜, 固定酸基团不可透膜; 忽略 H^+/OH^- 对电中性的微小贡献和活度系数。令 r=[Na⁺]_in/c_s, 理想 Donnan 分配满足 [Cl⁻]_in=c_s/r、[H⁺]_in=r[H⁺]_out。求 r、内部 Na^+ 与 Cl^- 浓度、固定酸位点解离度 α、内部 pH、内外电势差 ψ_in−ψ_out 及仅由可移动 NaCl 离子产生的渗透压差 ΔΠ_ion。

分步解答

1. 由同价阳离子电化学势相等，[Na⁺]_in=c_s r 且 [H⁺]_in=r[H⁺]_out；阴离子反向分配 [Cl⁻]_in=c_s/r，故 pH_in=pH_out−log₁₀r。

2. 固定酸位点服从 Henderson–Hasselbalch 关系 α=1/[1+10^(pKa−pH_in)]=1/(1+a r)，其中 a=10^(6.500−7.000)=0.3162277660。

3. 忽略微量 H^+/OH^- 电荷后，凝胶内部电中性要求 c_s(r−1/r)=C_T α。乘以 r(1+a r) 得到三次方程 a c_s r³+c_s r²−(a c_s+C_T)r−c_s=0。

4. 左侧净正离子 c_s(r−1/r) 在 r≥1 严格递增，右侧固定负电荷 C_T/(1+a r) 严格递减，故物理解唯一且 r>1。数值解 r=1.6131825603。

5. 内部 Na^+ 浓度 0.1613182560 mol/L、Cl^- 浓度 0.06198926424 mol/L，差 0.09932899179 mol/L，恰等于 C_T α。

6. 解离度 α=0.6621932786，内部 pH=6.792316482；凝胶内部酸性高于外液，因此固定酸位点部分被抑制解离。

7. 阳离子电化学势关系给 ψ_in−ψ_out=−(RT/F)ln r=−0.01228642188 V；内部电势较负与阳离子富集相符。

8. 仅计移动 NaCl 离子,ΔΠ_ion=RT×1000×(c_s r+c_s/r−2c_s)=57778.34122 Pa,mol/L 需乘 1000 变为 mol/m³。固定聚合物网络的混合与弹性渗透压未计入，故此值不是完整凝胶溶胀压。

9. 检查电中性残差 |c_Na−c_Cl−C_Tα|<10⁻¹² mol/L、Donnan 乘积 c_Na c_Cl=c_s² 及 r>1；若离子活度非理想或缓冲离子浓度不可忽略，需要联立更多物种。

答案摘要

答案 1 = 1.61318256 ratio；答案 2 = 0.161318256 mol/L；答案 3 = 0.0619892642 mol/L;答案 4 = 0.662193279 fraction;答案 5 = 6.79231648 pH;答案 6 = -0.0122864219 V；答案 7 = 57778.3412 Pa

模型前提： 固定酸基团不贡献移动粒子渗透压；理想单价盐，外部缓冲离子忽略，忽略 H^+/OH^- 电中性贡献，实际凝胶溶胀仍需其他能量项。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P102 ·半透膜 Kedem–Katchalsky 反射系数与水体积通量反演

题目

假想多孔半透膜分离两侧水溶液, 在 310.0K 下水力渗透系数 Lp=2.000×10^-12m/(Pa s), 膜反射系数 σ=0.8500。设膜法向水通量 Jv 由左向右为正，左侧压力比右侧高 ΔP=3.000bar, 左侧非电解质溶质浓度 cL=150.0mol/m³，右侧 cR=50.00mol/m³。题设理想稀溶液渗透压差 Δπ=RT(cL−cR)，Kedem–Katchalsky 式 Jv=Lp(ΔP−σΔπ)，无额外电渗和浓差极化。求渗透压差、实际有效水驱动压差、体积通量、实现零水通量所需 ΔP 以及若误当 σ=1 时的通量偏差，解释为何 σ 小于 1 表示部分溶质渗透。

分步解答

1. 温压单位统一：3.000bar=300000Pa，浓度 mol/m³ 与 R=8.314462618J/(mol K) 配套。

2. 理想渗透压差 Δπ=RT×100mol/m³=257748.3412Pa。

3. 反射系数作用后的渗透反驱动 σΔπ=219086.09Pa。

4. 净水驱动压差 ΔP−σΔπ=80913.91002Pa，通量 Jv=LpΔPnet=1.6182782e-7m/s。

5. 要使 Jv=0，必须令水力压差 ΔPzero=σΔπ=219086.09Pa。

6. 如果误设 σ=1, 则算得 Jwrong=8.450331768e-8m/s, 与真实值之差为 7.732450235e-8m/s。

7. σ=0 意味着溶质不产生选择性渗透压反驱动；本题未计算溶质扩散流，实际膜分离仍需溶质通量方程。

8. 独立按能量流、离子分配或 Maxwell–Stefan 线性方程重代, 残差: 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 257748.341 Pa；答案 2 = 80913.91 Pa；答案 3 = 1.6182782e-07 m/s；答案 4 = 219086.09 Pa；答案 5 = 8.45033177e-08 m/s；答案 6 = 7.73245023e-08 m/s

模型前提：只适用于题定理想输运、线性响应和给定常数；材料真实性和跨辑模型独立性仍需专业审稿。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P103 ·热电制冷器 Seebeck–Peltier 耦合与 Joule 热半分摊的制冷阈值

题目

假想单级热电器件由恒定 Seebeck 系数 α=200.0μV/K、总电阻 Re=2.000Ω、端间热导 K=0.01000W/K 描述，冷端 Tc=300.0K、热端 Th=310.0K，在规定的制冷电流方向恒流 I=0.5000A。采用 Kelvin 关系 Πc=αTc 以及冷端净吸热式 Qcold=αTc I−(1/2)I²Re−K(Th−Tc)，电阻热对冷热两端各分摊一半。求冷端 Peltier 系数、Peltier 吸热功率、分摊到冷端的 Joule 热、逆向导热漏量、冷端净吸热功率与 Seebeck 开路电压，判断此电流下是否真的制冷；说明不能只计算 Peltier 项而忽略电阻发热。

分步解答

1. α=200μV/K=2.00×10^-4V/K，冷端 Peltier 系数 Πc=αTc=0.06V。
2. Peltier 制冷项 Πc I=0.03W。
3. 电阻热总量 I²Re=0.5W，按题设一半进入冷端 =0.25W。
4. 热端向冷端导热漏 Qcond=K(Th−Tc)=0.1W。
5. 冷端净吸热 Qcold=Peltier−Joule_cold−Qcond=-0.32W。
6. 开路 Seebeck 电压 Voc=α(Th−Tc)=0.002V。
7. Qcold<0，冷端实际被加热而非制冷；增加电流也可能因 I²R 项增长过快而降低净制冷能力，需寻找合适工作点。
8. 独立按能量流、离子分配或 Maxwell–Stefan 线性方程重代，残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.06 V；答案 2 = 0.03 W；答案 3 = 0.25 W；答案 4 = 0.1 W；答案 5 = -0.32 W；答案 6 = 0.002 V

模型前提：只适用于题定理想输运、线性响应和给定常数；材料真实性和跨辑模型独立性仍需专业审稿。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV10-P104 ·三组元 Maxwell–Stefan 等摩尔扩散通量的线性系统求解

题目

在 300K 附近一假想三组元理想气体 A/B/C 总浓度 c=40.00mol/m³，某位置摩尔分数 xA=0.2000、xB=0.3000、xC=0.5000，局部沿 z 方向浓度梯度 d xA/dz=−10.00m^-1、d xB/dz=+4.000m^-1，因此 d xC/dz=+6.000m^-1。二元 Maxwell–Stefan 扩散系数 DAB=1.000×10^-5、DAC=2.000×10^-5、DBC=1.500×10^-5m²/s。设等摩尔通量 N_A+N_B+N_C=0，题定 −c dxi/dz=Σ_{j≠i}(xj Ni−xi Nj)/Dij。求三组元局部扩散通量、系数矩阵行列式与 N_A+N_B+N_C 的误差，检验各组分方程一致；解释为何不能独立对每组分套同一个二元 Fick D。

分步解答

1. 先确认摩尔分数之和为 1，且梯度三项之和为 0，满足常总浓度与总体等摩尔流约束。
2. 利用 N_C=−N_A−N_B 消去第三个未知，把 A、B 的 Maxwell–Stefan 方程写成 2×2 线性系统。
3. A 组系数 A11=xB/DAB+(xC+xA)/DAC=65000s/m²，A12=xA(1/DAC−1/DAB)=-10000s/m²。
4. B 组系数 A21=xB(1/DBC−1/DAB)=-10000s/m²,A22=xA/DAB+(xC+xB)/DBC=73333.33333s/m
5. 右侧 b_A=−c d xA/dz=400mol/m⁴，b_B=−c d xB/dz=-160mol/m⁴，行列式 det=4666666667(s/m²)² 且非零。
6. 用 Cramer 法解得 N_A=0.005942857143、N_B=-0.001371428571、N_C=-0.004571428571mol/(m²s)。
7. 代回第三组元扩散方程时相互作用项必须相消，且三通量总和 0；多组元相互摩擦不能化为任意单一扩散系数。
8. 独立按能量流、离子分配或 Maxwell–Stefan 线性方程重代, 残差: 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00594285714 mol/(m²s)；答案 2 = -0.00137142857 mol/(m²s)；答案 3 = -0.00457142857 mol/(m²s)；答案 4 = 4.66666667e+09 (s/m²)²；答案 5 = 65000 s/m²；答案 6 = -10000 s/m²；答案 7 = -10000 s/m²；答案 8 = 73333.3333 s/m²

模型前提：只适用于题定理想输运、线性响应和给定常数；材料真实性和跨辑模型独立性仍需专业审稿。

[跨辑去重未完成·草稿]