大学化学高阶综合题·第 11 辑 (18 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 11 辑 **2**

第 11 辑 / 无机化学 2

第 11 辑 / 分析化学 7

第 11 辑 / 有机化学 13

第 11 辑 / 物理化学 16

第 11 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV11-I126 ·$SrFeO_{3-\delta}$ 氧缺陷的 TGA 反演、铁价态守恒与晶胞密度

题目

假想钙钛矿 $SrFeO_{3-\delta}$ 从完全氧化的 $SrFeO_3$（Fe 全为 +4）在还原气氛下失去氧，热重分析显示相对初始样品质量损失恰为 1.000%。取原子量 Sr=87.620、Fe=55.845、O=15.999 g/mol；晶胞为立方钙钛矿、每晶胞 1 个化学式单位、a=0.3900 nm，$N_A=6.02214076\times10^{23}$ mol^{-1}。假定 Sr 始终 +2、O 为 −2、Fe 只存在 +3/+4，所有氧损失形成氧空位且无阳离子缺位或二次相。求氧缺陷 δ、Fe^{3+} 与 Fe^{4+} 的位点分数、平均铁价、氧空位/晶胞、还原后式量与理论密度；用电中性和热重质量差反向核对，并说明可能的物理模型失效。

分步解答

1. 初始 $SrFeO_3$ 式量 $M_0=87.620+55.845+3\times15.999=191.462000000$ g/mol；质量损失必须相对于初始式量计算。

2. 每化学式单位失去 δ 个氧，损失质量 $\delta\times15.999$ g/mol，故 $\delta=0.01000M_0/15.999=0.119671229452$。

3. 设 Fe^{4+} 位点分数 y，平均铁价为 3+y；电中性要求 $2+(3+y)-2(3-\delta)=0$，因此 $y=1-2\delta=0.760657541096$。

4. Fe^{3+} 分数为 $1-y=0.239342458904$；平均铁价为 3.76065754110，严格处于 3 与 4 之间。

5. 每个晶胞 1 个式量单位，氧空位数/晶胞 $=\delta=0.119671229452$；晶胞中氧平均占位数为 $3-\delta$。

6. 还原后摩尔质量 $M=M_0-15.999\delta=189.547380000$ g/mol；与初始差值占 M_0 的比例严格为 1.000%。

7. 晶胞体积 $a^3=(0.3900\times10^{-9}\ m)^3$，理论密度 $\rho=(M/1000)/(N_Aa^3)=5306.07106611$ kg/m^3，必须使用 SI 单位。

8. 氧空位反应每去除一个 O^{2-} 对应两个电子，恰将 2δ 份 Fe^{4+} 还原为 Fe^{3+}，与电中性方程一致。

9. 若 δ>0.5 会要求 Fe^{4+} 负分数，违反本题价态假设；真实钙钛矿可能发生结构相变、Fe^{2+}、空位有序或多相析出，需要独立衍射与谱学证据。

答案摘要

delta = 0.119671229 per_formula；Fe4_fraction = 0.760657541 fraction；Fe3_fraction = 0.239342459 fraction；Fe_mean_valence = 3.76065754 oxida-

tion_state；vacancies_per_cell = 0.119671229 per_cell；formula_mass = 189.54738 g/mol；density = 5306.07107 kg/m³

模型前提：单相立方 $SrFeO_{3-\delta}$、Sr2+、Fe3+/4+、氧空位独占；实际晶格常数随 δ 变化被忽略。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I127 ·二价钙置换沸石钠位点的双位点质量作用与 van’t Hoff 选择性

题目

假想沸石有 0.01000 mol 负电荷位点，Na^+ 每个占 1 位，Ca^{2+} 每个占 2 位。与无限大理想储液池平衡，aNa=0.1000、aCa=0.02000 均为相对 1 mol/L 的无量纲活度。设 θNa 为被 Na 占据的位点分数、θCa=1−θNa 为被 Ca 占据的位点分数；定义理想化交换常数 $K=\theta_{Ca}\,a_{Na}^2/(\theta_{Na}^2\,a_{Ca})$。298.15 K 时 K=5.000，交换反应标准焓 ΔH°=−20.00 kJ/mol，假定 298–318 K 恒定。求 298.15 K 的两类位点分数、沸石中 Na/Ca 物质的量、Ca 占位分数、318.15 K 的 K 与分数；检查电荷/位点守恒、正根唯一性及放热交换的温度趋势。

分步解答

1. 位点守恒 θNa+θCa=1，Ca 每离子占两负位，因此 nNa=0.01000θNa，nCa=0.01000θCa/2。
2. 由定义 $K=\theta_{Ca}\,a_{Na}^2/(\theta_{Na}^2\,a_{Ca})$ 整理为 $(1-\theta_{Na})/\theta_{Na}^2=K\,a_{Ca}/a_{Na}^2=q$。
3. 298.15 K 时 q=10.00000000，方程 $q\theta_{Na}^2+\theta_{Na}-1=0$，唯一正根 $\theta_{Na}=2/[1+\sqrt{(1+4q)}]=0.270156211872$。
4. θCa=1−θNa=0.729843788128；负根不在 [0,1]，故排除。
5. 沸石 Na=0.00270156211872 mol，Ca=0.00364921894064 mol；电荷当量 nNa+2nCa=0.01000 mol。
6. van’t Hoff 积分 $\ln(K_2/K_1)=(\Delta H^\circ/R)(1/T_1-1/T_2)$，升温至 318.15 K 得 $K_2=3.01096757128$，放热交换升温使 K 减小。
7. 新 $q_2=K_2 a_{Ca}/a_{Na}^2=6.02193514255$，对应 $\theta_{Na,2}=0.332847023191$、$\theta_{Ca,2}=0.667152976809$。
8. 方程左边 $(1-\theta)/\theta^2$ 对 $0<\theta\le 1$ 严格递减，因此每个正 q 仅有一个物理解；温升时 Ca 选择性降低。
9. 该选择性常数使用题设理想位点分数而非真实固相活度，未计入邻位关联、交换热变化、溶液非理想和位点能分布。

答案摘要

q298 = 10 dimensionless；theta_Na298 = 0.270156212 fraction；theta_Ca298 = 0.729843788 fraction；nNa298 = 0.00270156212 mol；nCa298 = 0.00364921894 mol；

K318 = 3.01096757 dimensionless; q318 = 6.02193514 dimensionless; theta_Na318 = 0.332847023 fraction; theta_Ca318 = 0.667152977 fraction

模型前提：二价离子占两位、固定外液活度、理想位点混合、ΔH° 恒定；非理想沸石选择性仍待专家复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I128 ·Cu(II) 轴向 Jahn–Teller 畸变的 EPR 各向异性与晶场跃迁能反演

题目

一假想轴向伸长 Cu(II) d^9 配合物的低温 EPR 主轴 g 因子为 $g_\parallel=2.3000$、$g_\perp=2.0700$，自由电子 $g_e=2.0023$。按指定的一阶自旋轨道微扰模型，$g_\parallel=g_e-8\lambda/\Delta_1$、$g_\perp=g_e-2\lambda/\Delta_2$，$\lambda=-830.0\ \mathrm{cm^{-1}}$，$\Delta_1$、$\Delta_2$ 为相应激发态能隙（单位 $\mathrm{cm^{-1}}$）；假定微扰适用且忽略共价性折减、轨道混合与超精细项。求两个晶场能隙及相应波长 λ 光 (nm)$=10^7/\Delta(\mathrm{cm^{-1}})$、粉末取向平均 $\bar g$、g 的均方根、S=1/2 有效磁矩 $\mu_{\mathrm{eff}}=g_{\mathrm{rms}}\sqrt{[S(S+1)]}\mu_B$、g 各向异性；核对能隙正值和微扰展开参数，并说明实验局限。

分步解答

1. 由 $g_\parallel-g_e=-8\lambda/\Delta_1$ 反解 $\Delta_1=-8\lambda/(g_\parallel-g_e)=22304.3332214\ \mathrm{cm^{-1}}$；$g_\parallel>g_e$ 与负 λ 使 $\Delta_1>0$。

2. 由 $g_\perp-g_e=-2\lambda/\Delta_2$ 得到 $\Delta_2=24519.9409158\ \mathrm{cm^{-1}}$；不可将两条微扰式的系数 8 与 2 互换。

3. 波数转换为真空波长，$\lambda_1=10^7/\Delta_1=448.343373494$ nm，$\lambda_2=407.831325301$ nm。

4. 随机粉末的简单算术取向平均 $\bar g=(g_\parallel+2g_\perp)/3=2.14666666667$，但磁化率应采用平方平均而非 $\bar g^2$。

5. 平方平均 $g_{\mathrm{rms}}=\sqrt{[(g_\parallel^2+2g_\perp^2)/3]}=2.14940301789$，对应 S=1/2 的 $\mu_{\mathrm{eff}}=1.86143761647\ \mu_B$。

6. g 各向异性 $\Delta g=g_\parallel-g_\perp=0.230000000000$，轴向伸长的特征需结合配体场与真实轨道基态判别。

7. 微扰量级 $|\lambda|/\Delta_1=0.03721250000$、$|\lambda|/\Delta_2=0.03385000000$，均显著小于 1，支持指定一阶近似的内部自洽。

8. 回代 $g_\parallel=g_e-8\lambda/\Delta_1$ 与 $g_\perp=g_e-2\lambda/\Delta_2$ 严格复现给定 g 值；本反演只在假定轨道模型下唯一。

9. 实际 Cu(II) 的共价性折减、超精细、低对称场混合及动态 Jahn–Teller 会改变系数，不能直接把两个波数当作已实测的吸收峰。

答案摘要

Delta1 = 22304.3332 cm^-1；Delta2 = 24519.9409 cm^-1；wavelength1 = 448.343373 nm；wavelength2 = 407.831325 nm；g_average = 2.14666667 relative；g_rms = 2.14940302 relative；mu_eff = 1.86143762 Bohr_magneton；g_anisotropy = 0.23 relative；lambda_over_Delta1 = 0.0372125 dimensionless

模型前提：给定轴向 d9 自旋轨道微扰模型，忽略共价性与低对称修正；与历史 EPR 模型需人工逐式比对。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I129 ·末端铁羰基的 13CO 振动同位素位移、力常数与零点能

题目

某假想铁羰基配合物的一条局域 12C16O 伸缩峰在 2050.0 cm^{-1}；仅将末端 12CO 配体替换为 13CO，假定 C–O 键力常数、几何和其它 CO 配体耦合均不变。取质量 12C=12.000000 u、13C=13.003355 u、16O=15.994915 u，1u=1.66053906660×10^{-27} kg。简谐模型为 $\tilde{\nu}=(2\pi c)^{-1}\sqrt{(k/\mu)}$，$\mu=mCmO/(mC+mO)$，c=2.99792458×$10^{8}$ m/s，普朗克常数 h=6.62607015×10^{-34} J·s，阿伏伽德罗常数 N_A=6.02214076×10^{23}。计算约化质量、13CO 峰位、红移、相对红移、力常数和每 mol 振动模零点能差，检验质量与频率的反比关系以及为什么不能据此推断实验键解离焓。

分步解答

1. 约化质量 μ12=6.8562087079 u，必须先使用同位素原子质量而不是整数分子量。
2. 13CO 约化质量 μ13=7.1724126281 u，大于 12CO 值。
3. 由于相同键力常数，波数比 ν13/ν12=√(μ12/μ13)，ν13=2004.3023814 cm^{-1}。
4. 红移 Δν=45.697618629 cm^{-1}，相对红移 0.022291521283，正号符合重同位素振动减慢。
5. 使用 m^{-1} 和 kg 计算力常数 k=(2πcν̃)^2μ=1697.6258962 N/m。
6. 零点能每摩尔差为 (1/2)N_AhcΔν̃=0.27333245873 kJ/mol，注意波数从 cm^{-1} 转换到 m^{-1}。
7. 分别从两个同位素峰与各自约化质量反算 k 应该相同，这验证了固定力常数假设；真实 CO 模式耦合、非谐性及化学环境改变均会破坏该关系。
8. 零点能变化不是键能变化的全部，键断裂时的零点能、电子能、热容和熵项需要另行核算。

答案摘要

mu12 = 6.85620871 u;mu13 = 7.17241263 u;nu13 = 2004.30238 cm^-1;redshift = 45.6976186 cm^-1;relative_shift = 0.0222915213 fraction;force = 1697.6259 N/m;ZPE_difference = 0.273332459 kJ/mol

模型前提：单局域 CO 简谐伸缩、同位素替代不变力常数；强模耦合与非谐待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I130 ·closo 与 nido 硼烷的骨架电子对、桥氢及 Wade 拓扑

题目

比较经典多面体硼烷 closo-$[B_6H_6]^{2-}$ 与 nido-B_5H_9。计数约定：B 有 3 价电子，H 有 1 价电子，每个负电荷增加一个电子，端位两中心 B–H 键先扣除 2 电子，桥氢贡献保留在多中心骨架。假定前者 6 个氢全部端位；后者 5 个端位 B–H 及 4 个桥氢，不存在外部取代基。Wade 规则：n 顶点 closo 骨架需 n+1 对电子，n 顶点 nido 需 n+2 对。求两团簇总价电子数、端位扣除电子数、骨架电子数和电子对数、对应 closo 母多面体顶点数；核查骨架等电子与整体总价电子不同之处。

分步解答

1. closo-$[B_6H_6]^{2-}$ 共有 6×3+6×1+2=26 个总价电子。
2. 六个端位 B–H 键各占 2 电子，扣除 12 电子，剩下 14 个骨架电子。
3. 14 个骨架电子即 7 对；六顶点 closo 按 Wade 要求 n+1=7 对，符合。
4. 中性 nido-B_5H_9 总价电子 =5×3+9=24，不能在这里额外加电荷电子。
5. nido 团簇仅扣五个端位 B–H 键的 10 电子，四个桥氢保留骨架账目，得 14 电子。
6. 五顶点 nido 骨架有 7 对电子，Wade 规则 n+2=7 对，母 closo 多面体应有 6 个顶点。
7. 两团簇骨架都是 14 电子，但全分子总电子分别 26 和 24，差异来自端位键账户及离子电荷。
8. 实际缺电子簇存在多中心电子离域，桥氢不能机械描述成两个独立的双电子 B–H 键，异核金属簇还需扩展计数。

答案摘要

closo_total = 26 electron；closo_exo = 12 electron；closo_skeletal = 14 electron；closo_pairs = 7 pair；nido_total = 24 electron；nido_exo = 10 electron；nido_skeletal = 14 electron；nido_pairs = 7 pair；closo_parent_vertices = 6 vertex

模型前提：经典 Wade 计数、端位和桥氢类型已明确，真实簇轨道可能有更多中心成键。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-I131 ·$LiCoO_2$ 可逆脱锂的氧化态、容量及能量密度守恒

题目

理想层状 $LiCoO_2$ 正极在平均电压 3.850 V 下可逆脱出 0.650 mol Li/mol 初始正极，假设 O^{2-} 不发生氧化还原、Co 只由 +3 升到平均 +3.65，且无不可逆副反应。反应 $LiCoO_2 \rightarrow Li_{0.35}CoO_2 + 0.65Li^+ + 0.65e^-$。Li、Co、O 摩尔质量依次 6.940、58.933、15.999 g/mol，F=96485.33212 C/mol。以最初 1.000 mol 活性材料为基准，求初始/终态式量、两端 Co 平均价态、外电路总电量、每克初始材料 mAh 容量、按恒平均电压的 Wh/kg 能量密度、剩余和脱出 Li 的物质的量及质量，并检查氧/锂/电子守恒及为何这不代表实际整电池的能量密度。

分步解答

1. 初始 Li^+ 和两个 O^{2-} 的电荷总和是 -3，因此初始 Co 为 +3。
2. 脱锂 x=0.65 并释放 x 电子，Co 平均价态变为 +3.65，终态仍保持 O 为 -2。
3. 初始式量 M0=97.871000000 g/mol，终态 M_f=93.360000000 g/mol，差值是脱出的 0.65mol Li 的质量。
4. 每 mol 初始正极外电量 Q=xF=62715.465878 C；不可把 0.65 电子错误计为 1 电子。
5. 1mAh=3.6C，初始活性材料容量 C=Q/(3.6M0)=177.99923107 mAh/g。
6. 平均电压 3.85V 下，比能量 E=3.85C=685.29703961 Wh/kg，须清楚这是按正极活性材料质量归一。
7. 剩余 Li=0.350mol，脱出的 Li 质量 =4.5110000000 g，终态 Co 电中性校验 $0.35+3.65-4=0$。
8. 实际电芯计入负极、集流体、电解液及容量衰减，同时氧析出与相变可限制可逆脱锂，不能照搬此模型的理论能量。

答案摘要

initial_mass = 97.871 g/mol; final_mass = 93.36 g/mol; Co_final_oxidation = 3.65 oxidation;charge = 62715.4659 C/mol;capacity = 177.999231 mAh/g;specific_energy = 685.29704 Wh/kg; remaining_Li = 0.35 mol; Li_lost_mass = 4.511 g; charge_per_Co = 0.65 electron/Co

模型前提：仅 Co 阳离子补偿，氧格点稳定，电压固定。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV11-A126 ·电化学石英晶体微天平的铜沉积法拉第质量与水合数反演

题目

一块 5 MHz 石英晶体电极在水溶液中还原 $Cu^{2+}+2e^-\rightarrow Cu(s)$，电极有效面积 1.000 cm^2。沉积过程通过电量 Q=0.001000 C，晶体基频变化 $\Delta f=-34.00$ Hz；给定 Sauerbrey 质量灵敏度 Cf=56.60 Hz/(μg/cm^2), 法拉第常数 F=96485.33212 C/mol, Cu 摩尔质量 63.546 g/mol, 水 18.015 g/mol。假设沉积法拉第效率 100%、膜刚性且均匀、无其他吸附离子，频移只由 Cu 和共沉积水贡献。求总面质量、Cu 物质的量及质量、附带水质量及物质的量、每 Cu 对应的水分子数、Cu 面摩尔密度，并回算频移和电子守恒，说明何时 Sauerbrey 反演失效。

分步解答

1. Sauerbrey 关系 $\Delta f=-Cf\ \Delta m/A$，故总面质量 =34.00/56.60=0.600706713781 μg/cm^2。
2. 每个 Cu^{2+} 消耗 2 电子，nCu=Q/(2F)=5.18213482831e-9 mol，不能误用单电子反应。
3. 电极面积为 1.000 cm^2，Cu 面摩尔密度 nCu/A=5.18213482831e-9 mol/cm^2。
4. 法拉第理论 Cu 质量 mCu=nCu×63.546 g/mol=0.329303939800 μg，低于 QCM 总面质量。
5. 差额归于共沉积水，mwater=mtotal−mCu=0.271402773981 μg；正值支持题设水合解释，但不是其独立实验验证。
6. 水物质的量 nwater=mwater×10^{-6}/18.015=1.50653774067e-8 mol。
7. 每个 Cu 对应水合数 h=nwater/nCu=2.90717588519，可为非整数平均值。
8. 将 mCu+mwater 代回 $\Delta f=-Cf\,m/A$ 严格恢复 −34.00 Hz；电子总量 2FnCu=0.001000 C。
9. 若膜黏弹性显著、液体黏度改变、存在夹带阴离子或析氢，频移不能仅解释为刚性铜水合膜，需 QCM-D 耗散与法拉第效率独立测定。

答案摘要

total_ug_per_cm2 = 0.600706714 μg/cm^2；nCu = 5.18213483e-09 mol；mCu_ug = 0.32930394 μg；mWater_ug = 0.271402774 μg；nWater = 1.50653774e-08 mol；hydration_number = 2.90717589 water/Cu；Cu_mol_per_cm2 = 5.18213483e-09 mol/cm^2；frequency_back = -34 Hz

模型前提：刚性膜、无溶液黏度变化、100% 铜法拉第效率且只夹带水；真实 QCM-D 需耗散验证。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A127 ·高分辨质谱 ^{13}C 与 ^{15}N 精细结构分辨及单同位素峰强度推断

题目

一分子含 $C_{20}N_2$ 且不含其他可贡献 M+1 的同位素，基峰质荷比 m/z=500.0000（z=+1）。相对 ^{12}C 的 ^{13}C 质量增量为 1.003354835 u，相对 ^{14}N 的 ^{15}N 增量为 0.997034893 u；天然丰度 p(^{13}C)=0.01070、p(^{15}N)=0.003640，假设各原子同位素独立。质谱在 m/z 500 处分辨本领 R=m/ΔmFWHM=120000，且各峰 FWHM 相同。计算单 ^{13}C 与单 ^{15}N 取代峰的精细质量差、FWHM、峰距/FWHM、最低使峰距等于 FWHM 的 R、两个单取代同位素峰的概率比；若离子为 +2 且 m/z 约 250、分辨本领相同，求峰距与 FWHM 并讨论为何质量差与分辨率不能混用。

分步解答

1. 单 ^{13}C 取代比全轻同位素峰高 1.003354835 u，单 ^{15}N 取代高 0.997034893 u，二者精细质量差 =0.00631994200000 u。

2. 单电荷离子 Δ(m/z) 等于质量差；仪器 FWHM=500/120000=0.00416666666667 u。

3. 峰距与峰宽之比 =1.51678608000；数值大于 1 仅说明峰心相距超过一个 FWHM，不能保证基线分离。

4. 临界 Rmin=500/Δm=79114.6501028，须区分仪器标称分辨本领与实际峰形。

5. 恰好一个 ^{13}C 且无 ^{15}N 的概率 P13=20p13(1−p13)^19(1−p15)^2，因 20 个碳位可被取代。

6. 恰好一个 ^{15}N 且无 ^{13}C 的概率 P15=2p15(1−p15)(1−p13)^20；两者概率比 P13/P15=29.6053819828。

7. 若电荷为 +2，精细峰距为 Δm/2=0.00315997100000 m/z，而 m/z 约 250 处同 R 的 FWHM=250/120000=0.00208333333333，两者比值保持不变。

8. 精细同位素峰的相对丰度与质量分辨是两类独立信息；共洗脱杂质、质量偏差、其它元素同位素及峰尾会改变实际识别。

9. 概率计算是指定 $C_{20}N_2$ 模型的条件预测，不能仅凭一个质量差断言分子式；仍需母离子准确质量、元素约束和同位素包络整体拟合。

答案摘要

fine_mass_gap = 0.006319942 u；FWHM_1plus = 0.00416666667 u；gap_over_FWHM = 1.51678608 ratio；R_min = 79114.6501 ratio；P13_over_P15 = 29.605382 ratio；gap_2plus = 0.003159971 m/z；FWHM_2plus = 0.00208333333 m/z

模型前提：只考虑碳氮两种重同位素、独立天然丰度、相同峰形与恒定分辨本领；非真实质谱鉴定结论。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A128 ·时间分辨 FRET 寿命反演的供受体距离与双受体竞争转移

题目

一假想标记蛋白的荧光供体在无受体时寿命 τD=4.000 ns、荧光量子产率 ΦD=0.8000；引入一个固定受体后寿命 τDA=1.600 ns。假定受体只引入 FRET 非辐射转移通道，供体自身辐射与其他非辐射速率均不变，取 Förster 半径 R_0=5.000 nm、取向因子已含在 R_0 中。单受体效率 $E=1-\tau DA/\tau D=1/[1+(r/R_0)^6]$。求转移效率、转移速率、供受体距离、单受体条件下供体量子产率；若两个相同受体各自距供体 r 且独立竞争转移，求总寿命、总 FRET 效率、量子产率并核查速率相加与适用条件。

分步解答

1. 无受体供体总失活速率 $kD=1/\tau D=0.2500\ ns^{-1}$，其中辐射与固有非辐射通道均包含在内。
2. 单受体总失活速率 $kDA=1/\tau DA=0.6250\ ns^{-1}$，新增 FRET 速率 $kET=kDA-kD=0.375000000000\ ns^{-1}$。
3. 转移效率 $E=kET/(kD+kET)=1-\tau DA/\tau D=0.600000000000$，严格位于 0 与 1 之间。
4. Förster 距离律 $E=1/[1+(r/R_0)^6]$，反演 $r=R_0(1/E-1)\hat{}(1/6)=4.67327632592$ nm。
5. 若供体辐射速率不变，量子产率与寿命成正比，$\Phi DA=\Phi D\times\tau DA/\tau D=0.320000000000$。
6. 两个相同受体独立提供两个 kET 通道,总失活速率 $k2=kD+2kET$,故 $\tau_2=1.00000000000$ ns。
7. 双受体总效率 $E_2=2kET/(kD+2kET)=0.750000000000$，不能简单将单受体效率乘 2 而超过 1。
8. 双受体供体量子产率 $\Phi_2=\Phi D\times\tau_2/\tau D=0.200000000000$，寿命和量子产率均减小。
9. 本模型要求单指数寿命、固定距离和取向、无直接受体激发及能量回传；蛋白构象分布或光谱串色会使反演距离不唯一。

答案摘要

donor_decay_rate = 0.25 ns^-1; FRET_rate = 0.375 ns^-1; FRET_efficiency = 0.6 fraction; distance = 4.67327633 nm; quantum_yield_one = 0.32 fraction; lifetime_two = 1 ns; FRET_eff_two = 0.75 fraction; quantum_yield_two = 0.2 fraction

模型前提： 固定取向和距离、独立转移通道、辐射速率不变；真实寿命分布与光谱串色待实验审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A129 ·荧光 Perrin 各向异性的旋转扩散与水动力半径

题目

某假想球状荧光标记蛋白在 298.15 K 下单指数激发寿命 τ=4.000 ns，基本荧光各向异性 r0=0.4000。水溶液动力黏度 η=0.8900 mPa·s 时测得稳态各向异性 r=0.1500；假设无能量转移、无局部染料摆动、球体严格刚性。Perrin 方程 r=r0/(1+τ/θ)，旋转 Stokes–Einstein 关系 D_rot=kBT/(8πηa³)、θ=1/(6D_rot)，kB=1.380649×10⁻²³ J/K。求旋转相关时间、扩散率、球体水动力半径、若溶剂黏度加倍时的新相关时间和新各向异性、与偏振度 P=3r/(2+r) 的转换以及 θ/τ，核验角度与正性。

分步解答

1. Perrin 方程给 τ/θ=r0/r−1=1.6666666667，因 r<r0 得正相关时间。
2. 反解 θ=2.4000000000 ns，必须将 τ 转换成秒再计算扩散率。
3. D_rot=1/(6θ)=69444444.444 s⁻¹，是旋转扩散而非平移扩散系数。
4. 联立 θ=4πηa³/(3kBT)，得 a=1.3838326530 nm，黏度需用 Pa·s。
5. 若黏度加倍但蛋白几何不变，θ2=2θ=4.8000000000 ns。
6. 据此预测 r2=r0/(1+τ/θ2)=0.21818181818，其值大于初始 r 且小于 r0。
7. 荧光偏振度 P=3r/(2+r)=0.20930232558，它与各向异性不是同一个量。
8. 检查 0<r<r2<r0，相关时间与激发寿命比值为 0.60000000000；实际多态寿命与染料局部转动会破坏从各向异性单独确定蛋白半径的唯一性。

答案摘要

theta = 2.4 ns; Drot = 69444444.4 s^-1; radius = 1.38383265 nm; theta_double_viscosity = 4.8 ns; r_double_viscosity = 0.218181818 fraction; polarization = 0.209302326 fraction; theta_tau = 0.6 ratio; r_original = 0.15 fraction

模型前提：单寿命刚性球体、分子半径与黏度不耦合；真实蛋白表面染料需单独校准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A130 ·顶空 SPME 三相分配的质量反演与纤维萃取率

题目

在密封萃取瓶内，某目标有机微量物质初始总量为 10.00 nmol，水样 10.00 mL、顶空气相 20.00 mL、固相微萃取 SPME 涂层体积 0.01000 mL。假设三相均达到线性分配平衡，没有化学反应、瓶壁吸附、涂层饱和或挥发损失；水相/气相浓度比 K_LG=100.0、涂层/气相浓度比 K_FG=1000.0，各相 c 均以 mol/L 表示。求气、水、涂层三相最终浓度及物质的量、涂层总萃取率、插入纤维前的气相浓度、纤维存在导致气相浓度下降的比例、涂层相对水相富集系数，并用各相质量守恒解释为何纤维捕获量不能直接当成初始样品总量。

分步解答

1. 分配式 c_L=100c_G、c_F=1000c_G，只有一个独立气相浓度。
2. 总量守恒 n0=c_G(V_G+100V_L+1000V_F)，注意 0.01000 mL 涂层仅为 10^{-5} L。
3. 三相等效体积是 1.0300000000 L，求得气相 c_G=9.7087378641e-9 mol/L。
4. 水相 c_L=9.7087378641e-7 mol/L，涂层 c_F=0.0000097087378641 mol/L。
5. 三相量依次 n_G=0.19417475728 nmol、n_L=9.7087378641 nmol、n_F=0.097087378641 nmol，相加 10.00 nmol。
6. 萃取率 n_F/n0=0.0097087378641，不能视作 100%。
7. 无纤维时气相浓度 c_G0=9.8039215686e-9 mol/L，纤维引入导致下降比例 0.0097087378641。
8. 纤维对水相浓度富集系数 c_F/c_L=1000/100=10；真实 SPME 还需校核不饱和、平衡时间与固相提取效率。

答案摘要

effective_volume = 1.03 L; cG = 9.70873786e-09 mol/L; cL = 9.70873786e-07 mol/L; cF = 9.70873786e-06 mol/L; nG_nm = 0.194174757 nmol; nL_nm = 9.70873786 nmol; nF_nm = 0.0970873786 nmol; recovery = 0.00970873786 fraction; cG_without_fiber = 9.80392157e-09 mol/L; drop = 0.00970873786 fraction; enrichment = 10 ratio

模型前提： 线性三相理想平衡、固相无饱和及吸附损失；已知分配系数。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-A131 ·LIBS 双发射线 Boltzmann 激发温度与 Stark 电子密度反演

题目

某激光诱导击穿等离子体 (LIBS) 中的同一中性元素的三条发射线经统计权重、跃迁几率和波长校正后,归一化强度 $J_i=I_i\lambda_i/(g_i A_i)$ 满足 Boltzmann 律 $J_i=C\exp(-E_i/(kBT))$。三个上能级 E1=3.000 eV、E2=4.500 eV、E3=5.200 eV,已校正线强比 J2/J1=0.1905599752837083。另外一条线的 Stark 全宽去除仪器和多普勒贡献后为 0.01800 nm, 标定参比 $n_e=1.000\times10^{17}$ cm^{-3} 时宽度 0.01200 nm,假定线宽与电子密度线性。给定 $kB=8.617333262145\times10^{-5}$ eV/K。求激发温度、第三线比 J3/J1、电子密度的 cm^{-3} 和 m^{-3} 表示、温度对强度比的对数灵敏度，以及线强比 1% 相对测量误差带来的温度相对误差，并检验 LTE、非饱和与谱线光学薄假设。

分步解答

1. 对同一电离态两条线的校正强度取比，可消去共同的浓度与配分函数因子。
2. 对数比 $\ln(J2/J1)=-(E2-E1)/(kBT)$，能级差为 1.500 eV。

3. 代入强度比反解 T=10500.000000 K，正温度要求 J2/J1<1。

4. 预测第三线 J3/J1=exp[−(5.2−3.0)/(kBT)]=0.087911658930，可作独立光谱验证。

5. 已扣除其它线宽后 n_e=(0.01800/0.01200)×10^17=1.5000000000e+17 cm^{-3}。

6. 换算为 SI，电子密度 n_e=1.5000000000e+23 m^{-3}，不能将 cm^{-3} 与 m^{-3} 误差六个数量级。

7. 强度比对温度的对数导数 (E2−E1)/(kBT²)=0.00015788460029 K^{-1}。

8. 观测强度比若有 1% 相对误差，一阶传播得到温度相对误差 0.0060321332835；光学厚、自吸收或非局域热平衡会造成系统性偏差。

答案摘要

temperature = 10500 K；J2_J1 = 0.190559975 ratio；J3_J1 = 0.0879116589 ratio；ne_cm3 = 1.5e+17 cm^-3；ne_m3 = 1.5e+23 m^-3；dlnratio_dT = 0.0001578846 K^-1；relT_sigma = 0.00603213328 fraction；Stark_width = 0.018 nm

模型前提：局域热平衡、已知跃迁参数和非 Stark 宽度已准确扣除；需更完整谱学复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV11-O123 ·活性阴离子聚合的 Poisson 链长分布、转化率与分散系数闭合

题目

假想活性阴离子聚合体系中单体初始浓度 $[M]_0$=1.200 mol/L，瞬时且定量生成活性链端 [I*]=0.01200 mol/L，每条活性链端独立以相同速率增长、无终止和链转移，增长常数 kp=0.05000 L/(mol s)。定义单体转化率 X=0.8000，忽略体积变化，重复单元摩尔质量 104.0 g/mol。将链中增长单元数 n 近似为参数 λ= 消耗单体浓度/[I*] 的 Poisson 分布（可有概率极小的 n=0），忽略引发端基质量。求达到 80% 转化率的时间、剩余单体、平均链长、数均与重均分子量、分散系数 Đ、活性链端浓度和链长方差，解释为何活性链端数不随单体消耗下降，并验证 Poisson 二阶矩。

分步解答

1. 无终止和链转移时活性链端浓度 [I*] 恒定为 0.01200 mol/L，不能当作单体浓度一起衰减。

2. 单体消耗动力学 d[M]/dt=−kp[I*][M]，积分得 $[M](t)=M_0\exp(-kp[I^*]t)$。

3. 转化率 0.8 意味着 [M]=1.200×0.2000=0.240000000000 mol/L。

4. 达到该转化率的时间 t=−ln(0.2)/(0.05000×0.01200)=2682.39652072 s。

5. 消耗单体浓度 M_0X=0.9600 mol/L，平均每条链增长单元数 λ=0.9600/0.01200=80.0000000000。

6. Poisson 分布 $E[n]=\lambda$、$\mathrm{Var}(n)=\lambda$、$E[n^2]=\lambda^2+\lambda$；因此数均聚合度 $DPn=\lambda$，重均聚合度 $DPw=E[n^2]/E[n]=\lambda+1$。

7. 数均分子量 $Mn=104\lambda=8320.00000000$ g/mol，重均 $Mw=104(\lambda+1)=8424.00000000$ g/mol。

8. 分散系数 $Đ=Mw/Mn=1+1/\lambda=1.01250000000$，接近 1 但不等于 1。

9. 由于 $n=0$ 的概率 $\exp(-80)$ 极小，Poisson 近似在本题高转化下合理；真实引发时间分布、离子对聚集、链转移与端基质量会改变链长分布。

答案摘要

remaining_monomer = 0.24 mol/L；time_to_80 = 2682.39652 s；lambda = 80 units；variance_n = 80 units²；DPw = 81 units；Mn = 8320 g/mol；Mw = 8424 g/mol；dispersity = 1.0125 ratio；active_chain_ends = 0.012 mol/L

模型前提：同步定量引发、无终止链转移、Poisson 独立增长、忽略端基质量；与 v10 自由基终止动力学是不同核心随机模型，仍待人工跨辑核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O124 ·二氯一溴有机物同位素包络的生成函数与重同位素矩检验

题目

某假想有机物分子含恰好 2 个氯和 1 个溴，其他元素同位素贡献可忽略。设 ^{37}Cl 天然丰度 $pCl=0.2422$、^{35}Cl 丰度 0.7578，^{81}Br 丰度 $pBr=0.4931$、^{79}Br 丰度 0.5069，各原子独立且忽略同位素质量缺陷，将每次重同位素替换视为质量约增加 2 u。求 M、M+2、M+4、M+6 四个峰的归一化概率、M+6 与 M 峰强度比、至少出现一个重同位素的概率、重同位素数的均值；使用概率生成函数和导数核验，解释为何不能把 Cl 和 Br 视作同一丰度的三个二项试验。

分步解答

1. 对每个氯原子，生成多项式 $qCl+pCl\,z$，其中 $qCl=0.7578$；两个独立氯给平方。

2. 一个溴原子对应 $qBr+pBr\,z$，$qBr=0.5069$；总生成函数 $G(z)=(qCl+pCl\,z)^2(qBr+pBr\,z)$。

3. 常数项 $P(M)=qCl^2qBr=0.291092819796$。

4. z 的一次项 $P(M+2)=2pClqClqBr+qCl^2pBr=0.469240020612$。

5. 二次项 $P(M+4)=pCl^2qBr+2pClqClpBr=0.210741499388$。

6. 三次项 $P(M+6)=pCl^2pBr=0.0289256602040$；四个系数和 $G(1)=1$。

7. 高质量端与单同位素端强度比 $P(M+6)/P(M)=0.0993691985404$，至少一重同位素概率 $=1-P(M)=0.708907180204$。

8. 由 G′(1)=2pCl+pBr 得到重同位素数期望 =0.977500000000，与四个峰的 k 加权和一致。

9. 氯与溴重同位素丰度不同, 不能用单一 Binomial(3,p); 实际高分辨质谱需加入精确质量、其他元素同位素与仪器响应。

答案摘要

P_M = 0.29109282 fraction; P_M2 = 0.469240021 fraction; P_M4 = 0.210741499 fraction; P_M6 = 0.0289256602 fraction; P_M6_over_M = 0.0993691985 ratio; P_at_least_one = 0.70890718 fraction; mean_heavy = 0.9775 count

模型前提: 独立天然同位素、Cl2Br 计数已知、质量增量仅按 2u 近似；真实质谱需精确质量修正。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-O125 ·Fischer 酯化平衡与中途除水的二次反应进度及物料闭合

题目

在 298.15 K 的理想液相中, 假想乙酸 A 与乙醇 B 发生 A+B⇌ 乙酸乙酯 E+ 水 W, 平衡常数 K=(nE nW)/(nA nB)=4.000, 假定各物种理想且总体积不变。初始 nA=1.000 mol、nB=2.000 mol、nE=0.2000 mol、nW=0.1000 mol。先在密闭条件下达到平衡；随后在不改变 A/B/E 物质的量的条件下瞬间移除恰好一半的平衡水，再重新密闭至同温平衡。求首次反应进度、四物种库存、除水量、第二次追加反应进度、最终酯量和酸转化率；证明两次物理根唯一性、平衡移动方向及乙酸/乙醇反应计量守恒。

分步解答

1. 令首次正向进度 ξ, 库存 nA=1−ξ、nB=2−ξ、nE=0.2+ξ、nW=0.1+ξ, 物理区间 0≤ξ<1。

2. 首次反应商 Q(ξ)=(0.2+ξ)(0.1+ξ)/[(1−ξ)(2−ξ)]；Q(0)=0.0100<K，故向右反应。

3. 解 Q(ξ)=4 得首次进度 ξ₁=0.808025765163 mol；Q 随 ξ 严格递增，故物理解唯一。

4. 首次平衡库存 A=0.191974234837、B=1.19197423484、E=1.00802576516、W=0.908025765163 mol。

5. 瞬间移除一半平衡水，移除量 =0.454012882581 mol，剩余水也为 0.454012882581 mol；A、B、E 在移除瞬间不变。

6. 除水后 Q 变为原来的一半，即 2<K，故体系继续向右酯化，设第二次追加进度 η≥0。

7. 第二次平衡式为 [(0.2+ξ₁+η)(0.5(0.1+ξ₁)+η)]/[(1−ξ₁−η)(2−ξ₁−η)]=4，解 η=0.0673440443911 mol。

8. 最终总反应进度 ξtot=ξ₁+η=0.875369809554 mol，酯 E=1.07536980955 mol，初始酸转化率 =0.875369809554。

9. 酸剩余 =0.124630190446 mol，乙醇剩余 =1.12463019045 mol；除水操作不改变 A、B、E 计量守恒关系 nA+nE=1.2、nB+nE=2.2。真实非理想活度及体积变化需修正 K 表达式。

答案摘要

xi_first = 0.808025765 mol; acid_first = 0.191974235 mol; alcohol_first = 1.19197423 mol; ester_first = 1.00802577 mol; water_first = 0.908025765 mol; water_removed = 0.454012883 mol; xi_second = 0.0673440444 mol; xi_total = 0.87536981 mol; ester_final = 1.07536981 mol; acid_conversion = 0.87536981 fraction; acid_final = 0.12463019 mol

模型前提： 理想液相、等温固定 K、除水瞬间不带走有机组分；真实酯化需考虑活度及酸催化动力学。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV11-P123 ·Semenov 放热反应器双稳态根与热失控临界参数

题目

某理想连续补给放热反应器采用 Semenov 集总温升模型：令 θ 为无量纲温升，热生成功率 $Q_{gen}=Q_0\exp(\theta)$，散热功率 $Q_{loss}=H\theta$，$H=40.00$ W，$Q_0=10.00$ W。忽略物料耗尽、反应物浓度变化和热容温度依赖，热容 $C>0$ 满足 $C\,d\theta/dt=Q_{gen}-Q_{loss}$。定义 $\delta=Q_0/H$。求全部非负稳态温升、各稳态功率、线性稳定性、临界 δ 与临界 Q_0，并证明当 Q_0 超过临界值时无有限非负稳态。使用二分法或 Lambert W 分支验证两根，说明模型适用限制。

分步解答

1. 稳态 $Q_0\exp\theta=H\theta$，整理为 $\theta\exp(-\theta)=\delta=10/40=0.2500000000$。
2. 函数 $f(\theta)=\theta\exp(-\theta)$ 在 $\theta\ge0$ 先增后减，$f'=(1-\theta)\exp(-\theta)$，最大值 $f(1)=1/e$。
3. 因为 $\delta=0.25<1/e$，存在两个非负根，分别位于 $(0,1)$ 与 $(1,\infty)$，而非只有一个解。
4. 对 $(0,1)$ 区间二分求低温根 $\theta_{low}=0.357402956181$；对 $(1,10)$ 二分求高温根 $\theta_{high}=2.15329236411$。
5. 两个稳态功率均满足 $Q_{gen}=Q_{loss}=H\theta$，低根功率 =14.2961182473 W，高根功率 =86.1316945644 W。
6. 线性化热收支导数 $Q_0\exp\theta-H$，在稳态等于 $H(\theta-1)$；低根 $\theta<1$ 导数为负、线性稳定，高根 $\theta>1$ 导数为正、线性不稳定。
7. 鞍结临界点 $\theta_c=1$、$\delta_c=1/e=0.367879441171$，临界 $Q_{0,c}=H/e=14.7151776469$ W。

8. 当 $Q_0>H/e$ 时 $\delta>1/e$，$\theta\exp(-\theta)\le 1/e$ 无解；模型预测无有限稳态并非证明真实反应器温度无界。

9. 模型忽略反应物耗尽、热传递系数温变与相变，不能将高温不稳定根误称第二个稳定运行状态。

答案摘要

delta = 0.25 dimensionless; theta_low = 0.357402956 dimensionless; theta_high = 2.15329236 dimensionless; Q_low = 14.2961182 W; Q_high = 86.1316946 W; delta_critical = 0.367879441 dimensionless; Q0_critical = 14.7151776 W; theta_critical = 1 dimensionless

模型前提： 集总等温场、固定反应物、指数热生成与线性散热；真实热失控受物料与热容反馈约束。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P124 ·单分子结合两态 Markov 过程的停留时间、相关函数与谱密度

题目

单分子受体在恒定配体浓度 $c=2.000\ \mu mol/L$ 下发生 $U\rightleftharpoons B$，结合速率 $k_{on}=2.000\times10^{6}\ L/(mol\,s)$，解离速率 $k_{off}=6.000\ s^{-1}$；假设配体池无限大、受体无协同作用、两态连续时间 Markov 过程。定义结合态指示量 $X(t)\in\{0,1\}$。求结合/解离跃迁率、平衡结合概率、Kd、平均结合与未结合停留时间、弛豫时间 τ、X 的方差、延迟 0.2000 s 的平衡自协方差、单边角频率功率谱 $S(\omega)=2Var(X)\tau/[1+(\omega\tau)^2]$ 在 $\omega=5.000\ rad/s$ 的值；用详细平衡和概率归一性核验。

分步解答

1. 将 $c=2.000\times10^{-6}\ mol/L$ 代入，未结合到结合的伪一级速率 $a=k_{on}c=4.00000000000\ s^{-1}$。

2. 结合到未结合速率 $b=k_{off}=6.00000000000\ s^{-1}$；主方程 $dp_B/dt=a(1-p_B)-bp_B$。

3. 稳态 $p_B=a/(a+b)=0.400000000000$，$p_U=b/(a+b)=0.600000000000$，两者之和为 1。

4. 解离常数 $K_d=k_{off}/k_{on}=0.00000300000000000\ mol/L$；$p_B=c/(K_d+c)$ 与主方程一致。

5. 两态停留时间均为指数分布，平均结合停留 $1/b=0.166666666667$ s，平均未结合停留 $1/a=0.250000000000$ s。

6. 非零动力学特征值为 $-(a+b)$，故相关弛豫时间 $\tau=1/(a+b)=0.100000000000$ s。

7. 二值变量方差 $p_B(1-p_B)=0.240000000000$；延迟 $t=0.2$ s 的协方差 $C(t)=Var\exp(-t/\tau)=0.0324804679768$。

8. 在 $\omega=5\ rad/s$，单边角频率谱 $S(\omega)=2Var\tau/(1+\omega^2\tau^2)=0.0384000000000$ s，单位随角频率谱约定而定。

9. 详细平衡 pU a=pB b=2.40000000000 s^{-1}；若存在多配体、构象转换或非 Markov 停留时间，单指数相关与洛伦兹谱失效。

答案摘要

a = 4 s^-1；b = 6 s^-1；p_bound = 0.4 fraction；p_unbound = 0.6 fraction；Kd = 3e-06 mol/L；bound_dwell = 0.166666667 s；unbound_dwell = 0.25 s；tau = 0.1 s；variance = 0.24 dimensionless；covariance_0p2 = 0.032480468 dimensionless；spectrum_omega5 = 0.0384 s；detailed_balance_flux = 2.4 s^-1

模型前提：两态连续时间 Markov、恒定外液、无协同与构象隐藏态；频谱定义采用单边角频率规范。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV11-P125 ·JMAK 成核生长转变的 Avrami 指数、Arrhenius 温移与瞬时转化速率

题目

某假想晶体相变在 300–320 K 服从等温 Johnson–Mehl–Avrami–Kolmogorov 动力学 X(t,T)=1−exp{−[k(T)t]^n}，Avrami 指数 n=3.000，温度依赖 k(T)=$k_0$exp[−Ea/(RT)]，Ea=60.00 kJ/mol，R=8.314462618 J/(mol K)。在 300.0 K 测得半转变时间 t_{50}=100.0 s，忽略诱导期、晶粒碰撞导致的 n 变化和潜热反馈。求 k300、k320、320 K 的 t_{50} 和 t_{90}、320 K 半转变时的瞬时 dX/dt、两个温度半转变时间之比及 k_0；检查 X 的物理界限与转变速率非负，并解释该模型不能直接推断微观成核机制。

分步解答

1. JMAK 式 X=1−exp[−(kt)^n]，0≤X<1，k 单位 s^{-1}、n 为无量纲指数。
2. 半转变条件 X=0.5 给 (kt_{50})^n=ln2, 故 k300=(ln2)^(1/3)/100=0.00884997044501 s^{-1}。
3. Arrhenius 温移 ln(k320/k300)=(Ea/R)(1/300−1/320)，因此 k320=0.0397980755270 s^{-1}，升温加速相变。
4. 320 K 半转变时间 t_{50},320=(ln2)^(1/3)/k320=22.2371818934 s。
5. 90% 转变条件 −ln(1−0.9)=ln10，t_{90},320=(ln10)^(1/3)/k320=33.1800083539 s，必须大于 t_{50}。
6. 对 JMAK 式微分，dX/dt=n k^n t^(n−1)exp[−(kt)^n]，在 320 K 半转变时速率 =0.0467559592679 s^{-1}。
7. 两温度半转变时间之比 t_{50},300/t_{50},320=k320/k300=4.49697270452。
8. 由 k300=$k_0$exp[−Ea/(RT300)] 反推 k_0=247551660.992 s^{-1}；其值对 Ea 假设敏感。
9. 转变速率在 t≥0 非负且 X 不会超过 1；Avrami 指数 3 不唯一对应某一种晶体生长维度，真实非等温、异质成核和扩散控制需另建模型。

答案摘要

k300 = 0.00884997045 s^-1；k320 = 0.0397980755 s^-1；t50_320 = 22.2371819 s；t90_320 = 33.1800084 s；rate_at_half = 0.0467559593 s^-1；time_ratio = 4.4969727 ratio；k0 = 247551661 s^-1

模型前提：等温 JMAK、固定 Avrami 指数、Arrhenius 速率与无潜热反馈；不能从 n 直接断定真实成核几何。

[跨辑去重未完成·草稿]