

# Otimizando a criação de tabelas em LaTeX

Tabela 1: Mechanical Properties of Ti and its alloys (ASTM F136).

Property	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Ti6Al4V	Ti13Nb13Zr
Tensile strength (MPa)	240	345	450	550	860	1030
Yield strength (0.2% offset) (MPa)	170	275	380	485	795	900
Elongation (%)	24	20	18	15	10	15
Reduction of area (%)	30	30	30	25	25	45

Fonte: (PARK; BRONZINO, 2002).