BT 0644

REVISÃO: 03/2018
Atende normas:
PETROBRAS N-1265 G
USIMINAS NCU-0133

Rekotar DHS 220

Componente A: 220.0990 (Preto) e 220.0849 (Marrom)
Componente B: 828.0900

Rekotar DHS 220 utiliza em sua composição matérias primas especialmente selecionadas, à base de alcatrão de hulha epóxi especial curado com poliamida, que conferem excelente resistência a umidade, água do mar, abrasão e proteção catódica. Possui alto teor de sólidos, podendo ser aplicado em alta espessura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO

Tinta dupla função epóxi, bicomponente.

USO RECOMENDADO

Como revestimento para substratos em aço carbono, tais como equipamentos de *offshore* , comportas, piers, estruturas enterradas, etc. Para fundo, costado, *boottop* e tanques de lastro de embarcações.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS			
COR	Marrom e Preto		
TEXTURA	Semibrilhante		
SÓLIDOS POR VOLUME	68 % ± 3	Conforme ISO 3233	
PESO ESPECÍFICO	1,430 ± 0,05 g/ml	Conforme ASTM D 1475	
PONTO DE FULGOR	32°C		
RELAÇÃO DE MISTURA		Peso	Volume
	Comp. A	100,0	3,0
	Comp. B	25,4	1,0
VIDA ÚTIL DA MISTURA (25°C)	7 h		
TEMPO DE INDUÇÃO	15 a 30 min		
RENDIMENTO TEÓRICO	4,86 m²/l para 140 µm		
ESPESSURA ÚMIDA	206 µm		
ESPESSURA SECA	140 µm		
TEMPO DE SECAGEM, para 140 µm		25°C	
		Mínimo	Máximo
	Toque		4 h
	Manuseio		18 h
	Repintura	24 h	72 h
CONDIÇÕES AMBIENTAIS	**Temperatura**	Deverá estar entre 5 e 52°C. Para temperaturas abaixo de 10°C, adicionar 1,11% em volume do acelerador de secagem 870.0576.	
	Umidade Relativa	Entre 30 e 85%	
	Ponto de orvalho	Substrato no mínimo 3°C acima do ponto de orvalho	
	Redutor	420.0000	

DADOS DE APLICAÇÃO	**Trincha**	Não é necessário diluir. Método recomendado somente para retoques e reforços em cordões de solda e cantos vivos.
	Rolo	Diluir até 20% em volume com redutor recomendado. Utilizar rolo resistente a solventes (lã de carneiro). A lã deverá estar cortada bem rente ao rolo para não ocorrer formação de bolhas durante aplicação.
	Pistola convencional	Diluir até 20% em volume com redutor recomendado. Pistola DeVilbiss JGA 503 FX 704 ou similar. Pressão de pulverização 2,5 a 3,0 kgf/cm^2 (35 a 43 psi). Para uso de tanque regular a pressão interna entre 0,5 a 1,5 kgf/cm^2 (7 a 21 psi).
	AirLess	Diluir até 20% em volume com redutor recomendado. Utilizar bicos de tamnho entre 23 a 29 e pressão na bomba entre 140 e 175 kgf/cm^2 (2000 a 2500 psi).
PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE	**Direto sobre aço carbono**	Recomendado jato abrasivo ISO 8501-1 Sa 2 ½ (mínimo) e tratamento mecânico St 3 (para pequenas áreas). A superfície deverá estar seca, isenta de sais, óleos, graxas, gorduras, poeiras e outros contaminantes.
	Primer recomendado	Revran SPN 520 e Revran TLS 520. Outros primers, consulte nosso Departamento Técnico.
	Pintura já existente	A superfície deverá estar limpa, isenta de óleos, graxas e poeira. Não poderá apresentar áreas com desplacamentos. Proceder lixamento leve, a seco, com lixa grana 220, para quebra de brilho.
	Acabamento recomendado	NA
PRAZO DE VALIDADE	12 meses a contar da data de fabricação.	
NÚMERO ONU	**1263**	
NÚMERO DE RISCO	**33**	

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

1. O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais.

2. Os valores encontrados para os ensaios de peso por litro e viscosidade foram obtidos em laboratório a uma temperatura de 25°C. Com temperaturas diferentes da mencionada, os valores acima sofrerão naturalmente alterações significativas.

3. Temperaturas baixas aumentam o tempo de cura. Para temperaturas abaixo de 10°C, consulte nosso Departamento Técnico.

4. Importante: Adicionar o agente de cura no componente A e homogeneizar. Após aditivação misturar os componentes A e B em agitador mecânico durante 5 minutos. Em produtos para imersão NÃO é recomendada a aditivação. O pot life é reduzido com a aditivação.

5. Poderá haver mudança de cor e/ou manchamento na película quando exposto aos raios UV, em imersão e/ou em contato com água. Esta característica não afeta seu desempenho anticorrosivo.

6. A vida útil da mistura diminui com o aumento de temperatura e do volume catalisado.

RECOMENDAÇÕES PREVENTIVAS

1. O uso e/ou manuseio inadequado deste produto pode ser perigoso à saúde e provocar fogo ou explosão. Não o use antes de tomar as medidas necessárias para evitar danos e ferimentos.

2. Armazenagem: Armazenar o produto em ambientes abrigados, com boa ventilação e a uma temperatura máxima de 40°C. Não expor diretamente aos raios solares.

3. Inflamabilidade: Produto inflamável. Mantenha-o longe de chamas e faíscas.

4. Inalação: Evite respirar os vapores, mantendo boa ventilação durante a aplicação e a secagem.

5. Manuseio: Evitar contato com a pele e os olhos, utilizando luvas, óculos, protetores, máscaras e cremes protetores. Não comer ou beber perto do local da aplicação. Manter longe do contato de crianças e animais.

EM CASO DE ACIDENTE

1. Contato com a pele: Lavar com água abundantemente e promover limpeza com sabão neutro.

2. Contato com a roupa: Retirar as roupas atingidas e lavá-las.

3. Vazamentos: Isolar a área e não fumar. No caso do derramamento ser grande e em área confinada, utilize proteção respiratória. Evite inalar os vapores. Estancar e conter o derramamento com areia, pó de serra ou terra, e transferir o líquido e o sólido de contenção para embalagens separadas, a fim de proceder ao descarte.

4. Incêndio: Proteger os recipientes não avariados com jato d'água sob forma de neblina. Apagar o fogo com extintores de CO_2, espuma ou pó químico.

5. Respingos nos olhos: Lave-os imediatamente com água limpa corrente (por no mínimo 10 minutos) e procure atendimento médico imediato.

IMPORTANTE: Para maiores informações consulte a FISPQ - ficha de informações de segurança de produto químico deste produto.

Supermarine AF Ionex MB

Componente A: 870.0606 (Vermelho)
e 870.1023 (Preto)
Componente B: NA

Supermarine AF Ionex MB utiliza em sua composição matérias primas especialmente selecionadas, que conferem suas propriedades *"tin free"* de auto-polimento, com excelente proteção contra incrustações pelo alisamento/erosão do filme de tinta. Promove controlada e consistente renovação da superfície do filme de tinta devido à reação por hidrólise.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO
Tinta antiincrustante a base de polímeros organo-metálicos, monocomponente.

USO RECOMENDADO
Recomendado para pintura de fundo chato e vertical de embarcações.Indicada para condições estáticas e dinâmicas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS		
COR	Vermelho e Preto	
TEXTURA	Acetinado	
SÓLIDOS POR VOLUME	50% ± 2	Conforme ISO 3233
PESO POR LITRO	1,800 ± 0,05 g/ml	Conforme ASTM D 1475
PONTO DE FULGOR	> 25°C	
RENDIMENTO TEÓRICO	5,0 m²/l para 100 µm	
ESPESSURA ÚMIDA	200 µm	
ESPESSURA SECA	100 µm	
TEMPO DE SECAGEM, para 100 µm		25°C

		Mínimo	Máximo
	Toque		1 h
	Manuseio		4 h
	Repintura	10 h	

CONDIÇÕES AMBIENTAIS	**Temperatura**	Deverá estar entre 0 e 40°C
	Umidade Relativa	Entre 30 e 85%
	Ponto de orvalho	Substrato no mínimo 3°C acima do ponto de orvalho
	Redutor	499.0000
DADOS DE APLICAÇÃO	**Trincha**	Não é necessário diluir. Método recomendado somente para retoques e reforços em cordões de solda, quinas, etc.
	Rolo	Necessita maior número de demãos para atingir a espessura desejada. Diluir até 10% em volume com redutor recomendado. Utilizar rolo resistente a solventes (lã de carneiro). A lã deverá estar cortada bem rente ao rolo para não ocorrer formação de bolhas durante aplicação.
	AirLess	Diluir até 10% em volume com redutor recomendado. Utilizar bicos de tamanho entre 19 a 23 e pressão na bomba entre 175 e 210 kgf/cm^2 (2490 a 2990 psi).
PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE	**Direto sobre aço carbono**	A superfície deverá estar seca, isenta de sais, óleos, graxas, gorduras, poeiras e outros contaminantes sob *primer* recomendado.
	Primer recomendado	Consulte nosso Departamento Técnico.
	Pintura já existente	A superfície deverá estar limpa, isenta de óleos, graxas e poeira. Não poderá apresentar áreas com desplacamentos. Proceder lixamento leve, a seco, com lixa grana 220, para quebra de brilho.
	Acabamento recomendado	NA

PRAZO DE VALIDADE	6 meses a contar da data de fabricação.
NÚMERO ONU	**1263**
NÚMERO DE RISCO	**33**

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

1. O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais.

2. A taxa de erosão depende da temperatura da água do mar, da velocidade do navio, das regiões de operação, etc.

3. Não jogar embalagens utilizadas, rolos, pincéis ou outros equipamentos no mar.

4. Intervalo mínimo para lançamento na água (alagamento) após a última demão de AF é de 10 h e o máximo é de 10 dias.

RECOMENDAÇÕES PREVENTIVAS

1. O uso e/ou manuseio inadequado deste produto pode ser perigoso à saúde e provocar fogo ou explosão. Não o use antes de tomar as medidas necessárias para evitar danos e ferimentos.

2. Armazenagem: Armazenar o produto em ambientes abrigados, com boa ventilação e a uma temperatura máxima de 40°C. Não expor diretamente aos raios solares.

3. Inflamabilidade: Produto inflamável. Mantenha-o longe de chamas e faíscas.

4. Inalação: Evite respirar os vapores, mantendo boa ventilação durante a aplicação e a secagem.

5. Manuseio: Evitar contato com a pele e os olhos, utilizando luvas, óculos, protetores, máscaras e cremes protetores. Não comer ou beber perto do local da aplicação. Manter longe do contato de crianças e animais.

EM CASO DE ACIDENTE

1. Contato com a pele: Lavar com água abundantemente e promover limpeza com sabão neutro.

2. Contato com a roupa: Retirar as roupas atingidas e lavá-las.

3. Vazamentos: Isolar a área e não fumar. No caso do derramamento ser grande e em área confinada, utilize proteção respiratória. Evite inalar os vapores. Estancar e conter o derramamento com areia, pó de serra ou terra, e transferir o líquido e o sólido de contenção para embalagens separadas, a fim de proceder ao descarte.

4. Incêndio: Proteger os recipientes não avariados com jato d'água sob forma de neblina. Apagar o fogo com extintores de CO_2, espuma ou pó químico.

5. Respingos nos olhos: Lave-os imediatamente com água limpa corrente (por no mínimo 10 minutos) e procure atendimento médico imediato.

IMPORTANTE: Para maiores informações consulte a FISPQ - ficha de informações de segurança de produto químico deste produto.

Rekotar DVI 288

Componente A: 288.0848 (Bronze), 288.0849 (Marrom) e 288.0990 (Preto)
Componente B: NA

Rekotar DVI 288 utiliza em sua composição matérias primas especialmente selecionadas à base de alcatrão de hulha vinílico de alta impermeabilidade, que conferem fácil aplicação e secagem rápida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO

Selante à base de alcatrão de hulha vinílico, monocomponente.

USO RECOMENDADO

Como revestimento para substrato em aço carbono. Indicado como anticorrosivo para superfícies submersas de embarcações e como selante entre sistemas alcatrão de hulha epóxi e antiincrustantes.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS		
COR	Bronze, Marrom e Preto	
TEXTURA	Fosco	
SÓLIDOS POR VOLUME	42 % ± 2	Conforme ISO 3233
PESO ESPECÍFICO	1,100 ± 0,05 g/ml	Conforme ASTM D 1475
PONTO DE FULGOR	24°C	
RENDIMENTO TEÓRICO	5,6 m²/l para 75 µm 4,2 m²/l para 100 µm	
ESPESSURA ÚMIDA	180 µm a 240 µm	
ESPESSURA SECA	75 µm a 100 µm	
TEMPO DE SECAGEM, para 75 µm		25°C

		Mínimo	Máximo
	Toque		1 h
	Manuseio		6 h
	Repintura	6 h	

CONDIÇÕES AMBIENTAIS	**Temperatura**	Deverá estar entre 0 e 40°C.
	Umidade Relativa	Entre 30 e 85%
	Ponto de orvalho	Substrato no mínimo 3°C acima do ponto de orvalho
	Redutor	488.0000
DADOS DE APLICAÇÃO	**Trincha**	Não é necessário diluir. Método recomendado somente para retoques e reforços em cordões de solda e cantos vivos.
	Rolo	Diluir até 10% em volume com redutor recomendado. Utilizar rolo resistente a solventes (lã de carneiro). A lã deverá estar cortada bem rente ao rolo para não ocorrer formação de bolhas durante aplicação.
	AirLess	Diluir até 10% em volume com redutor recomendado. Utilizar bicos de tamanho entre 23 a 29 e pressão na bomba entre 175 a 210 kgf/cm² (2.500 a 3.000 psi).
PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE	**Direto sobre aço carbono**	Recomendado jato abrasivo ISO 8501-1 Sa 2 ½ (mínimo). A superfície deverá estar seca, isenta de sais, óleos, graxas, gorduras, poeiras e outros contaminantes.
	Primer recomendado	NA
	Pintura já existente	A superfície deverá estar limpa, isenta de óleos, graxas e poeira. Não poderá apresentar áreas com desplacamentos. Proceder lixamento leve, a seco, com lixa grana 220, para quebra de brilho.
	Acabamento recomendado	NA

Este boletim está sujeito a alterações sem aviso prévio.

Rekotar DVI 288

Componente A: 288.0848 (Bronze), 288.0849 (Marrom) e 288.0990 (Preto)
Componente B: NA

PRAZO DE VALIDADE	12 meses a contar da data de fabricação.
NÚMERO ONU	**1263**
NÚMERO DE RISCO	**33**

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

1. O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais.

2. Os valores encontrados para os ensaios de peso por litro e viscosidade foram obtidos em laboratório a uma temperatura de 25°C. Com temperaturas diferentes da mencionada, os valores acima sofrerão naturalmente alterações significativas.

3. Opcionalmente este produto pode ser utlizado como selante em sistemas para fundo de navio, com espessura seca de 50 micrometros.

RECOMENDAÇÕES PREVENTIVAS

1. O uso e/ou manuseio inadequado deste produto pode ser perigoso à saúde e provocar fogo ou explosão. Não o use antes de tomar as medidas necessárias para evitar danos e ferimentos.

2. Armazenagem: Armazenar o produto em ambientes abrigados, com boa ventilação e a uma temperatura máxima de 40°C. Não expor diretamente aos raios solares.

3. Inflamabilidade: Produto inflamável. Mantenha-o longe de chamas e faíscas.

4. Inalação: Evite respirar os vapores, mantendo boa ventilação durante a aplicação e a secagem.

5. Manuseio: Evitar contato com a pele e os olhos, utilizando luvas, óculos, protetores, máscaras e cremes protetores. Não comer ou beber perto do local da aplicação. Manter longe do contato de crianças e animais.

EM CASO DE ACIDENTE

1. Contato com a pele: Lavar com água abundantemente e promover limpeza com sabão neutro.

2. Contato com a roupa: Retirar as roupas atingidas e lavá-las.

3. Vazamentos: Isolar a área e não fumar. No caso do derramamento ser grande e em área confinada, utilize proteção respiratória. Evite inalar os vapores. Estancar e conter o derramamento com areia, pó de serra ou terra, e transferir o líquido e o sólido de contenção para embalagens separadas, a fim de proceder ao descarte.

4. Incêndio: Proteger os recipientes não avariados com jato d'água sob forma de neblina. Apagar o fogo com extintores de CO_2, espuma ou pó químico.

5. Respingos nos olhos: Lave-os imediatamente com água limpa corrente (por no mínimo 10 minutos) e procure atendimento médico imediato.

IMPORTANTE: Para maiores informações consulte a FISPQ - ficha de informações de segurança de produto químico deste produto.

Revran PAA 540

Componente A: 540.0495 (Vermelho), 540.0698 (Amarelo)
Componente B: 840.0225

Revran PAA 540 utiliza em sua composição matérias primas especialmente selecionadas para promover a aderência em substratos metálicos não ferrosos e fibra de vidro. Produto de fácil aplicação com pistola convencional. Atende também a norma USIMINAS NCU-0182 e CHESF ET-MN-SMN-017_2013 (item 540.0495) e o item 540.0698 atende a norma CESP ES-30 (Dez/90). Pode ser formulado com pigmentação orgânica, isenta de metais pesados (IMP).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO

Tinta de fundo, bicomponente à base de resina epóxi curada com isocianato.

USO RECOMENDADO

Recomendado como primer de aderência em substratos metálicos não ferrosos e em fibra de vidro. Também utilizado como shop primer em chapas, perfis e estruturas em aço carbono.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS			
COR	Vermelho Óxido e Amarelo Óxido		
TEXTURA	Fosco		
SÓLIDOS POR VOLUME	19% ± 2	Conforme ISO 3233	
PESO ESPECÍFICO	1,020 ± 0,05 g/ml	Conforme ASTM D 1475	
PONTO DE FULGOR	4°C		
VOC	653 g/l		
RELAÇÃO DE MISTURA		Peso	Volume
	Comp. A	100,0	15,0
	Comp. B	6,3	1,0
VIDA ÚTIL DA MISTURA (25°C)	6 h		
TEMPO DE INDUÇÃO	15 a 30 min		
RENDIMENTO TEÓRICO	12,7 m^2/l para 15 µm		
ESPESSURA ÚMIDA	80 µm		
ESPESSURA SECA	15 µm		
TEMPO DE SECAGEM, para 15 µm		25°C	
		Mínimo	Máximo
	Toque		5 min
	Manuseio		10 min
	Repintura	6 h	
CONDIÇÕES AMBIENTAIS	**Temperatura**	Deverá estar entre 5 e 52°C	
	Umidade Relativa	Entre 30 e 85%	
	Ponto de orvalho	Substrato no mínimo 3°C acima do ponto de orvalho.	
	Redutor	441.0000 / 441.0001 (rolo)	
DADOS DE APLICAÇÃO	**Trincha**	Não é necessário diluir. Método recomendado somente para retoques e reforços em cordões de solda e cantos vivos.	
	Rolo	Diluir até 10% em volume com redutor 441.0001. Utilizar rolo resistente a solventes (lã de carneiro). A lã deverá estar cortada bem rente ao rolo para não ocorrer formação de bolhas durante aplicação.	
	Pistola convencional	Diluir até 10% em volume com redutor 441.0000. Pistola DeVilbiss JGA 502 FX 504 ou similar. Pressão de pulverização 2,5 a 3,0 kgf/cm^2 (35 a 43 psi). Para uso de tanque regular a pressão interna entre 0,5 a 1,5 kgf/cm^2 (7 a 21 psi).	
	AirLess	Diluir até 10% em volume com redutor 441.0000. Utilizar bicos de tamanho entre 19 a 25 e pressão na bomba entre 100 e 140 kgf/cm^2 (1400 a 2000 psi).	

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	**Alúminio, aço galvanizado e fibra de vidro**	A superfície deverá estar seca, isenta de sais, óleos, graxas, gorduras, poeiras e outros contaminantes. Lave-a com água doce, detergentes e solventes. Caso haja leve oxidação no galvanizado ou alumínio, proceder lixamento.
	Aço carbono	A superfície deverá estar seca, isenta de sais, óleos, graxas, gorduras, poeiras ou outros contaminantes. Lave-a com água doce, detergentes e solventes.Padrão de tratamento de superfície recomendado: jateamento Sa 2 ½ mínimo, conforme ISO 8501-1.
	Acabamentos recomendados	Rethane FHS 651, Rekomar FBR 600, Revran FBR 620. Outros acabamentos, consulte nosso Departamento Técnico.

PRAZO DE VALIDADE	6 meses a contar da data de fabricação.
NÚMERO ONU	**1263**
NÚMERO DE RISCO	**33**

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

1. O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais.

2. Os valores encontrados para os ensaios de peso por litro e viscosidade foram obtidos em laboratório a uma temperatura de 25°C. Com temperaturas diferentes da mencionada, os valores acima sofrerão naturalmente alterações significativas.

3. Temperaturas baixas aumentam o tempo de cura. Para temperaturas abaixo de 10°C, consulte nosso departamento técnico.

4. A vida útil da mistura diminui com o aumento de temperatura e do volume catalisado.

5. O componente B é composto por isocianato, que é reativo com a umidade do ar. Portanto, a cada uso do produto, fechar o recipiente o mais rápido possível, para que não perca sua eficiência.

6. Por apresentar uma secagem muito rápida, deve-se diluir a tinta com os solventes recomendados para melhorar a umectação do substrato. Caso contrário, em temperaturas acima de 25°C, a tinta chegará "seca" na superfície, causando problemas de aderência.

7. Revestimentos a base de resina epóxi possuem características próprias. A película do filme está sujeita a alterações de cor, brilho, calcinação e/ou manchamento quando expostos ao intemperismo. Estas características inerentes a revestimentos epoxídicos serão potencializadas quando tais produtos estiverem expostos a ambientes desabrigados sujeitos a condensação, umidade alta e incidência de raios UV antes do tempo de cura especificado. Importante frisar que estas alterações são apenas estéticas, não comprometendo a performance dos revestimentos.

RECOMENDAÇÕES PREVENTIVAS

1. O uso e/ou manuseio inadequado deste produto pode ser perigoso à saúde e provocar fogo ou explosão. Não o use antes de tomar as medidas necessárias para evitar danos e ferimentos.

2. Armazenagem: Armazenar o produto em ambientes abrigados, com boa ventilação e a uma temperatura máxima de 40°C. Não expor diretamente aos raios solares.

3. Inflamabilidade: Produto inflamável. Mantenha-o longe de chamas e faíscas.

4. Inalação: Evite respirar os vapores, mantendo boa ventilação durante a aplicação e a secagem.

5. Manuseio: Evitar contato com a pele e os olhos, utilizando luvas, óculos, protetores, máscaras e cremes protetores. Não comer ou beber perto do local da aplicação. Manter longe do contato de crianças e animais.

EM CASO DE ACIDENTE

1. Contato com a pele: Lavar com água abundantemente e promover limpeza com sabão neutro.

2. Contato com a roupa: Retirar as roupas atingidas e lavá-las.

3. Vazamentos: Isolar a área e não fumar. No caso do derramamento ser grande e em área confinada, utilize proteção respiratória. Evite inalar os vapores. Estancar e conter o derramamento com areia, pó de serra ou terra, e transferir o líquido e o sólido de contenção para embalagens separadas, a fim de proceder ao descarte.

4. Incêndio: Proteger os recipientes não avariados com jato d'água sob forma de neblina. Apagar o fogo com extintores de CO_2, espuma ou pó químico.

5. Respingos nos olhos: Lave-os imediatamente com água limpa corrente (por no mínimo 10 minutos) e procure atendimento médico imediato.

IMPORTANTE: Para maiores informações consulte a FISPQ - ficha de informações de segurança de produto químico deste produto.