ХҮРЭН НҮҮРСНИЙ ОРД ГАЗРЫН АНГИЛАЛ

MNS 0415:89

Албан хэвлэл

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР
Улаанбаатар хот

MNS 0415:89

Боловсруулсан: Эрчим хүч уул уурхайн үйлдвэрийн эрдэм шинжилгээ , зураг төслийн институт.

ХАТУУ ТҮЛШ БОЛОВСРУУЛАЛТЫН СЕКТОРЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН. Ц.ЦЭДЭВСҮРЭН.

ИНЖЕНЕР А. АВИДМАА.
Н.НАРАНЦЭЦЭГ.
С.ДЭЖИД

Батлуулахаар оруулсан: Эрчим хүч уул уурхайн үйлдвэр геологийн яам.

ОРЛОГЧ САЙД Ж. СОСОР.

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНИК , ЧАНАРЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА А. БАЗАР.

МЭРГЭЖИЛТЭН Ж. УРАНЧИМЭГ.

Батлахад бэлтгэсэн: Улсын стандартын газар.
НЭГДҮГЭЭР ОРЛОЧ ДАРГА Б. ШАГДАР

ХЭЛТСИЙН ДАРГА Г. ГАНТӨМӨР.

МЭРГЭЖИЛТЭН Л. МӨНХБАЯР

Стандартчилал хэмжилзүйн эрдэм шинжилгээний институт.

ЗАХИРАЛ Д. ДАНЗАН

СЕКТОРЫН ЭРХЛЭГЧ Н. ЯДАМСҮРЭН

ИНЖЕНЕР Ц. ОТГОНБАЯР.

Стандартчилал, Хэмжил Зүйн Газар (СХЗГ)
Энхтайваны өргөн чөлөө 46А
Улаанбаатар 210351, Ш/Х-48

Утас 263860, 266754. Факс (976-1) 458032
E-mail:masm@mongol.net, standardinform @masm.gov.mn
©СХЗГ 2009

”Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” Монгол улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХҮТ (Стандартчиллын төв байгууллага)-д байна.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 73.040

Хүрэн нүүрсний орц газрын ангилал	**MNS 415: 89**
Классификация бурого угля	

Улсын стандартын газрын 1989 оны 61-р тогтоолын дагуу 1989 оны 10-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөнө.

Энэхүү стандартын шаардлагыг заавал мөрдөнө

Энэ стандарт нь Адуун чулуун, Тал булаг, Чандган тал , Багануур , Өвдөг хундага, Налайх, Шарийн гол, орд газрын нүүрсний петрологи гарлын анги категори төрөл болох хэрэглээний үндсэн чигллүүдийг тогтооход хамаарна.

1 ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

1.1 Хүрэн нүүрсний петорлоги гарлын ангиллын хураангуй кодот үзүүлэлтүүд болон анги категори нүүрсийг ашиглах чиглэл нь 1-р хүснэгтэнд зааснатай тохирно.

Хүснэгт

Орд газрын нэр.	**Петролог гарлын ангиллын үзүүлэлтүүд.**			**Ангиллын анги , категор , төрөл код статистик бүлэг.**			
	Витринитийн ойлтын зэргийн илтгэгч. R^0, %	Фюзенжсэн бүрэдлэхүүн хэсгийн нийлбэр Σ ОК	дэгдэмхий бодисын гарц	Анги	категори	төрөл	кодын дугаар.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Адуун чулуун	0.21-0.39	29-62	44.00	0.2	2 3	1 1	0.221 0.231
2. Тал булаг.	0.33-0.34	3-26	45.00÷ 53.00	0.2	1	2	0212
			44.0	0.2	2	1	0.221
3. Чандган тал		16-27	45.00÷ 53.00	02	1	2	0212
			44.00÷ хүртэл	0.2	2	1	0221
			43.00÷ 45.00	0.2	2	2	0222
4. Багануур	0.38-0.46	28-49	43.00÷	02	2	1 2	0221 0.222
			44.00 42.00	-	3	1	0231
5. Өвдөг худаг	0.25-0.35	7	45.00 53.00	0.2	1	2	0212
6. Налайх	0.31-0.42	8-14	45.00	03	1	3	0313
7. Шарын гол	0.44-0.47	7-30	45.00	0.3	1	3	0313

Статистикийг бүлэг үзүүлэлтийн хязгаар.			Нүүрсний марк , тэмдэглэгээ.	Нүүсрийг ашиглах чиглэл.
R^0 , %	Σ ОК	$V^{биэ}$		
0.30-0.39	ХША21-50	42.00-45.00	хүрэн $Б_2$	Эрчим хүч.
0.30-0.39	ХШ 20	45.00÷53.00	хүрэн $Б_2$	эрчим хүч нийлэг шингэн.
0.30-0.39	ХША 21-50	42.00÷45.00	хүрэн $Б_2$	Эрчим хүч.
	ХШ 20	45.00÷53.00	хүрэн $Б_2$	Эрчим хүч нийлэг шингэн түлш.
	ХША 21-50	42.00÷45.00	хүрэн $Б_2$	Эрчим хүч
	21-50	42.00÷45.00	хүрэн $Б_2$	Эрчим хүч.
0.30-0.39	ХША21-50	42.00÷45.00	хүрэн $Б_2$	Эрчим хүч.
0.30-0.39	ХШ 20 хүртэл	45.00-53.00	хүрэн $Б_2$	Эрчим хүч нийлэг шингэн түлш
0.40-0.49	ХПА 20-50	42.00-45.00	хүрэн $Б_2$	Эрчим хүч.
0.40-0.49	ХПА 20-50	42.00-45.00	хүрэн $Б_2$	Эрчим хүч.

1.2. 4 оронтой тоогоор томъёолдог нүүрсний петролог гарлын ангилалаар хүрэн нүүрсний анги категори төрөлд хуваана. Кодын эхний хоёр оронгоор анги , 3 дахь оронгоор категори , 4 дэх оронгоор төрлийг тогтооно. Анги , категори, төрлийг дараах үзүүлэлтээр тодорхойлоно. Үүнд:

- Ангийг витринитийн ойлтын дундаж үзүүлэлт:
- Категорийг фюзенжсэн бичил компонетуудын нийлбэр /Σ ОК/ Төрлийгн дэгдэмхий бодисийн гарцаар тус тус тодорхойлно.

1.3. Хүрэн нүүрсний анги категори төрлийг 1-р хүснэгтийн дагуу тогтоохдоо дараах зарчим баримтлана. Үүнд:

- витринитийн ойлтын дундаж үзүүлэлт 0.30 % - аас бага байхад анги 0.1; 0.30-0.39% байвал анги -0.2; 0.40-0.49% бол анги -0.3 тус тус болно.
- фюзенжсэн бичил компонентуудын нйилбэр 20 % хүртэл байвал категори 1 ; 21-35 % бол категори -2; 36-50 % - ийн нөхцөлд категори 3; 51-65% байхад категори 4 гэх мэтээр хауваана.

1.4. Нүүрсжилтийн зэргээс хамааруулан Адуун чулуун, Өвдөг хунтаг, Тал булаг Чандган тал Багнуур, Налайхын ордын нүүрс , Шарын голын нүүрсний эсэхийг хүрэн нүүрсэнд хараауулна.

2 ШАЛГАХ, ТУРШИХ АРГА

2.1. Нүүрсний сорьц авах шинжилгээ хийдээ дараах стандартыг мөрдөнө.
Үүнд: Хүрэн чулуун нүүрс антрацит , ба шатдаг занар. Ашиглатын давхаргаын дээж авах арга. MNS 2732-79

- Хүрэн чулун нүүрс антрацит ба шатдаг занар лабораторийн шинжилгээ туршилтанд зориулж дээж авах ба боловсруулах MNS 895-80
- Хүрэн чулуун нүүрс антрацит . Гарал үүсэл болон технологийн параметрүүдээр ангилах ангилал, УСТ 3663-84

- Хүрэн чулуун нүүрс антрацит ба сарнилын органик хатуу бодис ойлтын илтгэгчийг тодорхойлох арга. УСТ 3710-84
- Хүрэн чулуун нүүрс . Петрографийн бүтцийг тодорхойлох арга. УСТ 3665-84
- Хүрэн чулуун нүүрс антрацит. Ба шатдаг занар. Дэгдэмхий бодисийн гарцыг тодорхойлох арга. УСТ 654-79

ТӨГСӨВ