ЧУЛУУН НҮҮРС ОРД ГАЗРЫН АНГИЛАЛ.

MNS 0427:89

Албан хэвлэл

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР
Улаанбаатар хот

MNS 0427:89

Боловсруулсан: Эрчим хүч , уул уурхайн үйлдвэрийн эрдэм шинжилгээн, зураг төслийн институт.

ХАТУУ ТҮЛШ БОЛОВСРУУЛАЛТЫН СЕКТОРЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АХЛАХ АЖИЛТАН. Ц. ЦЭДЭВСҮРЭН.

ИНЖЕНЕР. А. АВИДМАА
Н. НАРАНЦЭЦЭГ.
Д. ДЭЖИД.

Батлуулахаар оруулсан: Эрчим хүч , уул уурхайн үйлдвэр геологийн яам.

ОРЛОГЧ САЙД Ж. СОСОР

Шинжлэх ухаан , техник, чанарын хэлтсийн дарга. А БАЗАР.

МЭРГЭЖИЛТЭН. Ж. УРАНЧИМЭГ.

Батлахад бэлтгэсэн: Улсын стандартын газар.

НЭГДҮГЭЭР ОРЛОГЧ ДАРГА. Б. ШАГДАР.

ХЭЛТСИЙН ДАРГА. Г. ГАНТӨМӨР.

Стандарт, хэмжил зүйн эрдэм шинжилгээний институт.

ЗАХИРАЛ Д. ДАНЗАН.

ИНЖЕНЕР. Ц. ОТГОН БАЯР.

Стандартчилал, Хэмжил Зүйн Газар (СХЗГ)
Энхтайваны өргөн чөлөө 46А
Улаанбаатар 210351, Ш/Х-48

Утас 263860, 266754. Факс (976-1) 458032
E-mail:masm@mongol.net, standardinform @masm.gov.mn
©СХЗГ 2009

”Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” Монгол улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХҮТ (Стандартчиллын төв байгууллага)-д байна.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 73.040

Чулуун нүүрсний ард газрын ангилал.	**MNS 427: 89**
Классификация каменного угля.	

Улсын стандлартын газрын 1989 оны 61-р тогтоолын дагуу 1989 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Энэхүү стандарртын шаардлагыг заавал мөрдөнө

Энэ стандарт нь Шарын гол, Баянтээг, Таван толгойн чулуун нүүрсний пертолог - гарлын категор төрөл болон хэрэглээний үндсэн чиглэлүүдийг тогтооход хамаарна.

1 ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

1.1. Чулуун нүүрсний пертолог гарлын ангилалын хураангуй кодот үзүүлэлтийн болон анг , категор , төрөл , нүүрсийг ашиглах чиглэл нь 1 дүгээр хүснэгтэнд заасантай тохирно.

Орд газрын нэр.	Нүүрсний Давхрагын нэр дугаар.	Метролог галын ангилалын үзүүлэлтүүд.							
		Витринитийн ойлтын зэргийн илтгэгч R^0, %	фюзенжсэн бүрэлдэхүүн хэсгийн нийлбэр. ΣОК %	дэгдэмхий бодисийн гарц. V dat ,%	пластометрийн үзүүлэлту, мм	анги	категори	Төрөл	Кодын дугаар.
1. Шарын гол 2. Баян тээг 3. Таван толгой.	”Аврага”	0.45	4.00-6.00	41.99	-	10	1	2	1012
	-	0.53-0.54	2.00-5.00	44.53-50.01	0-6	10	1	1	1011
	²²	0.97	65.00	21.20-29.80	0-6	13	4	3	1393
	²²²	0.82	47.00	21.60-26.30	14-18	12	3	1	1231
	²²²	0.82	47.00	21.60-26.30	10	12	3	2	1232
	²²²	0.82	47.00	21.60-26.30	0-6	12	3	3	1233
	²Y	0.87	27.32	27.30-3	18	13	2	1	1321
	²Y	0.87	27.30	31.20-36-70	16	13	2	2	1322
	²Y	0.87	27.30	31.20-36-70	10-14	13	2	3	1323
	²Y	0.91	47.50	21.20-36.70	13	13	3	1	1331
	²Y	0.91	47.50	31.20-36-70	10-14	13	3	2	1332
	²Y	0.91	47.50	31.20-36-70	0-7	13	3	3	1333
	Y²²²	0.67	30.00-35.00	25.40-31.20	11-14	11	2	1	1333
	Y²²²	0.72	30.00-35.00	-31.30-32-70	8-12	11	2	2	1121
	Y²²²	0.80	31.00-32.00	25.40-31.20	11-14	12	2	2	1122
	Y²²²	0.80	31.00-32.00	27.30-32.70	8-12	12	2	3	1222
	Y²²²	0.72	30.00-35.00	25.40-31.20	0-8	11	2	3	1223
	²X	0.66	24.00-34.00	31.20-36-70	10-14	11	2	2	1122
	²X	0.66	24.00-34.00	30.00-33.00	0-6	11	2	3	1123
	X	0.65	30.00-35.0	30.70-34.70	0-7	11	2	3	1123
	X	0.75	35.00-47.00	30.70-34-70	0-7	11	3	3	1133
	X ²Y	0.61	35.00	26.10-32.60	0-6	10	2	1	1021

Статистикийн бүлэг.						Нүүрсийг ашинлах чиглэл.
R^0	Үзүүлэлтийн хязгаар.					
	Σ ОК , %	У, мм	V dat %	статистикийн бүлэг.	Нүүрсний марк тэмдэглэгээ.	
11	12	13	14	15	16	17
0.50-0.64	≤20	-	40.00-73.00	Y^{22}	Чулуун.Д	Эрчим хүч , шингээгч бодис / сульфонүүрс / хагас кокс.
0.50-0.64	≤20	-	> 43.00	Y^{22}	Чулуун.Д	Нийлэг шингэн түлш , шингээгч бодис, кокс, тасралтгүй коксжуулалт.
0.85-0.99	51-65	<6	-	Y	Чулуун. Ж	Эрчим хүч , тасралтгүй козсжуулалт.
0.75-0.84	36-50	>13	-	^{222} В	Чулуун.Г	Мөчлөгт коксжулалт.
0.75-0.84	36-50	10-13	-	^{222} В	Чулуун.Г	Тасралтгүй коксжуулалт.
0.75-0.89	36-50	<10	-	^{222} Г	Чулуун.Г	Эрчим хүч, тасралтгүй коксжуулалт.
0.85-0.99	21-35	>17	-	^{2} А	Чулуун.Ж	Мөчлөгт коксжуулалт.
0.85-0.99	21-35	14-17	-	^{2} А	Чулуун.Ж	Мөчлөгт коксжуулалт.
0.85-0.99	21-35	<14	-	^{222} В	Чулуун.Ж	Мөчлөгт коксжуулалт.
0.85-0.99	36-50	>13	-	^{222} В	Чулуун.Ж	Мөчлөгт коксжуулалт.
0.85-0.99	36-50	10-13	-	^{222} В	Чулуун.Ж	Мөчлөгт коксжуулалт.
0.85-0.99	36-50	<10	-	^{222} В	Чулуун.Ж	Мөчлөгт коксжуулалт.
0.65-0.74	21-35	>12	-	^{2}Y Г	Чулуун.Г	Мөчлөгт коксжуулалт.
0.65-0.74	21-35	9-12	-	^{2}Y А	Чулуун.Г	Мөчлөгт коксжуулалт.
0.75-0.84	21-35	12-15	-	^{2}Y А	Чулуун.Г	Мөчлөгт коксжуулалт.
0.75-0.84	21-35	<12	-	^{2}Y	Чулуун.Г	Мөчлөгт коксжуулалт.
0.65-0.74	21-35	<9	-	^{2}Y Б	Чулуун.Г	Эрчим хүч, тасралтгүй коксжуулалт
0.65-0.74	21-35	9-12	-	^{2}Y	Чулуун.Г	Мөчлөгт коксжуулалт.
0.65-0.74	21-35	<9	-	^{2}Y А	Чулуун.Г	Эрчим хүч, тасралтгүй коксжуулалт
0.65-0.74	21-35	<9	-	^{2}Y	Чулуун.Г	Эрчим хүч, тасралтгүй коксжуулалт
0.65-0.74	36-50	<6	-	^{2}Y А	Чулуун.Г	Тасралтгүй коксжуулалт.
0.50-0.64	21-35	-	>39	Y^{22}	Чулуун. Д	Эрчим хүч, нийлэг шинж.

MNS 427: 89

2 ШАЛГАХ, ТУРШИХ АРГА

2.1. Нүүрсний сорьц авах шинжилгээ хийдээ дараах стандартыг мөрдөнө.

Үүнд:

- Хүрэн чулуун нүүрс антрацит , ба шатдаг занар. Ашиглатын давхаргаын дээж авах арга. MNS 2732-79
- Хүрэн чулун нүүрс антрацит ба шатдаг занар лабораторийн шинжилгээ туршилтанд зориулж дээж авах ба боловсруулах MNS 895-80
- Хүрэн чулуун нүүрс антрацит . Гарал үүсэл болон технологийн параметрүүдээр ангилах ангилал, УСТ 3663-84
- Хүрэн чулуун нүүрс антрацит ба сарнилын органик хатуу бодис ойлтын илтгэгчийг тодорхойлох арга. УСТ 3710-84
- Хүрэн чулуун нүүрс . Петрографийн бүтцийг тодорхойлох арга. УСТ 3665-84
- Хүрэн чулуун нүүрс антрацит. Ба шатдаг занар. Дэгдэмхий бодисийн гарцыг тодорхойлох арга. УСТ 654-79
- Чулуун нүүрс . Пластометрийн үзүүлэлтийг тодорхойлох арга УСТ 3666-84

төгсөв.