

GEL COAT ISO-NPG

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Gel coat de base isoftálica neopentilglicol (ISO-NPG) de muy alta calidad, considerado uno de los sistemas de mayor rendimiento dentro de los gel coats de poliéster. Formulado con resina isoftálica y neopentilglicol, ofrece una excelente resistencia a la intemperie, la radiación UV y el envejecimiento, así como una elevada retención de brillo, buena resistencia al rayado y alta dureza superficial. Destaca especialmente por su elevada resistencia a la hidrólisis (ósmosis), lo que lo convierte en una solución idónea para aplicaciones en contacto prolongado con agua o ambientes de alta exigencia, manteniendo una estabilidad estética y funcional a largo plazo. Dadas sus características, se recomienda su uso en el sector náutico, sanitario, fabricación de bañeras y piscinas, así como en elementos sometidos a condiciones de alta humedad o exposición exterior severa.

VERSIONES

El Gel Coat Iso-NPG puede suministrarse en diferentes configuraciones en función del proceso productivo y del sistema de aplicación. Estas variaciones no responden a productos distintos, sino a formulaciones adaptadas para optimizar su comportamiento en cada caso.

Según la función en el proceso:

Gel Coat

Formulación diseñada para su aplicación directa sobre moldes en procesos de fabricación de piezas. También puede suministrarse en versión **Self-Release** (autodesmoldeante) para facilitar el desmoldeo.

Top Coat

Formulación destinada a la capa final de acabado. El Gel Coat puede transformarse en Top Coat mediante la adición de parafina, permitiendo el curado superficial completo al aire y eliminando la pegajosidad superficial.

Según el sistema de aplicación:

Spray-Up (pistola)

Versión formulada para su aplicación mediante equipos de pulverización.

Brush (brocha o rodillo)

Versión adaptada para aplicación manual, utilizada principalmente en reparaciones, piezas de pequeño formato o procesos donde no se dispone de equipo de proyección.

MODO DE EMPLEO

Para una correcta aplicación del gel coat, se recomienda trabajar a una temperatura del material, del molde y del entorno comprendida entre 18 °C y 25 °C. Los gel coats se suministran normalmente preacelerados y deben mezclarse con peróxido MEKP (50% estándar), en una proporción del 1,5 % al 2 %, en función de las condiciones de trabajo y del tiempo de curado requerido. El espesor recomendado de película húmeda se sitúa entre 0,4 y 0,5 mm, lo que equivale aproximadamente a 600–800 g/m², dependiendo de la geometría del molde y del método de aplicación.

En aplicaciones mediante equipos airless o sistemas similares, se recomienda ajustar correctamente la presión y la boquilla para garantizar una correcta atomización y un acabado uniforme. En caso de ser necesaria una dilución adicional, el tipo y la proporción de diluyente deben adaptarse a las condiciones específicas de aplicación. No se recomienda el uso de acetona, especialmente en aplicaciones de gel coat para brocha, debido a su posible impacto en las propiedades finales del producto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Método	Unidad	107318 blanco brocha	107318P blanco pistola	115098PT azul pistola
Aplicación			brocha	pistola	pistola
Apariencia	A 01+	visual	blanco tixo	blanco tixo	transparente tixo
Contenido sólido	C 08*	%	72 ± 2	65 ± 2	68 ± 2
Peso específico	DIN 63217	g/cm ³	1,2 ± 0,1	1,2 ± 0,1	1,1 ± 0,1
Barcol	ASTM D 2583	unidad	=> 44	=> 44	=> 44
Tiempo de gelificación	P 04*	minutos	10 ± 2	12 ± 2	12 ± 2
Máximo	P 04*	°C	175 ± 15	170 ± 15	195 ± 15
Incremento °C a partir de 35°C	P 04*	°C/min	=> 12	=> 12	=> 12
Viscosidad rpm 2 rpm 20	ASTM D 2196	mPa.s mPa.s	40.000/5.000 8.000/2.000	25.000/5.000 3.500/750	25.000/5.000 3.000/750
Índice tixo	ASTM D 2196	ratio	4/5	=> 6	=> 6

FORMATOS Y COLORES

Formatos

El producto se suministra en formatos de 5 kg, 25 kg (paletizado), 225 kg (bidón) y 1.000 kg (IBC).

Colores

Puede fabricarse en cualquier tono de la carta RAL Classic y NCS. También se desarrollan colores especiales bajo pedido para aplicaciones específicas o requisitos técnicos del cliente.

ALMACENAMIENTO

El producto debe conservarse en su envase original perfectamente cerrado, protegido de la luz solar directa y almacenado en un lugar seco y fresco, a una temperatura comprendida entre 15 °C y 25 °C. En estas condiciones, la vida útil aproximada es de 3 meses. El almacenamiento a temperaturas superiores puede reducir significativamente su estabilidad y vida útil.

PRECAUCIONES

Mantener el producto alejado de fuentes de calor, chispas y llamas abiertas. No comer, beber ni fumar durante la aplicación. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas y mantener el área de trabajo correctamente ventilada.

Los datos técnicos contenidos en este documento están basados en los resultados de nuestros propios ensayos y se consideran fiables. No obstante, Jasoval Color S.L. no asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos mediante el uso de este producto fuera de las condiciones especificadas. El usuario es responsable de verificar la idoneidad del producto para cada aplicación concreta. Nada de lo contenido en este documento debe interpretarse como licencia para practicar cualquier patente.