

Formulados arquitectónicos

Hoja Técnica

AD 3T A + AD 3T B

Adhesivo epóxico

Descripción del producto

Adhesivo epóxico bicomponente, que cura a temperatura ambiente, proporcionando excelente adhesión a la mayoría de los sustratos, incluidos, metal, madera, hierro, porcelana, fibra de vidrio, fibra de carbono, piezas de carrocería, composites, etc. resistencia a la tensión y un tiempo de curado total corto.

Beneficios

- Alta resistencia a la tensión
- Excelente resistencia a las cargas dinámicas (vibraciones e impactos)
- Libre de solventes
- Curado rápido, rápida adquisición de resistencia
- Baja absorción de agua
- Resistente a cambios de temperatura

Instrucciones de aplicación

1. La superficie a recubrir deberá estar libre de polvo, grasa o cualquier partícula contaminante.
2. Enseguida en un recipiente limpio medir cantidades proporcionales de parte A y parte B.
3. Mezclar estos dos componentes aproximadamente 1 min o hasta que la mezcla esté completamente homogénea.

Propiedades físicas

PROPIEDAD	ESPECIFICACIONES		UNIDADES
	AD 3T A	AD 3T B	
VISCOSIDAD	6000 - 8000	6000 - 8000	Cps a 25°C
COLOR	LÍQUIDO TRANSPARENTE	LÍQUIDO ÁMBAR	
DENSIDAD	1.16 - 1.17	0.96 - 0.97	g/cm ³
%SÓLIDOS	100	100	%EN PESO
RELACIÓN DE MEZCLA	100	100	EN VOLUMEN
POT-LIFE a 25°C, CON 250g DE MASA	11 - 12		MINUTOS
TIEMPO DE VIDA	1		AÑO MINIMO
EXOTERMIA	90		°C

Observaciones	• Se recomienda aplicar en lugares bien ventilados • No se deberá aplicar en superficies húmedas o grasosas. • El tiempo de aplicación puede verse disminuido al aplicarse en lugares con temperaturas altas.
Presentación	Parte A cubeta de plástico de 18 Kg Parte B cubeta de plástico de 18 Kg
Rendimiento	Adhesivo AD 3T A + AD 3T B (mezcla) rinde aproximadamente 2m ² / litro a un espesor de 0.5 mm Así mismo recomendamos hacer las pruebas necesarias sobre las superficies a pegar.
Almacenamiento	El AD 3T A + AD 3T B, se deberán guardar en sus recipientes originales, y en lugares frescos bien ventilados. La temperatura no deberá ser superior a 30°C, así mismo se deberá mantener fuera de cualquier chispa o fuego.

Importante:

Las descripciones, diseños, datos e informaciones contenidos en este documento se presentan de buena fe y se cree que es exacta, es solo una guía. Debido a que muchos factores pueden afectar el procesamiento o la aplicación/utilización, EPOXEMEX S.A. DE C.V. recomienda al lector hacer pruebas para determinar la idoneidad del producto para un propósito en particular antes de su uso. SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS DESCRITOS O LOS DISEÑOS, datos o información ESTABLECIDAS.

En ningún caso las descripciones, información, datos o diseños proporcionados deben ser considerados una parte de los términos y condiciones de venta de EPOXEMEX S.A. DE C.V. Además, la descripción, los diseños, los datos y la información proporcionada por EPOXEMEX S.A. DE C.V no asume ninguna obligación o responsabilidad por las descripciones, diseños, datos o informaciones dadas o resultados obtenidos. TODO LO QUE SON DATOS Y RESULTADOS, son aceptados bajo el propio riesgo del lector.