

物性表 (Technical Data Sheet)

PA 321X11 NAT

聚酰胺PA6玻纤增强33%材料

主要应用：电动工具、工业零件、电器配件等

Applications: Engineering part, Automobile parts, Electrical related applications



测试项目	测试方法	测试条件	单位	数值
Test Items	Test Items	Test Items	Unit	Value
物理属性 (Physical Properties)				
密度 Density	ISO 1183	---	g/cm ³	1.39
成型收缩率 Molding shrinkage	ISO 294-4	平行方向	%	0.20
		垂直方向	%	0.50
灰分 Ash Content	ISO 3451	750℃, 0.5H	%	33.00
吸水率 Water absorption	ISO 62	---	%	1.10
机械性能 (Mechanical Properties)				
拉伸强度 Tensile stress at break	ISO 527-2	5 mm/min	MPa	161.00
断裂伸长率 Strain at break	ISO 527-2	5 mm/min	%	3.00
弯曲强度 Strain at break	ISO 178	2 mm/min	MPa	207.00
弯曲模量 Flexural modulus	ISO 178	2 mm/min	MPa	8012.00
悬臂梁冲击强度, 缺口	ISO 180	23℃	KJ/m ²	18.60
悬臂梁无缺口冲击强度, 无缺口	ISO 180	23℃	KJ/m ²	62.00
热性能 (Thermal Properties)				
热变形温度 Heat Deflection temperature	ISO 75-1/-2	0.45 MPa, 未退火	℃	224.00
		1.8 Mpa, 未退火	℃	202.00
		8.0 Mpa, 未退火	℃	-
阻燃性能 (Flammability)				
阻燃性 Flammability UL 94	UL94	1.6 mm	-	HB
灼热丝 GWIT	IEC 60695-2-13	3.0 mm	℃	650.00
推荐加工条件 (Processing)				
干燥温度 Drying temperature	(热风干燥)		℃	80-120
干燥时间 Drying time			H	3-6
模具温度 Mold temperature			℃	60-100
加工温度 Process temperature			℃	220-270

[1] 此处提供的信息是基于我们当时的知识和经验，通过在我们的试验室进行测试和试验所获得，我们可以保证信息的真实性。

[2] 此份物性表提供的数据仅代表产品的典型值，不作为材料的技术证明。

[3] 此物性表中所提供的收缩率数值是根据国际标准收缩率片测得，与实际产品开模收缩率会存在一定差异，仅供开模参考。

[4] 随着我们知识和经验的积累，物性表中的信息将会不断更新，为了获得最新版本的物性表，请及时与我们技术人员联系。