





## Panel de pared con fijación vista

*Panel monolítico para pared con aislamiento de fibra mineral*



1000 mm

**Detalle del montaje y esquema de fijación**

*Detail of coupling and fastening diagram*

*Pormenor da montagem e esquema de fixação*

*Détail du complexe et schéma de fixation*

### Wall panels with visible joint

*Monolithic panels for walls with rock wool insulation*

### Painel de parede com fixação visível

*Painel monolítico para parede com isolamento de fibra mineral*

### Panneaux de bardage avec fixation visible

*Panneaux monolithiques pour bardage avec isolation en fibre de verre*

#### Technical characteristics of the rock wool

Basaltic, inorganic and biosoluble rock wool without asbestos and crystalline silica, CFC and HCFC safe, with the following properties:

Density =  $100 \text{ kg/m}^3 \pm 10\%$

Thermic coefficient of transmission

$$\lambda \begin{cases} = 0,0325 \text{ Kcal/m h } ^\circ\text{C} \\ = 0,0380 \text{ Watt/m K} \end{cases}$$

On demand we can supply panels with different density.

#### Características técnicas da lã de rocha

Lã de rocha basáltica, inorgânica e bio-solúvel, livre de amianto, de sílice cristalina, de CFC e HCFC, com as seguintes propriedades: Densidade =  $100 \text{ kg/m}^3 \pm 10\%$  Coeficiente de condutividade térmica

$$\lambda \begin{cases} = 0,0325 \text{ Kcal/m h } ^\circ\text{C} \\ = 0,0380 \text{ Watt/m K} \end{cases}$$

Sob pedido é possível fornecer painéis de diferentes densidades.

#### Caractéristiques de la fibre minérale

Laine de verre basaltique inorganique et bio-soluble, sans amiante, silice cristalline et totalement prive de CFC et HCFC, avec les caractéristiques suivantes: Densité =  $100 \text{ kg/m}^3 \pm 10\%$

Coefficient de conductivité thermique

$$\lambda \begin{cases} = 0,0325 \text{ Kcal/m h } ^\circ\text{C} \\ = 0,0380 \text{ Watt/m K} \end{cases}$$

Sur demande on peut fournir panneaux avec densités différentes.

#### Características técnicas de la lana de roca

Lana de roca basáltica, inorgánica y biosoluble, libre de amianto, de sílice cristalina, de CFH y HCFC, con las siguientes propiedades: Densidad =  $100 \text{ kg/m}^3 \pm 10\%$

Coeficiente de conductividad térmica

$$\lambda \begin{cases} = 0,0325 \text{ Kcal/m h } ^\circ\text{C} \\ = 0,0380 \text{ Watt/m K} \end{cases}$$

Bajo pedido es posible suministrar paneles de diferentes densidades.

ESPESOR DEL PANEL mm	K COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA GLOBAL		PESO DEL PANEL CON SOPORTES DE ACERO EXTERNO 0,6 mm / INTERNO 0,5 mm kg / m <sup>2</sup>
	Kcal / m <sup>2</sup> h °C	Watt / m <sup>2</sup> K	
50	0.65	0.76	13.40
60	0.54	0.63	14.40
80	0.41	0.48	16.40
100	0.33	0.38	18.40
120	0.27	0.32	20.04
150	0.22	0.25	23.40
200	0.16	0.19	28.40

TOLERANCIAS DIMENSIONALES en mm.
Para panel de longitud, > 2000 mm.
Longitud +10 / - 0
Ancho útil ± 2
Espesor del panel ± 2
Fuera de escuadra 5