





Panel de pared con fijación oculta

Panel monolítico para pared con aislamiento de fibra mineral



Detalle del montaje y esquema de fijación

Detail of coupling and fastening diagram

Pormenor da montagem e esquema de fixação

Détail du complexe et schéma de fixation

Wall panels with hidden joint

Monolithic walls panels with insulation in mineral wool

Painel de parede com fixação oculta

Painel monolítico para parede com isolamento de fibra mineral

Panneaux de bardage avec fixation invisible

Panneaux monolithiques pour bardage avec isolation en fibre de verre

Technical characteristics of the rock wool

Basaltic, inorganic and biosoluble rock wool without asbestos and crystalline silica, CFC and HCFC, safe, with the following properties:
Density = 100 kg/m³ ± 10%

Thermic coefficient of transmission

$$\lambda \begin{cases} = 0,0325 \text{ Kcal/m h } ^\circ\text{C} \\ = 0,0380 \text{ Watt/m K} \end{cases}$$

On demand we can supply panels with different density.

Características técnicas da lã de rocha

Lã de rocha basáltica, inorgânica e bio-solúvel, livre de amianto, de sílice cristalina, de CFC e HCFC, com as seguintes propriedades: Densidade = 100 kg/m³ ± 10% Coeficiente de condutividade térmica

$$\lambda \begin{cases} = 0,0325 \text{ Kcal/m h } ^\circ\text{C} \\ = 0,0380 \text{ Watt/m K} \end{cases}$$

Sob pedido é possível fornecer painéis de diferentes densidades.

Caractéristiques de la fibre minérale

Laine de verre basaltique inorganique et bio-soluble, sans amiante, silice cristalline et totalement prive de CFC et HCFC, avec les caractéristiques suivantes: Densité = 100 kg/m³ ± 10%

Coefficient de conductivité thermique

$$\lambda \begin{cases} = 0,0325 \text{ Kcal/m h } ^\circ\text{C} \\ = 0,0380 \text{ Watt/m K} \end{cases}$$

Sur demande on peut fournir panneaux avec densités différentes.

Características técnicas de la lana de roca

Lana de roca basáltica, inorgánica y biosoluble, libre de amianto, de sílice cristalina, de CFC y HCFC, con las siguientes propiedades: Densidad = 100 kg/m³ ± 10%

Coeficiente de conductividad térmica

$$\lambda \begin{cases} = 0,0325 \text{ Kcal/m h } ^\circ\text{C} \\ = 0,0380 \text{ Watt/m K} \end{cases}$$

Bajo pedido es posible suministrar paneles de diferentes densidades.

ESPESOR DEL PANEL mm	K COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA GLOBAL		PESO DEL PANEL CON SOPORTES DE ACERO EXTERNO 0,6 mm / INTERNO 0,5 mm kg / m ²
	Kcal / m ² h °C	Watt / m ² K	
50	0.65	0.76	13.78
80	0.41	0.48	16.78
100	0.33	0.38	18.78
120	0.27	0.32	20.78

TOLERANCIAS DIMENSIONALES en mm.
Para panel de longitud, > 2000 mm.
Longitud + 10 / - 0
Ancho útil ± 2
Espesor del panel ± 2
Fuera de escuadra 5