



Dogal 250 GD - 350 GD

Konstruktionsstål för byggnad

Produkt

Konstruktionsstål för byggnad är normerade stål för byggnadsindustrin. Stålen passar bra för rullformning och enklare bockning och används till exempel till profilerad takplåt.

Dimensioner

Tjocklek: 0,50 – 2,50 mm Bredd: 700 – 1500 mm.

Toleranser

Dogal GD levereras med toleranser enligt EN 10143.

7ink skikt

Dogal tillverkas med olika skikttjocklekar som definieras genom viktklasser. Dessa anger minsta zinkvikt i g/m2 dubbelsida vid trepunktsprov enligt SS-EN 10327/2004.

Vikt klass	Skikttjocklek per	Zinkvikt g/m², summan av båda sidorna			
	sida * μm	Trepunktsprov	Enpunktsprov min		
Z100	7	100	85		
Z140	10	140	120		
Z200	14	200	170		
Z275	20	275	235		
Z350	25	350	300		

^{*} Värdena är beräknade med ledning av min. -värdena för trippeltest (1 μ m = 7,14 g/m²).

Ytbehandling

Ytbehandlad Dogal kan erhållas med kemisk passivering eller olja. Den kemiska passiveringen är kromatfri och uppfyller kraven i RoHS direktivet om el och elektronikutrustning (2002/95/EG) och ELV-direktivet för uttjänta fordon (2000/53/EC)

Kemisk sammansättning

(maxvärden)

% by mass								
C	Si	Mn	P	S				
max	max	max	max	max				
0,20	0,60	1,70	0,10	0,045				
0,20	0,60	1,70	0,10	0,045				
0,20	0,60	1,70	0,10	0,045				
0,20	0,60	1,70	0,10	0,045				
	0,20 0,20 0,20 0,20	C Si max 0,20 0,60 0,20 0,60 0,20 0,60	C Si Mn max	C max Si max Mn max P max 0,20 0,60 1,70 0,10 0,20 0,60 1,70 0,10 0,20 0,60 1,70 0,10 0,20 0,60 1,70 0,10				

Svetsning

Dogal GD har mycket bra svetsbarhet. Alla konventionella svetsmetoder kan användas.

Teknisk service och information

Knowledge Service Center står gärna till tjänst med kompletterande information om Dogal GD.

Mekaniska egenskaper

Stålsort		Sträckgräns R _{p02} (N/mm²)		Brottgräns R _m (N/mm²)		Förlängning A ₈₈ %
SSAB	EN 10326	Min	Мах	Min	Мах	Min
Dogal 250 GD	S250GD	250	-	330	-	19
Dogal 280 GD	S280GD	280	-	360	-	18
Dogal 320 GD	S320GD	320	-	390	-	17
Dogal 350 GD	S350GD	350	-	420	-	16

Uppgifterna i denna trycksak hänför sig till tiden för publicering och avser att ge en allmän vägledning vid användning av produkten. Den senaste versionen av denna trycksak är publicerad på vår hemsida. Reservation görs för ändringar till följd av löpande produktutveckling. Angivna värden får inte uppfattas som garantier utan särskild skriftlig bekräftelse.



781 84 Borlänge Tel: 0243-700 00 Fax: 0243-720 00 office@ssabtunnplat.com ssabtunnplat.com ssabdirekt.com

Danmark

SSAB Svensk Stål A/S Brøndby Tel +45 4320 5000 Fax +45 4320 5018, -5019 ssab.dk

Finland

OY SSAB Svenskt Stål AB Helsingfors Tel +358-9-686 6030 Fax + 358 9 693 2120 ssab.fi

Norge SSAB Svensk Stål A/S Vöyenenga Tel +47 23 11 85 80 Fax + 47 67 15 35 90 ssab.no