

Docol Strap

Kallvalsade emballagestål

Produkten

Docol emballageband – kallad Docol Strap 800 och Docol 930 – levereras i härdat och anlöpt tillstånd. Emballagebanden produceras i en kontinuerlig glödningslinje. De kallvalsade emballagebanden ersätter oftast blyhårdade emballageband. Valet av Docol Strap 800/ 930 är ett betydligt miljövänligare alternativ.

Båda stålsorterna kombinerar hög hållfasthet med god duktilitet och böckbarhet. Docol Strap 800/ 930 är lämplig att användas där det finns krav på min hållfasthet.

Kemisk sammansättning

(typiska värden)

Stålsort	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Al %
Docol Strap 800/930	0,15	0,50	1,50	0,01	0,006	0,040

Mekaniska egenskaper

Stålsort	Brottgräns (Mpa)	Förlängning (A5 %)
Docol Strap 800	750	15
Docol Strap 930	930	12

De mekaniska egenskaperna avser längsgående valsriktningen

Ytbehandling

Tillverkning av Docol Strap 800/930 i den kontinuerliga glödningslinjen ger emballageband med väldigt rena ytor. Av det skälet behövs ingen eller minimal preparering av materialet före målning.

Ytkvalitet

Docol Strap 800/ 930 levereras med yta A enligt europastandard EN 10130.

Dimensioner

(Coils)

Tjocklek (mm)	Bredd (mm)
0,50-(0,60)	900-1300
0,60-(0,70)	900-1340
0,70-(0,80)	900-1375
0,80-(1,00)	900-1400

Teknisk service och information

Knowledge Service Center står gärna till tjänst med kompletterande information om denna produkt från SSAB Tunnpååt.

Uppgifterna i denna trycksak hänför sig till tiden för publicering och avser att ge en allmän vägledning vid användning av produkten. Den senaste versionen av denna trycksak är publicerad på vår hemsida. Reservation görs för ändringar till följd av löpande produktutveckling. Angivna uppgifter och data får inte uppfattas som garantier utan särskild skriftlig bekräftelse.



SSAB Tunnpååt AB

781 84 Borlänge
Tel: 0243-700 00
Fax: 0243-720 00
office@ssabtunnplåt.com
ssabtunnplåt.com
ssabdirekt.com

Danmark

SSAB Svensk Stål A/S
Brøndby
Tel +45 4320 5000
Fax +45 4320 5018, -5019
ssab.dk

Finland

OY SSAB Svenskt Stål AB
Helsingfors
Tel +358-9-686 6030
Fax + 358 9 693 2120
ssab.fi

Norge

SSAB Svensk Stål A/S
Vøyenenga
Tel +47 23 11 85 80
Fax + 47 67 15 35 90
ssab.no