

# Docol Strap

## Zimnowalcowana taśma stalowa do pakowania

### Produkt

Taśma do pakowania Docol - oznaczona jako Docol Strap 800 i Docol Strap 930 - jest dostarczana w postaci zahartowanej i odpuszczonej. Jest produkowana na linii ciągłego wyżarzania. Docol Strap 800 i 930 jest w stanie zastąpić tradycyjne, hartowane ołowiem taśmy. W porównaniu z tradycyjnymi taśmami do pakowania, Docol Strap 800/930 jest dużo bardziej przyjazny dla środowiska.

Oba gatunki stali łączą w sobie wysoką wytrzymałość z dobrą ciągliwością i podatnością na zginanie. Dlatego też Docol Strap 800 i Docol Strap 930 są odpowiednie do produkcji taśm do pakowania.

### Skład chemiczny

(wartości typowe)

Gatunek stali	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Al %
Docol Strap 800/930	0,15	0,50	1,50	0,01	0,006	0,040

### Właściwości mechaniczne

Gatunek stali	Granica plastyczności (MPa)	Wytrzymałość na rozciąganie (MPa)	Wydłużenie (A <sub>5</sub> %)
Docol Strap 800	750	900	15
Docol Strap 930	930	1200	12

### Obróbka powierzchni

Wytwarzanie Docol Strap 800/930 na linii ciągłego wyżarzania pozwala uzyskać taśmę do pakowania o bardzo czystej powierzchni. Dlatego też, proces przygotowania powierzchni taśmy do malowania jest sprowadzony do minimum lub nawet całkowicie wyeliminowany.

### Jakość powierzchni

Docol Strap 800/930 posiada klasę jakości powierzchni A zgodnie z normą EN 10130.

### Zakresy wymiarów

(Kręgi)

Grubość (mm)	Szerokość (mm)
0,50-(0,60)	900-1300
0,60-(0,70)	900-1340
0,70-(0,80)	900-1375
0,80-(1,00)	900-1400

Właściwości mechaniczne odnoszą się do kierunku wzdłuż kierunku walcowania

## Informacje i obsługa techniczna

Knowledge Service Center (Ośrodek Doradztwa) z przyjemnością służy  
uzupełniającą informacją na temat tego i innych wyrobów firmy SSAB Tunnpilät.

Dane zawarte w niniejszym arkuszu są aktualne na dzień oddania go do druku a także przeznaczone są dla  
podania ogólnych wytycznych stosowania wyrobu. Są one przedmiotem zmian wynikających ze stałego  
doskonalenia wyrobu. Zawarte w nim dane i informacje nie mogą być uważane za wartości gwarantowane,  
o ile nie zostały potwierdzone na drodze pisemnej.

### **Polska**

SSAB Swedish Steel Sp. z o.o.  
Opacz, ul. Centralna 24  
05-816 Michałowice  
Tel +48 22 723 00 43  
Fax +48 22 723 02 90  
info.pl@ssab.com  
ssab.pl

### **SSAB Tunnpilät AB**

SE-781 84 Borlänge  
Szwecja  
Tel +46 243 700 00  
Fax +46 243 720 00  
office@ssabtunnplät.com  
ssabdirect.com

### **Australia**

SSAB Swedish Steel Pty. Ltd.  
Mount Waverley VIC 3149  
Tel + 61 3 9548 8455  
Fax + 61 3 9543 7055

### **Afryka Południowa**

SSAB Swedish Steel (Pty) Ltd  
Elandsfontein, Germiston  
Tel +27 11 822 2580  
Fax +27 11 822 2584

### **Brazylia**

SSAB Swedish Steel Ltda.  
Curitiba - Paraná - Brazil  
Tel +55 41 3014 9070  
Fax +55 41 3014 7733

### **Chiny**

SSAB Swedish Steel  
100028 Beijing  
Tel +86 10 6440 3550  
Fax +86 10 6440 3560

### **Dania**

SSAB Svensk Stål A/S  
DK-2605 Brøndby  
Tel +45-4320 5000  
Fax +45-4320 5018, -5019

### **Finlandia**

Oy SSAB Svenskt Stål Ab  
FI-00100 Helsingfors 10  
Tel +358-9-686 6030  
Fax +358-9-693 2120

### **Francja**

SSAB Swedish Steel SA  
FR-92522 Neuilly sur Seine  
Tel +33-1-55 61 91 00  
Fax +33-1-55 61 91 09

### **Hiszpania**

SSAB Swedish Steel S.L.  
ES-28033 Madrid  
Tel +34 91 3005422  
Fax +34 91 3889697

### **Holandia**

SSAB Swedish Steel BV  
6640 AC Beuningen  
Tel +31 24 679 05 50  
Fax +31 24 679 05 55

### **Japonia**

SSAB Swedish Steel Ltd.  
Tokyo 108-0014  
Tel +81 3 3456 3447

### **Korea**

SSAB Tunnpilät Korea Branch  
Seoul, 150-729, Korea  
Tel +82 2 369 7272  
Fax +82 2 369 7279

### **Niemcy**

SSAB Swedish Steel GmbH  
DE-40237 Düsseldorf  
Tel +49 211 9125 0  
Fax +49 211 9125 129

SSAB Swedish Steel GmbH

DE-701 80 Stuttgart  
Tel +49 711 68784 0  
Fax +49 711 68784 13

### **Norwegia**

SSAB Svenskt Stål AS  
NO-1313 Vöyenga  
Tel +47 23 11 85 80  
Fax +47 67 15 35 90

### **Portugalia**

SSAB Swedish Steel Portugal  
PT-4520-248 Santa Maria da Feira

### **Republika Czeska**

SSAB Swedish Steel s.r.o.  
CZ-60200 Brno  
Tel 00420/545 422 550  
Fax 00420/545 210 550

### **Turcja**

SSAB Swedish Steel Celik Dis Tic. Ltd. Sti.  
Kozyatagi - Istanbul  
Tel +90 216 372 63 70  
Fax +90 216 372 63 71

### **USA**

SSAB Swedish Steel Inc.  
Pittsburgh, PA 15225  
Tel +1 412 269 21 20  
Fax +1 412 269 21 24

### **Wielka Brytania**

SSAB Swedish Steel Ltd.  
Droitwich, Worcestershire WR9  
Tel +44 1905 795794  
Fax +44 1905 794736

### **Włochy**

SSAB Swedish Steel S.p.A  
IT-25016 Ghedi  
Tel +39 030 905 881 1  
Fax +39 030 905 893 0

