

MADICO SAFETYSHIELD 1500

PELLICOLA DI SICUREZZA NEUTRA USO INTERNO

TRASFORMA UN NORMALE VETRO MONOLITICO IN UN "VETRO DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE-ANTIEFFRAZIONE" A NORMA **EN 12600**.

In una società come la nostra, caratterizzata purtroppo da atti di violenza crescente, il vetro stratificato che resiste agli atti vandalici costituisce una valida barriera contro azioni occasionali, provocate con attrezzi comuni a scopo di furto o per semplice vandalismo.

La pellicola MADICO SAFETYSHIELD® 1500 è una pellicola per vetri in multilaminato di 375 micron di spessore, progettata appositamente per fornire protezione in quelle situazioni dove sono a rischio l'incolumità delle persone e beni.

Pellicola certificata

La norma UNI EN 356 valuta i vetri di sicurezza che sono più familiarmente conosciuti come "vetri anti-effrazione" e "vetri anti-vandalismo".

La pellicola SAFETYSHIELD® 1500 rende un normale vetro monolitico in un vetro antieffrazione - antivandalismo per resistere all'attacco manuale di persone malintenzionate, è stata infatti testata e certificata a norma antintrusione EN 356 in classe P2A su vetro da 3 mm minimo ed in classe P3A su vetro stratificato da 6 mm. E' inoltre certificata a norma antiesplorazione GSA.

Applicazioni

La pellicola MADICO SAFETYSHIELD® 1500 è in grado di contrastare e di ritardare in modo decisivo l'azione dell'intruso assicurando la massima protezione meccanica possibile. E' la soluzione ideale per i vetri di immobili particolarmente a rischio, quali gallerie d'arte, musei, banche, ambasciate, gioiellerie e abitazioni private.



Protetto da Madico SafetytShield 1500 Certificato a Norma Antintrusione EN 356



Importatore ufficiale MADICO Inc. USA - SOLARIS FILMS SRL

Sede legale : Via Giacomo Brodolini 8 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) - www.solarisfilms.it

Numero Verde : 800625052 - P.I. 02223380516

MADICO SAFETYSHIELD 1500

PELLICOLA DI SICUREZZA NEUTRA USO INTERNO

PRESTAZIONI OTTICHE:

Energia solare totale:

Trasmessa	71%
Riflessa esternamente	8%
Assorbita	21%

Luce visibile:

Trasmessa	85%
Riflessa esternamente	10%
Riflessa internamente	10%
Riduzione abbaglio	2%
Coefficiente di ombreggiatura (SC)	0.89
Coefficiente di guadagno di calore solare (SHGC)	0.78
Fattore U	1.04
UV respinti	≥ 99%
Emissività	0.90
Luce al guadagno solare	1.10
Energia a infrarossi respinta (IRER)	27%

TOTALE ENERGIA SOLARE RESPINTA 22%

PROPRIETÀ FISICHE:

Spessore	375 μ
Struttura	multistrato laminato
Resistenza alla trazione	220 N/mm ²
Resistenza alla rottura	78.80 N/mm
Tipo adesivo	acrilico sensibile alla pressione
Forza adesiva	1.05 N/mm

Nota importante:

Si tratta di valori medi e non sono da usarsi come specifica di prodotto. L'acquirente deve preventivamente accertare l'idoneità del prodotto e del suo uso, assumendo ogni rischio e responsabilità derivante dall'uso stesso.

PRESTAZIONI CERTIFICATE*:

EN 356

P2A su vetro 3 mm

P3A su vetro 6 mm stratificato

Resistenza delle vetrate alle esplosioni Norma **GSA**

ASTM E 84

Indice di propagazione della fiamma....."A" Rating

Sviluppo fumo....."A" Rating

ASTM D-2582

Resistenza allo strappo

** Report dei test effettuati da laboratori indipendenti accreditati sono disponibili su richiesta.*

Dati misurati e riportati in conformità alle norme NFRC su vetro trasparente di 3 mm.

Importatore ufficiale MADICO Inc. USA - SOLARIS FILMS SRL

Sede legale : Via Giacomo Brodolini 8 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) - www.solarisfilms.it

Numero Verde : 800625052 - P.I. 02223380516