

MADICO SAFETYSHIELD 800

PELLICOLA DI SICUREZZA NEUTRA USO INTERNO

TRASFORMA UN NORMALE VETRO MONOLITICO IN UN "VETRO DI SICUREZZA ANTIESPLOSIONE" A NORMA **ISO 16933**.

Studiata per ridurre al minimo il rischio di morte, danni e lesioni causate da un' esplosione. MADICO SAFETYSHIELD® 800 è una pellicola per vetri antiesplosione in multilaminato, ha uno spessore di 200 micron, progettata appositamente per fornire protezione in quelle situazioni dove sono a rischio l'incolumità delle persone e beni.

Pellicola certificata

SAFETYSHIELD® 800 ha superato con esito positivo i test come prescritto dalle Norme Antiesplosione ISO 16933, EN 13123, EN 13124, US-GSA.

Certificata in conformità alla severa Norma Antiesplosione ISO 16933, classe EXV 33B su vetrocamera 6-12-6 mm.

Applicazioni

E' ideale per la protezione di:

Esplosioni deliberate: **Attacchi terroristici**

Esplosioni accidentali: **Petrochimica**

Per aziende, enti governativi ed organi internazionali che vogliono mitigare gli effetti causati da un' esplosione, MADICO SAFETYSHIELD® 800 viene prodotta con la massima qualità e viene regolarmente testata per garantire il massimo livello di protezione.



Explosione in campo aperto, onda d'urto: kPa 27.58 - kPa/ms 206.84.



L'onda d'urto provoca la rottura del vetro non trattato. Le schegge vengono proiettate all'interno dell'edificio creando un pericolo mortale.



L'onda d'urto colpisce il vetro trattato con la pellicola SafetyShield 800 e Madico framegard. La pellicola trattiene la dispersione delle schegge mortali all'interno dell'edificio.

Importatore ufficiale MADICO Inc. USA - SOLARIS FILMS SRL

Sede legale : Via Giacomo Brodolini 8 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) - www.solarisfilms.it

Numero Verde : 800625052 - P.I. 02223380516

MADICO SAFETYSHIELD 800

PELLICOLA DI SICUREZZA NEUTRA USO INTERNO

PRESTAZIONI OTTICHE:

Energia solare totale:

Trasmessa	74%
Riflessa esternamente	8%
Assorbita	18%

Luce visibile:

Trasmessa	87%
Riflessa esternamente	9%
Riflessa internamente	10%
Riduzione abbaglio	2%
Coefficiente di ombreggiatura (SC)	0.92
Coefficiente di guadagno di calore solare (SHGC)	0.80
Fattore U	1.05
UV respinti	≥ 99%
Emissività	0.91
Luce al guadagno solare	1.09
Energia a infrarossi respinta (IRER)	24%
TOTALE ENERGIA SOLARE RESPINTA	20%

PROPRIETÀ FISICHE:

Spessore	240 μ
Struttura	multistrato laminato
Resistenza alla trazione	MD/TD 220 N/mm ²
Resistenza alla rottura	42 N/mm
Tipo adesivo	acrilico sensibile alla pressione
Forza adesiva	1.05 N/mm

Nota importante:

Si tratta di valori medi e non sono da usarsi come specifica di prodotto. L'acquirente deve preventivamente accertare l'idoneità del prodotto e del suo uso, assumendo ogni rischio e responsabilità derivante dall'uso stesso.

PRESTAZIONI CERTIFICATE*:

ISO 16933

Resistenza delle vetrate alle esplosioni

UNI EN 13123 - UNI EN 13124

Resistenza all'esplosione

Requisiti e classificazione

Metodo di prova

ASTM E 84

Caratteristiche di combustione dei materiali costruttivi

ASTM-D-1926-96

Punto di infiammabilità

ASTM G26

Invecchiamento accelerato

ASTM D-1004 ASTM D-2582

Resistenza allo strappo

ASTM D 4830-88

Resistenza alla perforazione

** Report dei test effettuati da laboratori indipendenti accreditati sono disponibili su richiesta.*

Dati misurati e riportati in conformità alle norme NFRC su vetro trasparente di 3 mm.

Importatore ufficiale MADICO Inc. USA - SOLARIS FILMS SRL

Sede legale : Via Giacomo Brodolini 8 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) - www.solarisfilms.it

Numero Verde : 800625052 - P.I. 02223380516