SOLARIS FILMS

Hi-Tec-Clear
Window Film Series

SSN70 TE SR

Pellicola spettro selettiva

TRASPARENTE, ILLUMINA GLI AMBIENTI, BLOCCA IL CALORE E RIDUCE I COSTI ENERGETICI

L'innovazione tecnologica , come in tanti altri campi, ha portato le pellicole per vetri a raggiungere traguardi sorprendenti per il miglioramento del comfort ed il risparmio energetico. L'ultima evoluzione tecnologica è rappresentata dalle pellicole Spettro Selettive della serie Hi-Tec-Clear. L'innovazione è basata sulla tecnologia pionieristica "spettro selettiva" che associa alla funzione di controllo solare anche caratteristiche di alta trasmissione luminosa (TL). Grazie all'innovativa tecnologia si abbina l'efficacia nel respingere l' irraggiamento solare ad un alto grado di trasparenza tale da consentire un'elevata luminosità degli ambienti ed un'ottima visione attraverso il vetro.



DESCRIZIONE

Le pellicole spettro selettive Hi-Tec-Clear sono particolarmente consigliate per superfici vetrate in cui gli ambienti interni presentano un eccessivo surriscaldamento dovuto alla radiazione solare, ma si ha l'esigenza di mantenere inalterata la trasparenza e l'aspetto estetico delle vetrate.

PRINCIPALI BENEFICI

- Riduzione del calore in entrata
- Elevata trasmissione della luce visibile
- Risparmio sui costi energetici tutto l'anno
- Schermatura di oltre il 99% dei pericolosi raggi UV
- Riduzione dello sbiadimento degli arredi interni
- Bassa riflessione interna ed esterna, consentendo una visuale inalterata

APPLICAZIONI PRINICPALI

- Uffici
- Vetrine e show room
- Edifici commerciali
- Musei
- Scuole
- Banche
- Edifici soggetti a vincoli storico/paesaggistici

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

Detergere con soluzione di acqua e sapone neutro, non acido, non pulire per almeno un mese dall'installazione e non applicare alcun tipo di adesivo o materiale sulla pellicola. Il silicone va applicato sul perimetro della pellicola quando è installata esternamente, in modo da evitare qualsiasi ossidazione.

Importatore ufficiale MADICO Inc. USA - SOLARIS FILMS SRL
Sede legale : Via Giacomo Brodolini 8 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) - www.solarisfilms.it
Numero Verde : 800625052 - P.I. 02223380516

SOLARIS FILMS

Hi-Tec-Clear Window Film Series

SSN70 TE SR

Pellicola spettro selettiva

PRESTAZIONI OTTICHE SOLARI	Vetro singolo 6 mm	Vetrocamera 6 mm
ENERGIA SOLARE TOTALE		
Trasmessa	43%	35%
Riflessa	25%	29%
Assorbita	32%	36%
LUCE VISIBILE		
Trasmessa	59%	55%
Riflessa esternamente	17%	21%
Riflessa internamente	17%	21%
Riduzione abbaglio	40%	43%
Schermatura raggi ultravioletti	>99%	>99%
Infrarossi respinti a 980 nm	81%	81%
Fattore solare "g"	0.47	0.41
Fattore "u"	5.8	2.6
Coefficiente di schermatura	0.54	0.49
Totale energia solare respinta	53%	59%

PROPRIETÀ FISICHE	
Spessore	65 μ
Composizione	Polietilene tereftalato
Colore	Trasparente neutro
Classe di reazione al fuoco	M1

Trasmissione e riflessione luminosa

La trasmissione luminosa esprime la quantità di luce diretta trasmessa attraverso il vetro (quindi di raggi visibili). La pellicola spettro selettiva SSN 70 TE SR applicata ad un vetrocamera di 4 mm con trasmissione luminosa = 55% lascia pertanto passare il 55% di luce, mentre la parte restante viene riflessa ed in parte diffusa dal vetro stesso. La stessa logica vale per la riflessione luminosa, che esprime la quantità di luce riflessa dal vetro. La pellicola SSN 70 TE SR con la riflessione luminosa = 21% riflette il 21% della luce solare, mentre la parte restante viene trasmessa ed in parte diffusa dal vetro stesso.

Irraggiamento solare

Lo spettro solare è composto da tre differenti tipi di radiazione: la parte "visibile" (46% dell' irraggiamento totale), gli ultravioletti (3%) ed i raggi infrarossi (51%). I raggi ultravioletti ed infrarossi non sono visibili all'occhio umano. I tre tipi di radiazione sprigionano energia e sono pertanto fonte di calore.

Selettività

Per selettività di un vetro si intende il rapporto tra la sua trasmissione luminosa e il suo fattore solare. Più il rapporto è vicino a 2, più il vetro è selettivo, quindi offre migliori prestazioni.

Fattore solare g

Il Fattore solare g di un vetro esprime la quantità totale di energia (quindi di calore) che attraversa il vetro. La pellicola spettro selettiva SSN 70 TE SR applicata ad un vetrocamera di 6 mm con Fattore solare g = 0.41 lascia passare solo il 41% del calore proveniente dai raggi solari (35% in trasmissione diretta + 6% di calore assorbito e riemesso verso l'interno). Il restante 59% dell'irraggiamento solare viene respinto verso l'esterno per riflessione diretta (29%) e per assorbimento e riemissione verso l'esterno (30%).



Nota importante:
I dati indicati nella presente scheda tecnica sono da intendersi come valori medi e non sono da usarsi come specifica di prodotto. L'acquirente deve preventivamente accertare l'idoneità del prodotto e del suo uso, assumendo ogni rischio e responsabilità derivante dall'uso stesso.

La pellicola SSN 70 E PS SR garantisce il rispetto della normativa 2011/65/CE, direttiva internazionale "Restriction of Hazardous Substances Directive".

Importatore ufficiale MADICO Inc. USA - SOLARIS FILMS SRL
Sede legale : Via Giacomo Brodolini 8 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) - www.solarisfilms.it
Numero Verde : 800625052 - P.I. 02223380516