

มหาวิทยาลัยสุโงทัยธรรมาธิราช สางาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การปรับปรุงเส้นใยจากต้นปุดสำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งทอ Improvement of Achasma Macrocheilos Griff Fibers Treatment for Textile Applications


กิตติพงศ์ พัฒนไพศาลสิน 1 กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล 2 แววบุญ แย้มแสงสังข์ 3 ^{1,3} แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ²คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพ 10160 E-mail: weawboon.yam@stou.ac.th¹

บทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ได้พัฒนาเส้นใยจากเซลลูโลสที่ได้จากต้นปุด Achasma macrocheilos Griff. หรือ Etlingera coccinea โดยเปรียบเทียบระหว่างการใช้เครื่องบีบอัดเส้นใยและ วิธีทางเคมี ทำการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเส้นใย ขนาดของเส้นใย และสมบัติเชิงกลของเส้นใย ศึกษาโครงสร้างจุลภาพของเส้นใยโดย กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และเครื่องวิเคราะห์รังสีเอ็กซ์แบบกระจายพลังงาน ผลการทดลองพบว่าทั้งเครื่องบีบอัดเส้นใยและวิธีทางเคมีทำให้เส้นใยมีขนาดเล็กลง โดยเครื่องบีบอัดเส้นใยได้เส้นใยที่มีสมบัติเชิงกล ที่ต่ำกว่าการใช้วิธีทางเคมี แต่ใช้เวลาในการผลิตน้อยกว่า สภาวะที่เหมาะสมในการใช้เครื่องบีบอัดเส้นใยคือ ความดัน 4 บาร์ เวลา 10 นาที ได้ค่าการรับแรงดึงของเส้นใยเท่ากับ 102.45 เซนตินิวตัน เส้นใยที่ได้จากเส้นปุดสามารถนำมาผลิตเป็นสิ่งทออุตสาหกรรมประเภท พรมหรือเสื่อได้

คำสำคัญ: ปุด เส้นใย สิ่งทอ

วัตถุประสงค์: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติของเส้นใยจากต้นปุดที่เตรียม โดยวิธีเคมีและวิธีเชิงกล และศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เส้นใยปุดในงานด้านสิ่ง

ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยนี้ทำการศึกษาสมบัติของเส้นใยจากต้นปุดที่เตรียมโดยวิธีเคมีและ วิธีเชิงกลและความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เส้นใยปุดในงานด้านสิ่งทอ โดยมีขั้นตอนการ ทดลอง ดังภาพที่ 1 ดังนี้




ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการทดลอง

ผลการวิจัย:

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของเส้นใยปุด

เมื่อความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เพิ่มขึ้น ขนาดของเส้นใยจะเล็กลง เพราะสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มีฤทธิ์เป็นด่าง จะกำจัดลิกนิน และเฮมิเซลลูโลส ไข และกรดไขมัน ของเส้นใยออกบางส่วนออกไป




ภาพที่ 2 ขนาดเส้นใยปุดอบแห้งและเส้นใยปุดที่ผ่านการปรับปรุงด้วยวิธีเคมีและเชิงกล

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สมบัติเชิงกลของเส้นใยปุด


พบว่าที่ปริมาณความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มากขึ้น ทำให้ค่า การรับแรงดึงของเส้นใยน้อยลง เนื่องจาก Na+ ไอออน และ OH- ไอออน เข้าไป ทำปฏิกิริยากับเส้นใย ทำให้ลิกนิน กรดไขมัน และ เซลลูโลซ หลุดออกจากเส้นใย ส่งผลให้เส้นใยมีความแข็งแรงลดลง

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของเส้นใยปุด


การปรับปรุงเส้นใยปุดด้วยวิธีเคมี พบว่าปริมาณเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน มีค่าลดลง เนื่องจากสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จะทำปฏิกิริยาไฮโดรไลซ์ (Hydrolyzed) เฮมิเซลลูโลสบางส่วนออกไป ส่วนลิกนินจะเกิดปฏิกิริยา Depolymerized เกิดเป็นน้ำตาลและสารประกอบฟินอลิค ซึ่งละลายน้ำได้ การ ลดลงของปริมาณเซลลูโลส เกิดจากการเปลี่ยนโครงแบบ (transformation) ของ สายโซ่พอลิเมอร์ และกระบวนการ Mercerization (A. El. Oudiani, 2012)



ก) ไม่ผ่านการปรับปรุง



ข) ปรับปรุงค้วย NaOH เข้มข้น 0%



ค) ปรับปรุงค้วย NaOH เข้มข้น 5%



ง) ปรับปรุงด้วย NaOH เข้มข้น 10% จ) ปรับปรุงด้วย NaOH เข้มข้น 15% ฉ) ปรับปรุงด้วย NaOH เข้มข้น 20%

ภาพที่ 3 สัณฐานวิทยาของเส้นใยปุดปรับปรุงด้วยวิธีเคมีที่ขนาดกำลังขยาย 200 เท่า ตอนที่ 4 การวิเคราะห์สมบัติสัณฐานวิทยาของเส้นใยปุด การปรับปรุงเส้นใยปุดด้วยวิธีเคมี พบว่าเมื่อปริมาณความเข้มข้นของสารละลาย โซเดียมไฮดรอกไซด์เพิ่มขึ้น เส้นใยมีขนาดเล็กลง ดังแสดงในภาพที่ 3

สรปผลการทดลอง

ได้ศึกษาสมบัติของเส้นใยจากต้นปุดที่เตรียมโดยวิธีเคมีและวิธีเชิงกล พบว่ามีความ แข็งแรง และสามารถประยุกต์ใช้เส้นใยปุดในงานด้านสิ่งทออุตสาหกรรมได้

หมายเหตุ: งานวิจัยนี้ ได้รับการเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th National Graduate Research Conference) 15 มีนาคม 2562. ขอนแก่น: อาคารพจน์ สาร สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น.