



UN 38.3 리튬 배터리 운송시험 보고서

Test Summary · UN Manual of Tests and Criteria, Part III, Sub-section 38.3 (Rev.8, Amend.1)

시험 의뢰인	루멘셀(주) (LumenCell Co., Ltd.) · 42 Dongtansandan 6-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18487, KR
시험 대상	LC-EV75-N811 팩 · 셀 형식 LC-P102-N811 (파우치)
셀 정격	3.8 V · 102.8 Ah · 390.6 Wh · 질량 1.92 kg
팩 정격	364.8 V · 205.6 Ah · 75.0 kWh · 질량 468.0 kg
시험 기간	2026-05-11 ~ 2026-07-03

1. 시험 결과 (T.1 ~ T.8)

시험	내용	시험체	결과
T.1	고도 모의 (11.6 kPa, 6 h)	셀 4 · 팩 2	합격
T.2	열 시험 (72°C/~40°C, 10 사이클)	셀 4 · 팩 2	합격
T.3	진동 (7 Hz~200 Hz, 12 회 반복)	셀 4 · 팩 2	합격
T.4	충격 (150 g, 6 ms, 3 방향)	셀 4 · 팩 2	합격
T.5	외부 단락 (55°C, < 0.1 Ω)	셀 4 · 팩 2	합격
T.6	충돌·압착 (대형 셀)	셀 5	합격
T.7	과충전 (2C, 24 h)	팩 2	합격
T.8	강제 방전	셀 5	합격

시험 결과: 모든 시험 항목 합격. 시험 중 누액·배기·분해·파열·발화가 관찰되지 않았고, 시험 후 개회로전압은 시험 전의 90% 이상을 유지하였습니다.

본 요약은 UN Manual of Tests and Criteria 38.3.5 (시험 요약 제공) 요건을 충족합니다. 시험 보고서 사본은 요청 시 제공됩니다.

시험 책임자 정도현 수석연구원
한국배터리시험연구원 위험물운송시험실



부속서 A — 디지털 제품여권 데이터 항목 (Annex A · DPP Data Attributes)

ESPR (EU) 2024/1781 및 제품군별 규정에 따른 여권 기재 항목. 항목명은 여권 데이터 사전을 따른다.

A-1 운송 안전

UN 38.3 진동시험 합격 여부	: 합격
기계적 충격시험 합격 여부	: 합격