

스트럭타스틸(주) 문서번호 MTC-STRUCTA-20260201

Structa Steel Works Co., Ltd.

701 Saneop-ro, Dong-gu, Pohang-si, Gyeongbuk 37859, KR

발행일 2026-02-02

사업자/법인번호 506-81-11223 · EORI KR5068111223

제강 성적서 (Mill Test Certificate)

INSPECTION CERTIFICATE · EN 10204:2004 Type 3.1 · 제품표준 EN 10025-2:2019

주문/제품 STRUCTA S355 BEAM (S355JR) 규격 300×150×6500 mm 중량 62.4 kg

Heat No. (용해) H260201 Cast/Lot No. (주조) LOT-2026-0201-A

화학 성분 분석 (Ladle Analysis, wt%)

원소	측정값	규격 한계
C	0.20	≤0.24
Si	0.35	≤0.55
Mn	1.52	≤1.60
P	0.018	≤0.035
S	0.012	≤0.035
N	0.008	≤0.012
Cu	0.22	≤0.55
CEV	0.42	≤0.47

기계적 성질 (Mechanical Properties)

시험 항목	단위	측정값	규격
항복강도 ReH	N/mm ²	398	≥355
인장강도 Rm	N/mm ²	524	470-630
연신율 A	%	24	≥22
충격흡수에너지 KV (20°C)	J	48	≥27

판정 및 추가 정보

본 성적서는 EN 10204 Type 3.1에 따라 제조 부문과 독립된 공인 검사원이 발행하며, 위 결과는 명시된 Heat No.에 대한 실측값임.

부속서 A — 디지털 제품여권 데이터 항목 (Annex A · DPP Data Attributes)

ESPR (EU) 2024/1781 및 제품군별 규정에 따른 여권 기재 항목. 항목명은 여권 데이터 사전을 따른다.

A.1 식별자

제조일	: 2026-02-01
Date of Manufacture	
용강 배치/히트 번호	: H260201
Steel Batch or Heat Number	
코일·후판·강관 ID	: LOT-2026-0201-A
Coil Plate or Pipe ID	
강종명	: S355JR
Steel Grade Name	
적용 표준	: EN 10025-2:2019
Applied Standard 1	
제품 순중량	: 62.4 kg
Product Net Weight kg	

A.5 화학 성분

화학분석 구분(레이들/제품)	: LADLE
Chemical Analysis Type	
화학시험 표준	: ASTM E415-21
Chemical Test Standard	
화학성분 Mn 실측	: 1.52 %
Chem Mn Actual %	
화학성분 Cr 실측	: 0.08 %
Chem Cr Actual %	
화학성분 Ni 실측	: 0.06 %

Chem Ni Actual %	
화학성분 Mo 실측	: 0.012 %
Chem Mo Actual %	
화학성분 Zr 실측	: 0.002 %
Chem Zr Actual %	
화학성분 Ce 실측	: 0.001 %
Chem Ce Actual %	
화학성분 W 실측	: 0.004 %
Chem W Actual %	
화학성분 Co 실측	: 0.007 %
Chem Co Actual %	
화학성분 Sb 실측	: 0.003 %
Chem Sb Actual %	
화학성분 Zn 실측	: 0.005 %
Chem Zn Actual %	

A.6 기계적 물성

인장시험 표준	: ISO 6892-1:2019 Method B
Tensile Test Standard	
시편 채취 방향	: T
Test Direction	
항복강도 실측	: 398 MPa
Yield Strength Actual MPa	
항복강도 규격 하한	: 355 MPa
Yield Strength Min MPa	
인장강도 실측	: 524 MPa
Tensile Strength Actual MPa	
인장강도 규격 하한	: 470 MPa
Tensile Strength Min MPa	
인장강도 규격 상한	: 630 MPa
Tensile Strength Max MPa	
연신율 실측	: 24 %
Elongation Actual %	
연신율 규격 하한	: 22 %
Elongation Min %	
연신율 측정 표점거리	: 80 mm
Gauge Length mm	

A.8 공정 정보

표면처리 방식	: NONE
Surface Treatment Type	

A.16 증방·문서

성적서 종류(EN 10204)	: EN10204_3_1
Mill Test Certificate Type	
제강 성적서 URL	: https://docs.structasteel.example.kr/mtc/MTC-STRUCTA-20260201.pdf
Mill Test Certificate Document URL	