

사용설명서 · 취급 및 안전 정보

PRODUCT INFORMATION & SAFE HANDLING GUIDE · Hot Rolled Steel Plate

문서번호	UM-STR-PLATE-2026	발행일	2026-10-07
적용 제품	S275/S355 계열 열연후판	개정	Rev.3

1. 제품 개요

본 제품은 EN 10025-2:2019 에 따른 구조용 열간압연 후판(S355J2+N)이다. 정규화 압연(+N) 상태로 공급되며 용접 구조물·교량·조선·산업 설비 부재로 사용된다.

2. 하역 및 운반

- 마그넷 또는 판 클램프를 사용하고, 1매 인양 시 최소 2점 지지한다.
- 판 끝단은 날카로우므로 내절단 장갑(EN 388 레벨 C 이상)을 착용한다.
- 적재 높이는 1.5 m 이하로 하고 받침목 간격은 2 m 이내로 한다.

3. 보관

- 실내 또는 덮개가 있는 장소에 보관하여 결로·우수에 의한 적청을 방지한다.
- 염분·산성 분위기에 장기간 노출하지 않는다. 장기 보관 시 방청유를 도포한다.

4. 가공 시 주의

작업	주의 사항	권장 조건
가스 절단	절단면 경화층 발생	예열 불필요 ($t \leq 30$ mm)
용접	저수소계 용접재 사용	예열 50 °C 이상 ($t > 25$ mm)
냉간 굽힘	압연 직각 방향 굽힘 시 균열 주의	굽힘 반경 ≥ 2.5 t
열처리	정규화 상태 유지	580 °C 초과 응력제거 시 강도 확인

5. 폐기 및 재활용

본 제품은 100 % 재활용이 가능한 철강재이다. 가공 스크랩은 분리 수거하여 전기로·전로 원료로 재투입한다.

6. 문의

스트럭타스틸㈜ 품질보증팀 · +82-54-000-1200 · qa@structasteel.example.kr