

시험 성적서

TEST REPORT · KOLAS Accredited (ISO/IEC 17025)

문서번호	DTC-TR-2610-0331	발행일	2026-10-07
접수일	2026-09-30	시험기간	2026-10-01 ~ 10-05

1. 의뢰자 및 시료

의뢰자	스트럭타스틸㈜ (경상북도 포항시 남구 산업로 701 (37859))
시료명	열간압연 후판 (Hot Rolled Steel Plate) S355J2+N
시료 식별	Heat SH60218 / Plate PL26A0412 · 두께 20 mm
채취 위치	판 폭 1/4 지점, 압연 직각(T) 방향
시험 목적	EN 10025-2 적합성 확인 (제3자 입회 시험)

2. 시험 결과

시험 항목	시험 방법	단위	결과	기준	판정
항복강도 ReH	ISO 6892-1:2019 B	MPa	381	≥ 345	적합
인장강도 Rm	ISO 6892-1:2019 B	MPa	527	470 - 630	적합
연신율 A (L0=5.65√S0)	ISO 6892-1:2019 B	%	27	≥ 22	적합
샤르피 충격 KV2 (-20 °C)	ISO 148-1:2016	J	94 / 98 / 96	평균 ≥ 27	적합
화학적분 C	ASTM E415-21	%	0.161	≤ 0.20	적합
화학적분 Mn	ASTM E415-21	%	1.41	≤ 1.60	적합
화학적분 P / S	ASTM E415-21	%	0.014 / 0.004	≤ 0.025	적합
탄소당량 CEV	EN 10025-1 계산	%	0.41	≤ 0.45	적합

3. 종합 판정

종합 판정

적합 (PASS) - 의뢰 시료는 EN 10025-2:2019 S355J2+N의 기계적 성질 및 화학성분 요구사항을 만족함.

※ 본 성적서는 의뢰자가 제시한 시료에 한정되며, 전체 로트의 품질을 보증하지 않는다. 본 성적서는 KOLAS 인정 범위 내 시험 결과이며 당 기관의 서면 승인 없이 일부 복제할 수 없다.

시험 담당 / Tested by

기술책임자 / Approved by

윤가람 선임 연구원

이서연 기술책임자 / Technical Manager

