

# EQUIVALENCES TAMIYA ACRYLIQUE / REVELL ENAMEL

Tamiya	Revell	Tamiya	Revell	Tamiya	Revell
Black	X1 7	Flat Black	XF1 8	Neutral Grey	XF53 374
White	X2 8 / 4	Flat White	XF2 301 / 5	Dark Sea Grey	XF54 75
Royal Blue	X3 54	Flat Yellow	XF3 15	Deck Tan	XF55
Blue	X4 52	Yellow Green	XF4	Metallic Grey	XF56 91 / 99
Green	X5 61	Flat Green	XF5 361 / 364	Buff	XF57 189
Orange	X6 30	Copper	XF6 93	Olive Green	XF58 45
Red	X7 41 / 31	Flat Red	XF7 36 / 330	Desert Yellow	XF59 88 / 89
Lemon Yellow	X8 12	Flat Blue	XF8 56 / 350	Dark Yellow	XF60 16 / 89
Brown	X9 81	Hull Red	XF9 331 / 38	Dark Green	XF61
Gun Metal	X10 91	Flat Brown	XF10 381	Olive Drab	XF62 66 / 361
Chrome Silver	X11 90	J.N. Green	XF11 65	German Grey	XF63 09 / 63 / 78
Gold Leaf	X12 94	J.N. Grey	XF12 75 / 70	Red Brown	XF64
Metallic Blue	X13 98	J.A. Green	XF13 67	Field Grey	XF65 67 / 167
Sky Blue	X14 51 / 50	J.A. Grey	XF14	Light Grey	XF66 47
Light Green	X15 60	Flat Flesh	XF15 35	NATO Green	XF67
Purple	X16 353	Flat Aluminum	XF16 90	NATO Brown	XF68
Pink	X17	Sea Blue	XF17 350	NATO Black	XF69
Semi-Gloss Black	X18 302	Medium Blue	XF18 79	Dark Green 2	XF70
Smoke	X19 75	Sky Grey	XF19 43	Cockpit Green	XF71
Acrylic Thinner	X20	Medium Grey	XF20 57	Brown	XF72
Flat Base	X21 2	Sky	XF21 55	Dark Green	XF73
Clear	X22 1	RLM Grey	XF22 166	Olive Drab	XF74
Clear Blue	X23	Light Blue	XF23 55	IJN Gray	XF75
Clear Yellow	X24	Dark Grey	XF24 77 / 69	Gray Green	XF76
Clear Green	X25	Light Sea Grey	XF25	IJN Gray (Arsenal)	XF77
Clear Orange	X26 730	Deep Green	XF26 48 / 62	Deck Tan Wooden	XF78
Clear Red	X27 731	Black Green	XF27 67	Deck Brown Linoleum	XF79
Clear Green	X28 360	Dark Copper	XF28	Navy Gray British	XF80
Titanium Gold	X31	Khaki	XF49 86	Dark green	XF81
Titanium Silver	X32	Field Blue	XF50 71	Ocean Gray	XF82
Bronze	X33	Khaki Drab	XF51 46	Medium Sea Gray	XF83
Metallic Brown	X34	Flat Earth	XF52 87 / 381 / 730	Dark Iron	XF84

## COMPATIBILITÉ

Une peinture...	Enamel	Acrylique	Laque	...sur
	●	●	●	Enamel
	●	●	●	Acrylique
	●	●	●	Laque
●	Oui			
●	Selon marque de peinture			
●	Non			

## DILUTIONS

	Dilution	Diluant	Nettoyant
Apprêt Tamiya	50/50	Lacquer Thinner	Diluant celluloscopique
Acrylique Tamiya	25/75	X20A	Glanzer / Glanzer + Alcool 90°
Acrylique Tamiya	50/25/25	Klir / Alcool 90	Glanzer / Glanzer + Alcool 90°
Revell Enamel	50/50	Color mix	Whitespirit + Eau / Painta clean
Alclad2			Diluant celluloscopique

## VERNIS KLIR

	Klir	X21
Double Mat	3	I
Mat	10	I
Satin	15	I
Brillant	100%	

## PROCÉDURE PEINTURE

La patience est de mise. Bien attendre plusieurs jours le séchage des produits. Attendre 5 à 10 minutes entre chaque voile de peinture.

1. Nettoyage des contaminants (silicones, wax) à l'eau tiède + liquide vaisselle
2. Suppression des lignes de moulage (abrasif 320 minimum)
3. Primaire d'accrochage en plusieurs voiles léger jusqu'à mouillage
4. Ponçage (micromesh 4000/6000)
5. Nettoyage à l'eau froide puis séchage (enveloppé dans de l'essuie-tout)
6. Application d'une couche de fond si nécessaire en 2 à 3 voiles (fonction des couleurs)
7. Application d'une couche de base en 2 à 4 voiles jusqu'à mouillage
8. Application du vernis en 3 à 4 voiles jusqu'à mouillage
9. Application des décalcomanies
10. Application du polish (moyen, fin, finition)