Copyright © 2012 DingZing Chemical Corporation. All rights reserved.

Provecta™ Aliphatic

FTA3296+5.5

Provecta[™]Aliphatic 脂肪族不黃變高科技薄膜,在UV光線下仍可維持穩定品質, 因此適合高透光度的應用,例如戶外帳篷視窗。

產品特性:

應用:

- 脂肪族不黃變高科技薄膜
- 戶外帳篷視窗

•透明度極佳

•醫療用品

- •耐水解佳
- •物性佳

硬度	比重	抗張強度	撕裂強度	300%模數	伸長率	熔點	耐黄變
(Shore A/D) D2240	D792	(kg/cm²) D412	(kg/cm) D624(Die C)	(kg/cm²) D412	(%) D412	(°C)	G154
55D	1.08	warp: 616 weft: 605	warp: 87 weft: 87	warp: 432 weft: 415	warp: 374 weft: 355	104	4

以上數據與資訊僅提供作為參考用途,請勿將其視為唯一保證或依據。