

Provecta™ Hot Melt

FS3258X1+DZ03P

Provecta™ Hot Melt 熱熔膠高科技膜不含溶劑，並具有優異的彈性，電子書套、3C皮套、手機套；貼合超細纖維、玻璃纖維、PU合成皮、真皮等材質。

產品特性

- 成衣無接縫口袋、袖口、衣領熱壓貼合
- 熱壓溫度100°C

硬度	比重	抗張強度	撕裂強度	300%模數	伸長率	熔點
(Shore A/D) D2240	D792	(kg/cm ²) D412	(kg/cm) D624 (Die C)	(kg/cm ²) D412	(%) D412	(°C)
73A	1.16	warp: 121 weft: 125	warp: 37 weft: 37	warp: 28 weft: 30	warp: 911 weft: 945	85

以上數據與資訊僅提供作為參考用途，請勿將其視為唯一保證或依據。

關於鼎基化學
鼎基專精於製造先進，高品質的高科技膜。
我們的薄膜產品適用於多種產品與
應用，並透過客製化來發揮最佳效果。
鼎基的高效能高科技膜堪稱業界「膜」。

鼎基化學股份有限公司
台灣高雄市812北林路8-1號
T +886-7-807-0166
F +886-7-807-1616
www.dingzing.com

DingZing

Science. Innovation. Collaboration.