

# Provecta™ Aromatic

## FS8080

FS8080為聚酯型熱熔膠薄膜，FS8080環保無溶劑適合與運動鞋纖維布熱壓接著，取代傳統式車縫接著。

### 產品特性

- 聚酯類
- 熱熔膠高科技薄膜
- 加工性強
- 環保無污染

### 應用：

- 可與運動鞋纖維布熱熔接著
- 手提袋箱包類圖案及商標

硬度	比重	抗張強度	撕裂強度	300%模數	伸長率	熔點
(Shore A/D) D2240	D792	(kg/cm <sup>2</sup> ) D412	(kg/cm) D624 (Die C)	(kg/cm <sup>2</sup> ) D412	(%) D412	(°C)
80A	1.21	warp: 172 weft: 161	warp: 71 weft: 73	warp: 56 weft: 55	warp: 806 weft: 846	118

以上數據與資訊僅提供作為參考用途，請勿將其視為唯一保證或依據。

#### 關於鼎基化學

鼎基專精於製造先進，高品質的高科技膜。  
我們的薄膜產品適用於多種產品與應用，  
並透過客製化來發揮最佳效果。  
鼎基的高效能高科技膜堪稱業界「膜」。

鼎基化學工業股份有限公司  
台灣高雄市812北林路8-1號  
T +886-7-807-0166  
F +886-7-807-1616  
www.dingzing.com

**Dingzing**

Science. Innovation. Collaboration.